



فشرده شده بلوک زمین تثبیت شده تولید در سودان

دکتر EAAadam با
همکاری پروفیسور
ARAAgib



فشرده شده بلوک زمین تثبیت شده تولید در سودان

دکتر EAdam با
همکاری پروفیسور
ARAAgib

نویسندگان مسئول انتخاب و ارائه حقایق مندرج در این کتاب و نظرات بیان شده در آن هستند که لزوماً نظرات یونسکو نیست و سازمان را متعهد نمی کند.

نامگذاری‌های به کار رفته و ارائه مطالب در سراسر این نشریه به معنای ابراز نظر یونسکو در مورد وضعیت حقوقی هر کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا مقامات آن، یا در مورد تعیین حدود مرزها یا آن نیست. مرزها

تصاویر در صفحات 52-55، 42-47، 32 بازتولید شده از «ساخت زمین - راهنمای جامع»، هوگو هوبن و هوبرت گیلو، CRATerre، انتشارات فناوری متوسط، لندن، 1994 با اجازه Editions Parentheses، مارس، فرانسه.

پیوست - 11 گزیده‌هایی از راهنمای مرکز توسعه سازمانی (CDE): "بلوک‌های زمین فشرده - استانداردها". شماره 11 سری فن آوری‌ها. مرکز مشترک توسعه سازمانی (CDE) و انتشارات CRATerre-EAG.

1998.

"بلوک‌های زمین فشرده - روش‌های آزمایش". شماره 16 سری فن آوری‌ها. مرکز مشترک توسعه سازمانی (CDE)، موسسه ملی مهندسی برای کارهای عمومی لیون (ENTPE) و انتشارات CRATerre-EAG.

2000.

م. اصغر حسین: مدیر بخش سیاست‌ها و راهبردهای آموزشی
Alfeo Tonello: رئیس بخش معماری برای آموزش

نویسنده: دکتر EA Adam با همکاری پروفیسور ARA Agib ویرایش متن و طراحی
Barbara Brink: گرافیک

چاپ شده توسط: Graphoprint for the
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

پاریس ژوئیه 2001

یونسکو ©

مقدمه این نشریه در چارچوب پروژه یونسکو "بهبود امکانات آموزشی در کشورهای کمتر توسعه یافته کشورهای عربی"، 522/RAB/11 تهیه شده است.

با همکاری AGFUND و AFESD مؤلفه اصلی این پروژه ساخت مدرسه الحاج یوسف در منطقه خارطوم با استفاده از فناوری ساختمان بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده بود که راهی عملی برای نشان دادن پتانسیل

زمین به عنوان یک مصالح ساختمانی بادوام و مطلوب.

به منظور در دسترس قرار دادن دانش به دست آمده در طول فرآیند ساخت مدرسه الحاج یوسف، این نشریه "تولید بلوک زمینی تثبیت شده فشرده در سودان" و یک نشریه دوگانه "سیستم های سقف سازی در سودان" تهیه شده است.

زمین به عنوان یک مصالح ساختمانی برای هزاران سال توسط تمدن های سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از تکنیک های مختلف توسعه یافته اند، روش های مورد استفاده بر اساس آب و هوا و محیط محلی و همچنین سنت ها و آداب و رسوم محلی متفاوت است. به عنوان یک تخمین متوسط، تصور می شود که 30 درصد از جمعیت جهان در خانه ای زندگی می کنند که در زمین ساخته شده است. (1994: p6) (Houben & Guillaud,

با وجود این ارقام بسیار قابل توجه، ساخت و ساز زمین در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مصالح ساختمانی برای فقرا و در نتیجه نامطلوب تلقی می شود. از دست دادن دانش سنتی که منجر به وخامت کیفیت ساخت و سازهای اخیر زمین می شود، در بسیاری از موارد این باورها را تشدید کرده است.

با این حال، در سال های اخیر، پتانسیل زمین به عنوان یک مصالح ساختمانی با ارزش و مطلوب در حال کشف مجدد است. روش های مشتق شده از تکنیک های سنتی برای بهبود کیفیت ساخت و ساز زمین و گسترش پتانسیل برای کاربرد آن در حال توسعه هستند.

ساخت زمین بسیار مقرون به صرفه، کارآمد انرژی (خواص حرارتی عالی و انرژی ورودی کم برای تولید)، سازگار با محیط زیست و ایمن است، کیفیت هایی که به ویژه با نیاز روزافزون به افزایش آگاهی برای کاهش مصرف انرژی در سراسر جهان مرتبط و مهم هستند.

دولت ها، سازمان های بین المللی و ملی که در حوزه ساخت و ساز دخیل هستند، همگی موظفند پتانسیل زمین را به عنوان یک مصالح ساختمانی بشناسند و استفاده از آن را از طریق تحقیقات و کاربردهای عملی ترویج دهند تا به ادغام مجدد آن در شیوه های رایج ساخت و ساز کمک کنند.

فصل - 1 پیش نمایش 1.1 اهداف و اهداف کتاب 1.2 محتویات	6
هندبوک 1.3 زمین در ساخت و ساز ساختمان 1.4 مزایا و محدودیت ها	6
1.5 نیاز به توسعه تکنیک های جدید 1.6 بلوک های ساختمانی زمین	5
تثبیت شده فشرده در مقابل سایر مصالح ساختمانی	4
	4
	13
1.7 مقیاس ساخت 1.8 گروه	9
های هدف	9
فصل - 2 مواد برای زمین تثبیت شده فشرده	11
تولید بلوک	
2.1 خاک سودان 2.2 مواد خام 2.3 نمونه برداری از خاک برای تولید بلوک زمین تثبیت شده فشرده	13
2.4 روش های آزمایش خاک 2.5 تثبیت کننده های خاک 2.6 اصول تثبیت خاک 2.7 تکنیک های	14
تثبیت خاک	16
	15
	23
	23
	22
فصل - 3 تهیه مواد خام 3.1 الزامات آماده سازی 3.2 شکستن خاک 3.3 الک 3.4 تناسب 3.5 مخلوط	34
3.6 مقدار مواد مورد نیاز	33
تولید بلوک	33
تثبیت خاک	33
انواع پرس ها	31
انواع پرس ها	31
انواع پرس ها	29
فصل - 4 قالب گیری بلوک های زمین تثبیت شده فشرده 4.1 37 استانداردهای	
تولید بلوک 4.2 آزمایش خاک قبل از تولید بلوک 4.3 پخت 4.4 اندازه بلوک	42
4.5 ماشین های ساخت بلوک زمین فشرده 4.6	44
انواع پرس ها	40
	39
	39

فصل - 5 ملات ها و حفاظت سطح 5.1 هدف ملات ها و رندرها	53
5.2 حفاظت سطح -انواع 5.3 جنبه های تفصیلی حفاظت سطح	52
	51
	49
فصل - 6 هزینه یابی	59
6.1 تغییرات هزینه 6.2 روش های هزینه یابی	59
روش شناختی	57
فصل - 7 ملاحظات اجتماعی-اقتصادی	63
7.1 کلی 7.2 پذیرش و کاربردها 7.3 ایجاد فرصت های شغلی 7.4 هزینه	65
7.5 سرمایه گذاری و صرفه جویی ارزی 7.5 هزینه تولید بلوک های زمین تثبیت	65
7.6 فشرده نتیجه گیری و توصیه ها	66
	67
	68
	68
ضمیمه اول - کتابشناسی	71
ضمیمه دوم - استانداردهای منطقه ای آفریقا برای	77
بلوک های زمین فشرده - II.a بلوک های زمین	
فشرده - استانداردهای اصطلاحات - II.b بلوک های زمین فشرده -	87
مشخصات فنی برای بلوک های زمین فشرده معمولی	79
III.c ابعاد، جرم، چگالی ظاهری - II.d مقاومت فشاری خشک - II.e	98
مقاومت فشاری مرطوب - II.f مقاومت سایشی - II.g 100 جذب مویرگی	93
	91
	103
ضمیمه سوم - ماشین آلات و تجهیزات -	107
آدرس های مفید	
ضمیمه - IV واژه نامه	111

ارقام

فصل - 1 پیش‌نمایش شکل - 1.1 مزایا و محدودیت‌های ساخت بلوک زمین	15
فشرده شکل - 1.2 ویژگی‌های بلوک‌های زمین تثبیت‌شده فشرده در مقابل سایر مصالح دیواری شکل - 1.3 مدرسه تجربی الحاج یوسف شکل - 1.4	7
مقیاس تولید	9
	8
فصل 2 - مواد برای زمین تثبیت شده فشرده	11
تولید بلوک	
شکل - 2.1 توزیع انواع خاک اصلی در سراسر سودان شکل - 2.2 طبقه بندی خاک بر اساس اندازه ذرات شکل - 2.3 مشخصات خاک معمولی شکل - 2.4 نسبت سیمان به خاک	24
	17
	16
	13
فصل 3 - تهیه مواد خام شکل - 3.1 برخی از تکنیک های مورد استفاده برای پودر کردن خاک شکل - 3.2 مقدار تقریبی مواد مورد نیاز برای تولید 300 بلوک در روز شکل - 3.3 مقدار تقریبی مواد مورد نیاز برای یک خانه تک طبقه	35
	32
	29
	35
فصل 4 - قالب گیری بلوک های زمین تثبیت شده فشرده 37 شکل - 4.1	40
پخت آجر	
5.1 شکل - 5 ملات ها و حفاظت از سطح شکل - 5.1 سیستم های مختلف پشتیبانی	51
	49
فصل 7 - ملاحظات اجتماعی-اقتصادی شکل - 7.1 مدرسه الحاج یوسف در حال ساخت شکل - 7.2 الزامات کار مقایسه ای	67
	66
	63
ضمیمه - III استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین تثبیت شده فشرده شکل - II.a.1 مثال مربوط به ارتفاع بلوک ها شکل - II.a.2 وجوه بلوک زمین فشرده شکل - II.a.3 نمادها و واحدهای اندازه گیری پایه شکل - II.b.1 مشخصات مکانیکی، رطوبت سنجی و فیزیکی مورد نیاز برای CEB های معمولی.	77
	90
	86
	81
	80

پیش نمایش

1.1 اهداف و اهداف کتاب راهنما تامین مسکن برای کشورهای در حال توسعه یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی گروه‌های کم‌درآمد است. با این حال، برآورده کردن آن یک نیاز بسیار دشوار است، زیرا هزینه‌های زمین و ساخت و ساز بیشتر از توان اقشار فقیر روستایی و شهری فراتر است. به منظور پرداختن به این موضوع، دولت‌های مختلف طرح‌های مسکنی را انجام داده‌اند که هدف آن تسهیل نوعی مالکیت مسکن توسط گروه‌های کم‌درآمد است. این ایده‌ها شامل طرح‌های مسکن خودیاری است که یارانه مسکن، تامین اعتبار و/یا نرخ بهره پایین و غیره را ارائه می‌کند.

با توجه به محدودیت‌های موجود در کشورهای در حال توسعه، باید به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های ساخت به‌ویژه مسکن کم‌درآمد و اتخاذ راهکارهای آسان و مؤثر برای تعمیر و نگهداری آن‌ها باشیم. چنین اهدافی را می‌توان تا حدی از طریق تولید و استفاده از مصالح ساختمانی ارزان و در عین حال بادوام در دسترس به دست آورد. در حالت ایده آل، تولید این مصالح ساختمانی با ایجاد اشتغال محلی، توسعه روستایی و کاهش واردات به بهبود اهداف توسعه سودان کمک خواهد کرد.

مصالح ساختمانی سنتی مختلفی در سودان وجود دارد که ثابت کرده‌اند برای طیف وسیعی از ساختمان‌ها مناسب هستند و پتانسیل زیادی برای افزایش استفاده در آینده دارند. یکی از این مواد، بلوک زمین تثبیت شده فشرده است که شکل بهبود یافته یکی از قدیمی‌ترین مواد مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمان است.

خاک یکی از مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت خانه‌های سنتی کم‌هزینه در سودان است و به خوبی با شرایط آب و هوایی محلی و الگوهای اشغال مناسب است. روش‌های خاک‌سازی در 80 درصد ساختمان‌های شهری سودان استفاده می‌شود در حالی که این رقم در مناطق روستایی از 90 درصد فراتر می‌رود. ساختمان‌ها بسته به موقعیت مکانی، آب و هوا، مهارت‌های موجود، هزینه، کاربری ساختمان و به طور کامل یا جزئی از خاک ساخته می‌شوند.

سنت محلی

هدف از این کتاب ارائه اطلاعات فنی و اقتصادی دقیق در مورد تولید بلوک‌های زمین پایدار فشرده شده است تا تجربیات خود را در این زمینه در اختیار کسانی قرار دهد که به تولید یا برنامه‌ریزی برای ساخت بلوک می‌پردازند تا تکنیک‌های تولید و کیفیت آن‌ها را بهبود بخشد. خروجی

این شامل اطلاعاتی در مورد انواع خاک در سودان، تثبیت‌کننده‌های محلی، تکنیک‌های تثبیت، تولید بلوک‌های خاکی تثبیت‌شده فشرده، کیفیت بلوک‌ها و ارزش اقتصادی و پتانسیل آن‌ها است.

1.2 محتویات هندبوک در ادامه فصل 1 مقدماتی، فصل 2 اطلاعاتی در مورد انواع مختلف خاک در سودان و مواد مورد استفاده در ساخت بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده ارائه می دهد، از جمله آزمایش های میدانی لازم برای تعیین مناسب بودن آنها برای ساخت بلوک. توجه به تکنیک هایی است که مقادیر بهینه مواد و همچنین شرایط پردازش مورد نیاز برای ساخت بلوک های با کیفیت خوب را اندازه گیری می کند.

مراحل مختلف تولید شرح داده شده در فصل های 3 و 4 شامل آماده سازی خاک قبل از تثبیت، تجهیزات بلوک سازی برای تشکیل بلوک ها و عمل آوری می باشد.

فصل 5 خواص ملات ها و همچنین تکنیک های گچ کاری و رندرینگ برای سطوح دیوار بلوک را توضیح می دهد.

رویه های ساده برای برآورد هزینه تولید واحد و جنبه های اجتماعی-اقتصادی در فصل های 6 و 7 در نظر گرفته شده است.

این کتابچه با چهار پیوست به پایان می رسد که شامل ضمیمه - آکتا بشناسی، ضمیمه - III استانداردهای منطقه ای آفریقا (ARS) برای بلوک های زمین فشرده، ضمیمه - III آدرس های مفید برای ماشین آلات و تجهیزات ساخت بلوک، و پیوست - IV واژه نامه اصطلاحات است.

1.3 زمین در ساخت و ساز ساختمان اخیراً، فناوری ساخت و ساز سنتی زمین دستخوش پیشرفت های قابل توجهی شده است که دوام و کیفیت زمین را به عنوان مصالح ساختمانی برای ساختمان های کم هزینه افزایش می دهد. چنین روش هایی عبارتند از بلوک های زمین فشرده شده و فشرده شده با فشار ماشینی.

کاربرد و کاربرد در سودان تکنیک های ساخت و ساز خاک در 80 درصد ساختمان های شهری سودان استفاده می شود. این رقم در مناطق روستایی بیش از 90 درصد است. ساختمان ها بسته به موقعیت مکانی، آب و هوا، مهارت های موجود، هزینه، و استفاده و نیاز ساختمان می توانند به طور کامل یا جزئی از خاک ساخته شوند.

سه روش سنتی ساخت خاک در سودان وجود دارد.

بلال (جالوس) - مخلوطی از کاه و شن و خاک رس، وات و داب - سبب درشت کار از شاخه های بافته شده بین تیرهای قائم و گچ بری با خاک.

خشتی - آجرهای سفالی تقریباً قالبگیری شده و خشک شده با اندازه های مختلف.

عیب اصلی این نوع خاک سازی ها عدم دوام آنهاست که برای ارتقای کیفیت آنها تحقیقات بیشتری لازم است.

1.4 مزایا و محدودیت ها استفاده از خاک برای اهداف ساختمانی مزایا و معایب زیادی دارد که در شکل 1.1 به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.

شکل 1.1 - مزایا و محدودیت های ساخت بلوک زمین فشرده

مزایای	محدودیت ها
<p>خاک به مقدار زیاد در اکثر مناطق موجود است.</p> <p>ارزان و مقرون به صرفه - در اکثر نقاط جهان</p> <p>خاک به راحتی برای گروه های کم درآمد قابل دسترسی است. در برخی مکان ها تنها ماده موجود است.</p> <p>سهولت استفاده - معمولاً تجهیزات بسیار تخصصی وجود ندارد ضروری.</p> <p>مناسب به عنوان مصالح ساختمانی برای اکثر قسمت های ساختمان.</p> <p>مقاوم در برابر آتش - غیر قابل احتراق با آتش عالی</p> <p>خواص مقاومتی</p> <p>عملکرد آب و هوایی مفید در اکثر مناطق به دلیل به ظرفیت حرارتی بالا، حرارتی کم</p> <p>هدایت و تخلخل، بنابراین می تواند تعدیل کند</p> <p>درجه حرارت شدید در فضای باز و حفظ الف</p> <p>تعادل دمای داخلی رضایت بخش</p> <p>انرژی ورودی کم در پردازش و جابجایی خاک</p> <p>تنها حدود 1 درصد از انرژی مورد نیاز برای تولید و پردازش همان حجم از</p> <p>بتن سیمانی این جنبه توسط</p> <p>واحد معماری کوپر که کشف کرده است</p> <p>که انرژی مورد نیاز برای ساخت و پردازش</p> <p>یک متر مکعب خاک حدود 36 مگا ژول (10 کیلووات ساعت) است.</p> <p>در حالی که برای ساخت همان مورد نیاز است</p> <p>حجم بتن حدود 3000 مگاژول (833 کیلووات ساعت) است.</p> <p>یافته های مشابهی نیز توسط Habitat گزارش شده است</p> <p>(UNCHS)، یادداشت فنی شماره 12 مقایسه ادوپی</p> <p>با آجرهای سفالی پخته شده</p> <p>تناسب زیست محیطی - استفاده از این</p> <p>منابع تقریباً نامحدود در حالت طبیعی خود شامل می شود</p> <p>بدون آلودگی و مصرف ناچیز انرژی</p> <p>بنابراین با صرفه جویی بیشتر به محیط زیست کمک می کند</p> <p>سوخت زیست توده</p>	<p>کاهش دوام - اگر نه به طور منظم</p> <p>نگهداری و به درستی انجام شود</p> <p>حفاظت شده، به ویژه در مناطق</p> <p>تحت تأثیر بارندگی متوسط تا زیاد.</p> <p>استحکام کششی کم - ضعیف</p> <p>مقاومت در برابر لحظات خمشی،</p> <p>فقط در فشرده سازی استفاده شود</p> <p>دیوارهای باربر، گنبد و طاق.</p> <p>مقاومت کم در برابر سایب و</p> <p>تأثیر - اگر به اندازه کافی نباشد</p> <p>تقویت شده یا محافظت شده</p> <p>مقبولیت کم در میان اکثر</p> <p>گروه های اجتماعی - مورد توجه بسیاری</p> <p>درجه دوم بودن و به طور کلی</p> <p>مصالح ساختمانی ضعیف</p> <p>با توجه به این مشکلات - زمین به عنوان یک</p> <p>مصالح ساختمانی در اکثر کشورها فاقد</p> <p>مقبولیت نهادی است و در نتیجه قوانین</p> <p>ساختمانی و استانداردهای عملکرد به طور</p> <p>کامل تدوین نشده است.</p>

1.5 نیاز به توسعه تکنیک‌های جدید تکنیک‌های سنتی ساخت و ساز زمین از قبیل واتل و داوب، لپه (جلو) و خشتی به نگهداری مداوم نیاز دارند تا در شرایط خوب نگهداری شوند.

تحقیقات فعلی که توسط مؤسسات تحقیقاتی در منطقه خارطوم انجام شده است، با هدف افزایش دوام خاک به عنوان یک مصالح ساختمانی انجام می‌شود. کار آنها منجر به بهبود بلوک های خاکی فشرده و تثبیت شده فشرده به عنوان تکنیک های ساختمانی شده است.

متأسفانه کیفیت بلوک‌های زمین تثبیت شده فشرده در برخی از طرح‌های ساخت‌وساز چندان مناسب نیست و اغلب مواد در فرآیند تولید هدر می‌اروند.

برای گسترش استفاده از بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده به همه انواع مسکن مانند مسکن ارزان قیمت در مناطق روستایی و شهری و مسکن با درآمد متوسط در مناطق شهری، تکنیک های تولید باید بیشتر بهبود یابد تا کیفیت بهتری حاصل شود و هزینه های تولید کاهش یابد. برای انجام این کار باید نکات زیر را با دقت در نظر گرفت:

نسبت بین خاک و تثبیت کننده باید با در نظر گرفتن ویژگی های خاص خاک بهینه شود.

فشار تراکم اعمال شده به مخلوط خاک مرطوب باید کافی باشد تا بلوک های متراکم و محکم با سطوح و لبه های منظم تولید شود. سطوح بلوک باید صاف باشند تا پتانسیل استفاده از آنها را بدون پوشش یا رندر اضافی سطح داشته باشند.

بلوک های خاک پایدار فشرده با کیفیت خوب بهداشت را بهبود می بخشد (مثلاً ترک های سطحی کمتری برای حشرات وجود دارد)، هزینه های نگهداری و تعمیر را کاهش می دهد و به طور کلی طول عمر ساختمان را افزایش می دهد.

فصول زیر اطلاعات فنی را ارائه می‌کنند که به بهبود و کاهش هزینه‌های تولید بلوک زمین پایدار فشرده در مقیاس کوچک از طریق استفاده از تکنیک‌های مناسب کمک می‌کند.

1.6 بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده در مقابل سایر مصالح ساختمانی

این بخش خواص بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده را با برخی دیگر از مصالح دیواری مقایسه می کند. این مقایسه برای مقامات مسکن که برنامه‌های مسکن فردی یا ساختمان‌های بزرگتر را اجرا می‌کنند، کاربرد دارد. مشخصات این مواد مختلف در شکل 1.2 آورده شده است.

شکل 1.2 - خواص بلوک های زمین تثبیت شده فشرده در مقابل سایر مصالح دیوارکشی

سیک وزن بتن بلوک ها	هوادهی شده بتن بلوک ها	متراکم بتن بلوک ها	آجر سلیکات کلسیم	آجرهای سفالی پخته شده	بلوک های زمین تثبیت شده تحت فشار	خیس مقاومت فشاری (MN/m ²)
2 - 20	2 - 6	7 - 50	10 - 55	5 - 60	1 - 40	خیس مقاومت فشاری (MN/m ²)
0.04 - 0.08	0.05 - 0.10	0.01 - 0.035	0.00 - 0.02	0.02		مرطوب جنبش (%)
600 - 1600	400 - 950	1600 - 2100	1400 - 2400	1700 - 2200		چگالی (kg/m ³)
0.15 - 0.70	0.10 - 0.20	1.10 - 1.60	0.70 - 1.30	0.81		رسانایی گرمایی W/m ² C
خوب به فقیر	خوب به در حد متوسط	خوب به فقیر	خوب به در حد متوسط	عالی به خیلی فقیر	خوب به خیلی فقیر	ماندگاری در برابر باران

مقاومت فشاری استحکام فشاری بلوکهای ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده (یعنی میزان فشاری که می‌توانند بدون فروریختن در برابر آن مقاومت کنند) به نوع خاک، نوع و مقدار تثبیت‌کننده و فشار تراکم مورد استفاده برای تشکیل بلوک بستگی دارد.

حداکثر استحکام (مشخص شده بر حسب MN/m²) با اختلاط مناسب مواد مناسب و فشرده سازی و پخت مناسب به دست می‌آید. در عمل، مقاومت فشاری مرطوب معمولی برای بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده ممکن است کمتر از 4MN/m² باشد. با این حال، مقداری خاک پنبه سیاه سودانی هنگامی که با آهک هیدراته با کلسیم بالا تثبیت شود، مقاومت فشاری مرطوبی در محدوده 6 تا 8MN/m² ایجاد می‌کند که برای بسیاری از اهداف ساختمانی مناسب است. همچنین به طور مطلوبی رقابت می‌کند، برای مثال، حداقل الزامات استاندارد بریتانیا 2.8MN/m² برای واحدهای بنایی پیش ساخته بتنی و بلوک های سفالی باربر، و 5.2N/m² برای آجر. در مواردی که بارهای ساختمان کوچک است (مثلاً در مورد سازه های یک طبقه)، مقاومت فشاری 1-4MN/m² ممکن است کافی باشد. بسیاری از مقامات ساختمان در سراسر جهان مقادیری را در این محدوده توصیه می‌کنند.

چگالی و خواص حرارتی بلوک های خاکی تثبیت شده به طور معمول فشرده تر از تعدادی از محصولات بنایی بتنی مانند بلوک های بتنی هوادهی و سبک وزن هستند. در حالی که دارای چگالی در محدوده انواع مختلف آجر است، به عنوان مثال آجرهای رسی، سلیکات کلسیم و آجرهای بتنی (شکل 1.2 را ببینید). تراکم بالای بلوک های زمین تثبیت شده فشرده ممکن است به عنوان یک نقطه ضعف در هنگام حمل بلوک ها در فواصل طولانی در نظر گرفته شود، با این حال، زمانی که آنها در یا نزدیک محل ساخت و ساز تولید می‌شوند، پیامد کمی دارد. بلوک های زمین تثبیت شده فشرده شده با چگالی کم نسبت به بلوک های با چگالی بالا مزیتی دارند که به عنوان عایق های حرارتی بهتر عمل می‌کنند.

این امر به ویژه در آب و هوای گرم و خشک که در آن دماهای شدید را می‌توان در داخل ساختمان های ساخته شده از بلوک های زمین تثبیت شده فشرده تعدیل کرد، سودمند است.

حرکت رطوبت

مصالح ساختمانی با تخلخل بالا هنگام استفاده برای ساخت دیوار ممکن است در شرایط مرطوب و خشک کمی منبسط شوند. چنین حرکاتی ممکن است منجر به ترک خوردگی و سایر عیوب ساختمان شود.


گسترش بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده ممکن است با توجه به ویژگی های خاک متفاوت باشد، برخی از خاک ها بیشتر از بقیه منبسط یا منقبض می شوند. افزودن یک تثبیت کننده این انبساط را کاهش می دهد. با این حال، به طور کلی، ممکن است در سازه هایی که با بلوک های زمین تثبیت شده فشرده ساخته شده اند، حرکت بیشتری نسبت به سازه هایی که از مصالح ساختمانی جایگزین استفاده می کنند وجود داشته باشد (شکل 1.2 را ببینید). با این حال، ساخت بلوکها و روشهای ساخت مناسب، این حرکت را کاهش می دهد. مرطوب

حرکت بر حسب درصد تغییر خطی نشان داده می شود.

شایان ذکر است که حرکت رطوبت زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که در یک ساختمان از دو ماده با خواص حرکتی متفاوت استفاده شود. حرکت دیفرانسیل منجر به تنش می شود که ممکن است پیوند بین مواد را بشکند یا باعث آسیب های دیگر شود. به عنوان مثال، رندهای سیمانی به دلیل خواص انبساط متفاوت، اغلب دیواره های خاکی یا بلوک های خاکی تثبیت شده با فشرده سازی ضعیف را جدا می کنند.

دوام، نگهداری و ظاهر به عنوان یک قاعده. بلوک های خاک حاوی تثبیت کننده ها مقاومت بیشتری در برابر شرایط آب و هوایی شدید نشان می دهند. آزمایشهای بلوکسازی در سودان با استفاده از مقادیر مختلف آهک به عنوان تثبیت کننده، تغییرات قابل توجهی بین دوام بلوکهای زمین فشرده تثبیت شده و تثبیت نشده نشان داد. آزمایشات میدانی در مدرسه تجربی الحاج یوسف (نگاه کنید به شکل 1.3) نشان داده است که دیوارهای ساخته شده با بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده شده با سیمان خواص هوازدگی خوبی را نشان می دهند.

شکل - 1.3 مدرسه تجربی الحاج یوسف



بلوک‌های هم‌اندازه، زمانی که از کیفیت و شکل کافی با روکش باکیفیت ساخته شده باشند، می‌توانند برای دیوارکشی با چهره منصفانه استفاده شوند. ظاهر آنها به رنگ خاک، اندازه ذرات و درجه تراکم استفاده شده بستگی دارد. با بلوک‌های با کیفیت بالا، رندر خارجی یا حتی داخلی لازم نیست. یک پوشش شستشوی سفید که مستقیماً روی بلوک‌ها به عنوان پوشش رندر اعمال می‌شود می‌تواند برای کاهش بهره‌وری استفاده شود.

لازم به ذکر است که بلوک‌های خاکی تثبیت شده فشرده، همانند سایر انواع بلوک‌ها و آجرها، در صورت استفاده در مناطق مستعد زلزله یا طوفان و غیره، به آرماتور فولادی کافی نیاز دارند.

موریانه‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و آتش‌سوزی خطر خاصی برای بلوک‌های خاکی تثبیت‌شده فشرده ندارند. با این حال، مواد آلی در خاک ممکن است استحکام بلوک را ضعیف کند.

1.7 مقیاس ساخت مقیاس بالقوه برای تولید بلوک زمین تثبیت شده فشرده به درجه مکانیزاسیون فرآیند ساخت مورد استفاده بستگی دارد. تجهیزات دستی ممکن است چند صد دستگاه در روز تولید کنند، در حالی که تجهیزات مکانیزه ظرفیت تولید چندین هزار دستگاه در روز را دارند. شکل 1.4 محدوده بهره‌وری را برای تولید در مقیاس کوچک و بزرگ نشان می‌دهد.

شکل - 1.4 مقیاس تولید

نوع بلوک (کوچک یا بزرگ)	مقیاس تولید	تولید بلوک برای یک خانه	تولید بلوک برای یک پروژه بزرگ
کوچک	تا 400	کتابچه راهنمای	1 هفته
بزرگ	400 تا 4000	دستگاه	1 روز تا 1 هفته

تولید در مقیاس کوچک برای جوامع منزوی مناسب است و این مزیت را دارد که می‌تواند اشتغال زایی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تنها نیاز به استفاده از ابزار و تجهیزات ساده دارد. این برخلاف تولید در مقیاس بزرگ است که ممکن است به تجهیزات گران‌قیمت و نسبتاً پیچیده نیاز داشته باشد که معمولاً باید به‌طور منظم به روز شوند.


ماشین‌های بلوک‌سازی که برای ساختمان مدرسه تجربی در ال حاج یوسف استفاده می‌شوند، از انواع کوچک‌تر با کارکرد موتوری و دستی هستند.

1.8 گروه‌های هدف این کتاب راهنما برای در دسترس قرار دادن اطلاعات برای گروه‌های مختلف افراد یا مؤسسات مرتبط با ساختمان و ساخت و ساز در کشورهای در حال توسعه است. به عنوان مثال مقامات مسکن، سازمان‌های تحقیقاتی ساختمان، افسران دولتی، مؤسسات مالی، سازندگان، معماران، و سازمان‌های داوطلبانه.

مواد برای
فشرده تثبیت شده
تولید بلوک زمین

2.1 خاک های سودان در سودان انواع خاک های اصلی به عنوان خاک های پنبه ای سیاه، خاک های سنگ آهن با ماسه قرمز و خاک های لاتریت و لاتریت شناخته می شوند. اطلاعات مختصری در مورد این انواع خاک در شکل 2.1 در زیر آورده شده است.

شکل - 2.1 توزیع انواع خاک اصلی در سراسر سودان



مواد برای فشرده تثبیت شده تولید بلوک

خاک پنبه سیاه - بادوب

اصطلاح "خاک پنبه سیاه" که به عنوان بادوب شناخته می شود، از خاک گرفته شده است رنگ تیره یا سیاه و این واقعیت که در ابتدا برای پرورش پنبه استفاده می شد. به طور کلی، خاک های پنبه سیاه در مناطقی که ماده اصلی آن پایه است مانند بازالت تشکیل می شود. در سودان، خاک پنبه سیاه یا بادوب با یکی از فرآیندهای زیر تشکیل می شود: در شرق رود نیل آبی، حاکی باقی مانده از سنگ بازالت اصلی آن است. بین دو نیل (دشت رسی (Gezeria) خاک پنبه سیاه یک رسوب آبرفتی انتقال یافته از کوه های اتیوپی به شرق است. در جنوب و جنوب غرب، بادوب به عنوان یک خاک انتقال یافته حاصل از توف های آتشفشانی رخ می دهد. با وجود تفاوت در منشاء، خاک های پنبه سیاه سودان دارای ویژگی های مشترک زیر هستند:

رنگ از خاکستری تیره تا قهوه ای تیره متغیر است.

تغییر حجم مشخص پس از خیس شدن و خشک شدن، یعنی خواص انبساط و انقباض شدید، محتوای رس بالا (35%) خاک رس به عنوان کسر خاک حاوی اندازه ذرات کمتر از 0.002 میلی متر تعریف می شود. این بخش رسی عمدتاً از مونت موریلونیت، گروهی از خاکها که اغلب در مناطق استوایی خشکتر یافت می شوند، تشکیل شده است. ساختار آن به مولکول های آب اجازه می دهد تا بین لایه ها وارد شوند و باعث انبساط یا انقباض شوند. محدوده مایع (LL) بین 47% تا 93% حد پلاستیک (PL) بین 26% تا 50% محدوده شاخص پلاستیسیته (PI) است. بین 13 تا 58 درصد، انقباض خطی بین 8 تا 18 درصد است.

به دلیل انعطاف پذیری بالای این خاک ها، هنگام مخلوط شدن با آب، رسیدگی به آنها دشوار است. با این وجود، خاک پنبه سیاه یک مصالح ساختمانی محبوب است زیرا مناطق وسیعی در مرکز سودان را پوشش می دهد که بیش از دو سوم جمعیت این کشور در آن زندگی می کنند. با این حال، به دلیل میزان بالای رس و وجود کانی های رسی قابل انبساط در این نوع خاک، عمر ساختمان های ساخته شده از خاکهای پنبه ای سیاه معمولاً کوتاه است (به طور متوسط تقریباً 15 سال) و بنابراین نیاز مستمر به تعمیر وجود دارد. در سال های اخیر مشخص شده است که مطالعه بیشتر در مورد خواص و ویژگی های خاکهای پنبه سیاه و پتانسیل آن برای استفاده در صنعت ساختمان ضروری است زیرا در سودان بسیار رایج و به راحتی در دسترس است. خاکهای پنبه سیاه حدود 16 درصد از کل مساحت سودان را تشکیل می دهند که بیش از دو سوم جمعیت سودان در آن زندگی می کنند.

ماسه قرمز - خاک های سنگ آهن (گوز)

در غرب نیل اصلی و نیل سفید، سنگ ماسه آهن قرمز را گسترش دهید. خاک های گوز، به شکل 2.1 مراجعه کنید. این خاک ها از تجزیه سنگ ماسه سنگ نوبی که زیر خاک های سودان غربی است، تشکیل شده اند. این نوع خاک نیز اشغال می کند

گستره وسیعی از زمین در سودان (7%~) با این حال، به طور کلی، دانش در مورد خواص مهندسی این خاک ها محدود است. آنها عمدتاً خاکهای سنگ آهن قرمز یا قهوه ای هستند که در شرایط خشک و خشک تشکیل شده اند. سعی شده است که آنها را به خاکهای لاتریت و لاتریت در غرب آفریقا مرتبط کنند، اما آنها دارای خواص متفاوتی با آن خاکها هستند. خاکهای گوز شامل ماسه‌های بادی، سیلت و رس است که در عمق 5متری انباشته شده‌اند، جایی که لایه‌های زیرین تبدیل شده‌اند.

با زمان تثبیت شده است.

بسیاری از روستاییان در این نواحی خانه هایی از خاک گوز ساخته اند که خواص دوام بیشتری نسبت به ساختمان های ساخته شده از خاک بدوب دارد. یکی از دلایل احتمالی این امر این است که خاک های گوز دارای محتوای رس کمتری هستند، بنابراین در هنگام خیس شدن و خشک شدن کمتر منبسط و منقبض می شوند و در طول دوره های نوسانات آب و هوایی پایدارتر می شوند.

خاکهای لاتریت

اصطلاح "لاتریت" که از کلمه لاتین بعداً به معنای آجر گرفته شده است، اولین بار توسط بوکانان در سال 1807 برای توصیف یک ماده غنی از آهن قرمز یافت شده در بخش های جنوبی هند استفاده شد. لاتریت‌ها خاک‌هایی هستند که هوازگی بالایی دارند که دارای نسبت‌های زیاد، هرچند بسیار متغیر، اکسیدهای آهن و آلومینیوم و همچنین کوارتز و سایر مواد معدنی هستند. آنها به وفور در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می شوند، جایی که آنها معمولاً درست در زیر سطح مراتع یا جنگل های پاک در مناطقی با بارندگی زیاد وجود دارند. رنگ خاک بسته به غلظت اکسیدهای آهن می تواند از قرمز، قهوه ای و بنفش تا سیاه متفاوت باشد.

2.2 مواد خام

ویژگی های خاک و شرایط آب و هوایی یک منطقه باید قبل از آن ارزیابی شود تولید بلوک های ساختمانی خاک به عنوان مثال، یک آب و هوای خشک، به بلوک های حاکی متفاوت از خاک های مورد استفاده در مناطق معتدل، بارانی یا گرمسیری نیاز دارد. همه خاک ها برای هر نیاز ساختمانی مناسب نیستند. با این حال، ماده اولیه مورد نیاز برای ساخت بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده، حاکی است که حاوی حداقل مقدار سیلت و رس باشد تا انسجام را تسهیل کند.

خاک ها مواد متغیر و پیچیده ای هستند که خواص آنها را می توان برای بهبود عملکرد در ساخت و ساز ساختمان با افزودن تثبیت کننده های مختلف اصلاح کرد.

همه خاک ها از سنگ متلاشی شده، مواد آلی تجزیه شده و نمک های معدنی محلول تشکیل شده اند. انواع خاک بر اساس اندازه ذرات با استفاده از یک سیستم طبقه بندی که به طور گسترده در مهندسی عمران استفاده می شود درجه بندی می شوند. این سیستم طبقه بندی، بر اساس بخش های خاک (نگاه کنید به شکل 2.2) نشان می دهد که 4بخش اصلی خاک وجود دارد - شن، ماسه، سیلت و رس.

مواد برای فشرده تثبیت شده تولید بلوک

شکل - 2.2 طبقه بندی خاک بر اساس اندازه ذرات

نام کسری		محدوده اندازه قطر ذرات (mm)
سنگ ریزه	شن درشت	20.000 - 60.000
	شن متوسط	6000 - 20000
	شن ریز	2000 - 6000
شن	شن درشت	0.600 - 2.000
	ماسه متوسط	0.200 - 0.600
	ماسه ریز	0.060 - 0.200
سیل	سیلت درشت	0.020 - 0.060
	سیلت متوسط	0.006 - 0.020
	سیلت ریز	0.002 - 0.006
خاک رس	خاک رس	کمتر از 0.002

برای تثبیت خاک، کسر رس به دلیل توانایی آن در ایجاد انسجام در خاک بسیار مهم است.

ساخت بلوک های خاکی استابیل فشرده با کیفیت خوب و بادوام نیاز به استفاده از خاک حاوی شن و ماسه ریز برای بدنه بلوک همراه با سیلت و خاک رس برای اتصال ذرات ماسه به یکدیگر دارد. یک نوع تثبیت کننده مناسب باید اضافه شود تا انبساط خطی که هنگام اضافه شدن آب به نمونه خاک اتفاق می افتد کاهش یابد. تثبیت کننده مزایای دیگری نیز دارد که عبارتند از

در بخش بعدی شرح داده شده است.

2.3 نمونه برداری از خاک برای تولید بلوک زمین تثبیت شده فشرده


برای تولید بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده در مقیاس کوچک در محل، حداقل حدود 500 متر مکعب خاک مناسب در سال برای هر دستگاه بلوک سازی مورد نیاز است. به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل مواد اولیه، گودال قرض نباید از محل تولید خیلی دور باشد. خاک کافی باید از گودال قرض در دسترس باشد تا مقیاس پیشنهادی تولید را برآورده کند.

قبل از انجام هر اقدام مهمی، همیشه باید نمونه های خاک از سوراخ های آزمایشی گرفته شود تا کفایت خاک بررسی شود و بتوان مقادیر موجود را تخمین زد.

مقطعی از لایه ها و پهنه های خاک، که به نام نیمرخ خاک شناخته می شود، در شکل 2.3 آورده شده است. ترکیب خاک حتی در یک منطقه کوچک می تواند بسیار متفاوت باشد، بنابراین چندین سوراخ آزمایشی باید حفر شود تا تصویر کاملی از نوع خاک در یک گودال قرض گرفته شود.

بسته به اندازه پروژه پیشنهادی می توان از انواع ابزارهای حفاری در معدن استفاده کرد. برای پروژه های بزرگ می توان از تجهیزات حمل و نقل زمین سنگین استفاده کرد. برای پروژه های کوچک مقیاس می توان از ابزارهای ساده برای حفاری و جابجایی زمین در آماده سازی برای تثبیت استفاده کرد.

شکل - 2.3 مشخصات خاک معمولی



منطقه (1)

خاک این ناحیه که به عنوان خاک سطحی شناخته می شود، احتمالاً حاوی مواد آلی است و معمولاً به رنگ تیره است.

منطقه (2)

خاک این ناحیه به احتمال زیاد بزرگ است و در صورتی که میزان رس بالایی داشته باشد بسیار چسبنده خواهد بود. در شرایط مرطوب، گودال‌های آب روی خاک‌های رسی تشکیل می‌شود و بافت آن لغزنده و چرب خواهد بود.

منطقه (3)

خاک این ناحیه معمولاً دارای خاک شنی است که حفاری آن بسیار آسان تر است. آب آزاد را در خود نگه نمی‌دارد و احساس شن و ماسه می‌کند.

2.4 روش های آزمایش خاک تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مواد خام همیشه برای تولید در مقیاس بزرگ بلوک های زمین تثبیت شده فشرده ضروری است. با این حال، برای تولید در مقیاس کوچک، استفاده از آزمایش های پیچیده برای تعیین مناسب بودن خاک ضروری نیست. برای به دست آوردن نشانه ای از ترکیب نمونه خاک، می توان آزمایش های میدانی ساده ای را انجام داد. در زیر به طور مختصر به چنین آزمایشاتی پرداخته شده است.

تست بو بلافاصله پس از نمونه برداری خاک را بو کنید. اگر بوی کپک می دهد حاوی مواد آلی است. اگر خاک گرم یا خیس شود این بو قوی تر می شود. خاک حاوی مواد آلی برای تولید بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده مناسب نیست. (Houben & Guillaud, 1994: p 48)

تست نیل باید مراقب باشید تا اطمینان حاصل شود که قرار دادن هر نمونه در دهان بی خطر است.

مقداری خاک را به آرامی بین دندان ها خرد کنید. اگر بین دندان ها با احساس نامطلوب ساییده شود، خاک شنی است. اگر بتوان آن را بین دندان ها آسیاب کرد، بدون احساس نامطلوب، خاک گل آلود است. اگر بافت صاف یا آردی داشته باشد و وقتی تکه کوچکی به زبان بچسبید، خاک رسی است. (Houben & Guillaud, 1994: p 48)

تست لمسی

بزرگترین دانه ها را بردارید و با مالش نمونه بین انگشتان و کف دست، خاک را خرد کنید. اگر در هنگام مرطوب بودن خاک به نظر خشن باشد و انسجام نداشته باشد، خاک شنی است. اگر کمی خشن احساس شود و در هنگام مرطوب شدن نسبتاً چسبندگی داشته باشد، خاک لجنی است. اگر در هنگام خشک شدن حاوی توده ها یا بتن هایی باشد که در برابر له شدن مقاومت می کنند و اگر در هنگام مرطوب شدن پلاستیک و چسبناک شود خاک رسی است. (Houben & Guillaud, 1994: p 48)

مواد برای فشرده تثبیت شده تولید بلوک



تست رسوب گذاری

آزمایش‌هایی که قبلاً ذکر شد، ایجاد یک ایده کلی از بافت خاک و اندازه ذرات نسبی بخش‌های مختلف را ممکن می‌سازد. برای به دست آوردن یک ایده دقیق‌تر از ماهیت هر بخش خاک، ساده شده است

آزمایش ته نشینی را می‌توان در مزرعه انجام داد.

دستگاه مورد نیاز مستقیم است: یک بطری شیشه‌ای استوانه‌ای شفاف با کف صاف و ظرفیت حداقل یک لیتر، با گردنی که به اندازه کافی پهن باشد تا بتوان آن را وارد کرد و درپوشی برای تکان دادن.

بطری را تا یک سوم با آب تمیز پر کنید. اضافه کردن

تقریباً همان حجم خاک خشک

از الک 6 میلی متری عبور داده و الف اضافه کنید

یک قاشق چایخوری نمک معمولی

درب بطری را محکم ببندید و تکان دهید تا

خاک و آب به خوبی مخلوط شده اند. اجازه می‌دهد

بطری را روی یک سطح صاف برای حدود نیم ساعت قرار دهید

ساعت بطری را دوباره به مدت دو دقیقه تکان دهید و

45 دقیقه دیگر روی سطح صاف بایستید

تا زمانی که آب شروع به پاک شدن کند. ذرات ریزتر آهسته تر سقوط می

کنند و در نتیجه روی ذرات با اندازه بزرگتر رسوب می‌کنند. دو یا سه لایه

ظاهر می‌شود که پایین‌ترین لایه حاوی شن ریز، لایه مرکزی حاوی کسر


ماسه و لایه بالایی حاوی سیلت و خاک رس است. نسبت‌های نسبی و در

نتیجه درصد‌های هر بخش را می‌توان با اندازه‌گیری عمق هر لایه تعیین کرد

(Houben & Guillaud, 1994: p 48).

تست چسبندگی

یک توپ از خاک مرطوب را فشرده کنید تا به انگشتان نچسبد و یک کاردک یا چاقو را وارد کنید. اگر کاردک به سختی در آن نفوذ کند و پس از خروج خاک به آن بچسبد، خاک بسیار رسی است. اگر بتوان کاردک را بدون مشکل زیاد داخل آن فرو کرد اما پس از بیرون کشیدن کمی خاک روی چاقو باقی بماند، خاک نسبتاً رسی است. اگر بتوان کاردک را بدون برخورد به داخل توده هل داد




به هیچ وجه مقاومت می کند، حتی اگر کاردک پس از خروج کثیف باشد، خاک فقط حاوی کمی رس است (Houben & Guillaud, 1994: p 48).

تست شستشو دست ها را با مقداری خاک کمی مرطوب مالش دهید.

اگر شستشوی دست ها آسان باشد، این بدان معناست که خاک شنی است. اگر خاک به نظر می رسد پودری است و می توان دست ها را کاملاً تمیز شست به راحتی خاک گل آلود است. اگر خاک حالت صابونی داشته باشد و دست ها را نتوان به راحتی شستشو داد، خاک رسی است. (Houben & Guillaud, 1994: p

آزمایش قالب خطی انقباض

آزمون انقباض خطی یا آزمون آلکوک است با استفاده از یک جعبه چوبی به طول 60 سانتی متر، عرض 4 سانتی متر و عمق 4 سانتی متر انجام می شود. سطوح داخلی جعبه را قبل از پر کردن آن با خاک مرطوب با مقدار رطوبت بهینه (OMC) چرب کنید. اطمینان حاصل کنید که خاک در تمام گوشه های جعبه با استفاده از یک کاردک چوبی کوچک که می تواند برای صاف کردن سطح نیز استفاده شود، فشار داده شود. جعبه پر شده را به مدت سه روز در معرض آفتاب یا به مدت هفت روز در سایه قرار دهید. پس از این مدت طول خاک سخت شده و خشک شده را نسبت به طول جعبه اندازه گیری کنید و طول انقباض خاک را محاسبه کنید. (Houben & Guillaud, 1994: p 48)



مواد برای فشرده تثبیت شده تولید بلوک



تست مقاومت خشک

- دو یا سه تکه خاک نرم تشکیل دهید،
- پت ها را در آفتاب یا در فر قرار دهید تا کاملا خشک شوند.
- یک تکه خاک را بشکنید و سعی کنید آن را بین انگشت شست و اشاره پودر کنید.
- توجه داشته باشید که پودر کردن آن چقدر آسان است.

مفاهیم

- اگر پت به راحتی پودر شود، خاک سیلنتی یا ماسه ریز است و مقدار رس کمی دارد.
- اگر بتوان با کمی تلاش پتک را به صورت پودر درآورد، خاک سیلنتی یا رسی شنی است.
- اگر پت به سختی شکسته شود و پودر نشود، خاک دارای خاک رس بالایی است.

(Houben & Guillaud, 1994: p 52).



تست احتباس آب

- یک توپ از خاک ریز به قطر 2 یا 3 سانتی متر تشکیل دهید.
- توپ را طوری مرطوب کنید که به هم بچسبد اما به انگشتان نچسبد.
- توپ را کمی صاف کرده و در کف دست نگه دارید از دست دراز شده،
- با دست دیگر به شدت به توپ ضربه بزنید تا آب به سطح برسد.
- توپ صاف، براق یا چرب به نظر می رسد،
- توپ را بین انگشت شست و شاخص فشار دهید
- انگشت،
- تعداد شیرهای مورد نیاز برای یک واکنش و همچنین قوام خاک را رعایت کنید.

مفاهیم

- اگر یک واکنش سریع حاصل شود (5-10 ضربه) و توپ مسطح خرد شود، خاک بسیار ریز یا یک لجن درشت است.
- اگر واکنش آهسته حاصل شود (20-30 ضربه) و توپ مسطح خرد نمی شود اما مسطح می شود، خاک کمی پلاستیکی سیلت یا خاک رس سیلنتی است، اگر واکنش بسیار آهسته حاصل شود (بیش از 30 ضربه) و توپ مسطح شده با فشار دادن تغییری در ظاهر پیدا نکند، خاک دارای خاک رس بالایی است.

تست سازگاری

- یک توپ از خاک ریز به قطر تقریباً 3 سانتی متر تهیه کنید.

- توپ را مرطوب کنید تا بتوان آن را مدل کرد

اما به انگشتان نمی چسبید

- توپ را روی یک سطح صاف و تمیز بغلتانید تا به شکل a

نخ،

- اگر نخ زمانی که ضخیمتر است پاره شود

3 میلی متر، خاک خیلی خشک است - آب اضافه کنید،

- زمانی که ضخامت آن تقریباً 3 میلی متر باشد، نخ باید بشکند.

- وقتی نخ پاره شد آن را به شکل کوچک در آورید

دوباره توپ را بین انگشت شست و اشاره له کنید،

- مشاهده کنید که وقتی توپ له می شود چه اتفاقی می افتد.

مفاهیم

- اگر خاک قبل از تشکیل یک توپ خرد شود، محتوای سیلت یا ماسه بالایی دارد.

- اگر توپ ترک بخورد و خرد شود، کم است محتوای خاک رس،

- اگر توپ به سختی له می شود و ترک نمی خورد

یا کرامبل، محتوای خاک رس بالایی دارد، اگر توپ به

- نظر اسفنجی است، حاوی مواد آلی است.

(Houben & Guillaud, 1994: p 52).



تست انسجام

- خاک را در یک سوسیس به قطر بغلتانید

تقریباً 12 میلی متر،

- خاک نباید چسبنده باشد و باید بتوان آن را به صورت نخ پیوسته به قطر

3 میلی متر در آورد.

- نخ را در کف دست قرار دهید،

- با شروع از یک انتها، آن را با احتیاط صاف کنید

بین انگشت اشاره و شست تا نواری به عرض 3 تا 6 میلی متر

تشکیل شود.

- طول روبان را قبل از پاره شدن اندازه بگیرید.



مفاهیم

- بدون روبان، محتوای خاک رس ناچیز را نشان می دهد،

- روبان 5-10 سانتی متر، محتوای خاک رس کم را نشان می دهد، - روبان

25-30 سانتی متر، محتوای خاک رس بالا را نشان می دهد.

مواد برای فشرده تثبیت شده تولید بلوک

2.5 تثبیت کننده های خاک اصلاح خواص خاک با افزودن ماده دیگری برای بهبود دوام آن، تثبیت خاک نامیده می شود. تثبیت خاک از دهه 1920 به طور گسترده ای برای ساخت و ساز جاده مورد استفاده قرار گرفته است. هنگامی که خاک با موفقیت تثبیت شود، یک یا چند مورد از اثرات زیر مشهود خواهد بود.

استحکام و انسجام خاک افزایش می یابد،

نفوذپذیری خاک کاهش می یابد،

خاک آب گریز می شود، دوام خاک افزایش می یابد، خاک در شرایط خشک و مرطوب کمتر منبسط می شود.

تکنیک های ساخت خاک طبیعی مانند لپه، خشتی، وائل و داوب، یا زمین کوبیده هنوز به طور گسترده در سراسر جهان در حال توسعه توسط گروه های کم درآمد استفاده می شود. این عمدتاً به دلیل هزینه کم و فراوانی آسان آنها است

خاک موجود

بخش اصلی خاک که امکان استفاده از خاک را به عنوان مصالح ساختمانی فراهم می کند رس است زیرا انسجام را فراهم می کند و سایر بخش ها را به هم متصل می کند.

متأسفانه، از آنجایی که خاک رس معمولاً با جذب آب متورم می شود و در هنگام خشک شدن منقبض می شود، این می تواند منجر به ترک خوردگی شدید و در موارد شدید متلاشی شدن نهایی شود. همچنین می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در چسبیدن رندر به دیوارها شود. به ترتیب

خاک را قادر می سازد تا به عنوان مصالح ساختمانی بهتر و بادوام تر عمل کند

برای تقویت خاک باید مواد اضافی به مخلوط خاک اضافه شود. به طور سنتی از سرگین و کاه حیوانات در بسیاری از مناطق استفاده می شود و هنوز هم استفاده می شود. اگرچه مزیت کم هزینه بودن را دارند، اما دوام چندانی ندارند و پس از هر فصل بارانی نیاز به تجدید دارند.

تکنیک هایی برای افزایش دوام و استحکام طبیعی خاک - که معمولاً به عنوان تثبیت خاک تعریف می شود - در بسیاری از کشورها اعمال می شود. مفهوم تثبیت خاک جدید نیست، زیرا تثبیت کننده های طبیعی مانند روغن طبیعی و عصاره های گیاهی، فضولات حیوانات و مواد خرد شده تپه مورچه برای قرن ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

اخیراً، روش های علمی دقیق تری نسبت به تثبیت خاک نیز معرفی شده اند که عمدتاً از تکنیک های اولیه ابداع شده برای

تثبیت جاده های خاکی

تثبیت کننده های بسیاری از جمله موارد تولیدی مانند سیمان پرتلند، آهک، قیر، گچ، مواد قلیایی، کلرید سدیم، کلرید کلسیم، ترکیبات آلومینیوم، سیلیکات ها، رزین ها، ترکیبات آمونیم، پلیمرها و ضایعات کشاورزی و صنعتی آزمایش شده اند. پرمصرف ترین تثبیت کننده ها در کشورهای در حال توسعه سیمان پرتلند، آهک و قیر هستند زیرا ارزان و آسان هستند.

در دسترس. از گچ و ضایعات کشاورزی به میزان کمتری استفاده می شود. خواص، در دسترس بودن، تولید و مصرف محبوب ترین تثبیت کننده ها در این فصل مورد بحث قرار می گیرد.

2.6 اصول تثبیت خاک همانطور که قبلاً ذکر شد، گل و لای و خاک رس در نمونه خاک به رطوبت واکنش نشان می دهند، هنگامی که آب جذب می شود متورم می شود و زمانی که خاک خشک می شود منقبض می شود. چنین حرکتی می تواند منجر به ترک های سطحی دیوارها و در نتیجه تسریع فرسایش شود که در نهایت ممکن است منجر به شکست های سازه شود. حرکت اغلب باعث فرو ریختن پوشش های سطحی می شود. هدف اصلی تثبیت خاک افزایش مقاومت خاک در برابر اثرات فرسایشی شرایط آب و هوایی محلی است.

از جمله تغییرات دما، رطوبت و آب باران.

استفاده و اتخاذ روش مناسب تثبیت می تواند مقاومت فشاری خاک را بین 400 تا 500 درصد افزایش دهد و مقاومت آن را در برابر فرسایش و آسیب های مکانیکی افزایش دهد.

مقاومت خوب در برابر فرسایش را می توان به یک یا چند روش زیر بدست آورد:

افزایش تراکم خاک،

افزودن یک عامل تثبیت کننده که با دانه های خاک واکنش نشان می دهد یا به یکدیگر متصل می کند.

افزودن یک عامل تثبیت کننده که به عنوان یک ماده ضد آب عمل می کند.

2.7 تکنیک های تثبیت خاک روش های مختلفی برای تثبیت خاک وجود دارد که به طور گسترده برای بهبود کیفیت ساخت و ساز استفاده می شود. برخی از تکنیک های اصلی تثبیت در این بخش توضیح داده شده است.

تثبیت مکانیکی

این شامل کوبیدن یا متراکم کردن خاک با استفاده از یک وزنه سنگین برای کاهش حجم خالی هوا است و در نتیجه منجر به افزایش تراکم خاک می شود. اثرات اصلی تراکم بر روی خاک افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری آن است. با این حال، درجه تراکم ممکن به شدت تحت تأثیر نوع خاک مورد استفاده، میزان رطوبت در طول تراکم و تلاش فشرده سازی اعمال شده است. بهترین نتایج را می توان با مخلوط کردن نسبت های صحیح ماسه و خاک رس در یک خاک به دست آورد. پیشرفت های اخیر برای ساخت و ساز جاده ها و خاکریزها منجر به متراکم شدن خاک با غلظت های ارتعاشی و دستکاری ها شده است. برای ساخت و سازهای یک طبقه نیز از تمپر و پرس بلوک سازی استفاده می شود. ایراد عمده بلوک های زمین پایدار فشرده شده به صورت مکانیکی، عدم دوام آنها به ویژه در مکان های با بارندگی متوسط تا زیاد است.

مواد برای فشرده تثبیت شده تولید بلوک

روش‌های تثبیت دستی یا فشرده‌سازی از دستگاه‌های گام‌زنی تا فشار دستی، با فشارهای فشرده‌سازی بین 0.05 تا حدود 4MN/m² متفاوت است. تجهیزات مکانیکی ممکن است به فشار فشرده سازی چند هزار m² MN/ دست یابند.

تثبیت سیمان

سیمان پرتلند معمولی هنگامی که آب اضافه می شود هیدراته می شود، این واکنش یک ژل سیمانی تولید می کند که مستقل از خاک است. این ژل از هیدرات های سیلیکات کلسیم، هیدرات های آلومینات کلسیم و آهک هیدراته تشکیل شده است. دو ترکیب اول بخش اصلی ژل سیمانی را تشکیل می دهند، در حالی که آهک به عنوان یک فاز جامد کریستالی جداگانه رسوب می کند. فرآیند سیمان سازی منجر به رسوب بین ذرات خاک یک چسب نامحلول می شود که قادر به جاسازی ذرات خاک در یک ماتریس از ژل سیمانی است. نفوذ ژل در طول فرآیند هیدراتاسیون خاک به زمان، دما و نوع سیمان بستگی دارد. آهک آزاد شده در طول هیدراتاسیون سیمان با کسر رس واکنش بیشتری نشان می دهد و پیوندهای سیمانی اضافی تشکیل می دهد. مخلوط های خاک و سیمان باید بلافاصله پس از اختلاط متراکم شوند تا ژل تازه ایجاد شده شکسته نشود و در نتیجه باعث کاهش استحکام شود. وظیفه اصلی سیمان سازی ساختن است

خاک با کاهش تورم و افزایش مقاومت فشاری آن در برابر آب مقاوم است.

با توجه به فرآیندهای کلی سیمان کاری، نفوذ و اتصال که در بالا ذکر شد، عوامل زیادی باید در نظر گرفته شود. فرآیندها نیز ممکن است بین انواع مختلف خاک متفاوت باشد. سیمان تثبیت کننده خوبی برای خاک های دانه ای است اما برای خاک رس نامطلوب است. به طور کلی سیمان را می توان با هر نوع خاکی استفاده کرد، اما در مورد خاک رس غیر اقتصادی است زیرا سیمان بیشتری مورد نیاز است. محدوده سیمان مورد نیاز برای تثبیت خوب بین 3 تا 18 درصد وزنی با توجه به نوع خاک است.

یافته ها نشان داده است که بین انقباض خطی و نیاز محتوای سیمان برای پایدارسازی رابطه وجود دارد. شکل 2.3 نشان می دهد که نسبت سیمان به خاک بین 5.56% و 8.33% برای تغییرات انقباض اندازه گیری شده بین

15 تا 60 میلی متر

شکل - 2.4 نسبت سیمان به خاک

نسبت سیمان به خاک	انقباض اندازه گیری شده (میلی متر)
1:18 قسمت (5.56%)	زیر 15
1:16 قسمت (6.25%)	15 - 30
1:14 قسمت (7.14%)	30 - 45
1:12 قسمت (8.33%)	45 - 60

ممکن است توجه داشت که برای یک انقباض معین نسبت سیمان به خاک تابعی از تلاش تراکم اعمال شده است. برای مثال، یک ماشین رم CINVا فشار تراکمی در حدود 2MN/m^2 اعمال می کند (به فصل 4 مراجعه کنید) با افزایش این فشار به حدود 10MN/m^2 محتوای سیمان را می توان بین 4 تا 6 درصد کاهش داد.

برای خاک با انقباض تا 25 میلی متر. بیش از این مقدار انقباض، سیمان 6 تا 8 درصد باید برای تثبیت موثر استفاده شود

تثبیت آهک

اعتقاد بر این است که با افزودن آهک به خاک برای تثبیت، چهار واکنش اساسی رخ می دهد: تبادل کاتیونی، لخته سازی و تجمع، کربناسیون و واکنش های پوزولانی. اعتقاد بر این است که واکنش پوزولانی مهم ترین است و بین آهک و کانی های رسی خاص رخ می دهد تا انواع ترکیبات سیمانی را تشکیل دهد که ذرات خاک را به یکدیگر متصل می کند. آهک همچنین می تواند میزان جذب آب را کاهش دهد و بنابراین می تواند خاک را نسبت به تغییرات رطوبت کمتر حساس کند و کارایی آن را بهبود بخشد. آهک تثبیت کننده مناسبی برای خاک های رسی است. آهک بیشتر از سیمان پرتلند در سودان در دسترس است و به صورت محلی در کوره های سنتی تولید می شود. با این حال، هنوز باید برخی از بهبودها در تولید و پردازش آن انجام شود.

مزایایی که آهک نسبت به سیمان پرتلند دارد این است که برای تولید به سوخت کمتری نیاز دارد و ساخت آن به تجهیزات نسبتاً ساده ای نیاز دارد. بنابراین برای تولید و استفاده در مقیاس روستا مناسب تر است.

گزارش شده است که وقتی از آهک به عنوان تثبیت کننده به جای سیمان استفاده می شود، مقدار آن باید دو برابر شود. با این حال، تحقیقات نویسنده، دکتر EA Adam، در مؤسسه تحقیقاتی ساختمان بریتانیا نشان می دهد که اگر تلاش فشرده سازی به اندازه کافی بالا روی خاکی با محتوای رسی بالا اعمال شود، چنین دو برابری لازم نیست. کاهش حجم حفره های هوا، ذرات آهک و خاک را در تماس نزدیک تر قرار می دهد و واکنش های تثبیت کننده می تواند راحت تر انجام شود. آزمایش ها نشان می دهند که مقاومت فشاری مرطوب بین 3MN/m^2 و 3.5MN/m^2 ممکن است با تلاش های فشرده سازی در محدوده 8 تا 14MN/m^2 به دست آید. بلوک های ساخته شده از خاک های پنبه سیاه سودانی با استفاده از طیف گسترده ای از فشارهای تراکم آزمایش می شوند.

محتوای آهک 6 درصد برای تثبیت خاک پنبه سیاه سودان با محتوای سیلت و رس 58 درصد و انقباض خطی 11 درصد استفاده می شود.

تثبیت قیر

دو راه وجود دارد که قیر می تواند خاک را تثبیت کند. روش اول یک فرآیند اتصال است که استحکام خاک را به ویژه در خاک های دانه ای افزایش می دهد. به طور کلی، مقادیر کمی قیر (2% تا 6% به خاک چسبندگی می دهد. وقتی از این درصدها بیشتر شود، قیر به عنوان روان کننده عمل می کند که ذرات را جدا می کند و در نتیجه استحکام را کاهش می دهد. راه دوم زمانی است که قیر مانند آب عمل می کند

مواد برای فشرده تثبیت شده تولید بلوک

دافع این دو مکانیسم معمولاً در هر خاکی با هم اتفاق می‌افتند، اما بسته به نوع خاک، در درجات متفاوتی اتفاق می‌افتند.

خاک‌های مناسب برای تثبیت قیر، خاک‌های شنی هستند. خاک رس برای نتایج خوب به مقادیر زیادی نیاز دارد.

معایب اصلی مواد قیری به عنوان تثبیت کننده عبارتند از:

آنها یک مصالح ساختمانی سنتی در اکثر کشورهای در حال توسعه نیستند،

واردات مواد قیر گران است،

هزینه‌های آماده‌سازی بالا است (گرمایش، ذخیره‌سازی و اختلاط)،

گرما می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر خواص اتصال آنها داشته باشد، به ویژه در گرما کشورها.

در سودان از آسفالت برای ساخت آجرهای خشتی به نام آسفادوب استفاده می‌شده است. Asfadobe برای ساخت خانه‌های آزمایشی در خارطوم شمالی استفاده شده است. کارخانه جدیدی برای تولید آجرهای آسفادوب ساخته شد که قیمت آن نصف آجر پخته شده بود. اگر این تکنیک به نقاط دورافتاده کشور منتقل شود، آجر آسفادوب به دلیل هزینه‌های حمل و نقل و همچنین هزینه بالای واردات مواد، احتمالاً بسیار گران می‌شود.

تثبیت گچ یک ماده سنتی است که در بسیاری از کشورهای مدیترانه و خاورمیانه یافت می‌شود. اولین تمدن‌ها از گچ برای مقاصد ساختمانی، عمدتاً برای گچ و ملات استفاده می‌کردند. مزیتی که گچ نسبت به سیمان پرتلند و آهک دارد این است که به دمای کلسینه پایینی نیاز دارد (حدود 1/7 دمای مورد نیاز برای سیمان و 1/5 درجه حرارت مورد نیاز برای آهک). علاوه بر مصارف کشاورزی و شیمیایی، کاربرد اصلی گچ در سودان در تولید سیمان پرتلند است که در آن گیرش سیمان را به تاخیر می‌اندازد. گچ تثبیت کننده خوبی برای شن و ماسه است

خاک‌ها

تثبیت پوزولانا

پوزولانا مواد غنی از سیلیس و آلومینا هستند که وقتی با آن مخلوط می‌شوند

آهک هیدراته مواد سیمانی مناسب برای تثبیت و

نیازهای ساخت و ساز پوزولانا در حالت طبیعی خود به صورت خاکستر آتشفشانی یا

پوکه در شرق و غرب سودان. پوزولانا را می‌توان از آجرهای سفالی پخته شده بازیافت شده ریز آسیاب شده و

گل‌سنگ که در استان خارطوم موجود است نیز تولید کرد. چنین پوزولانا به طور گسترده در غرب سودان برای

ساختن گچ و تثبیت کننده با نتایج عالی استفاده می‌شود.

سایر تثبیت کننده ها

به طور سنتی، بسیاری از تثبیت کننده ها مانند فضولات حیوانات، مواد تپه مورچه ها، فضولات پرندگان، عصاره های گیاهی و خون حیوانات برای ساخت بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده استفاده می شده است. این مواد زائد عموماً از ترکیبات آلی نیتروژن دار تشکیل شده اند که به اتصال دانه های خاک به یکدیگر کمک می کنند.

کاه خرد شده، علفها و الیاف طبیعی آلی، اگرچه تثبیت کننده های فعال نیستند، اما به عنوان مواد تقویت کننده برای کاهش مشکلات انقباض خطی که در خاکهای دارای محتوای رس بالا رخ می دهد، استفاده می شوند.

آماده سازی
مواد خام

3.1 الزامات آماده سازی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده خاک، تثبیت کننده و آب است. تثبیت کننده، اعم از آهک یا سیمان یا مواد دیگر، معمولاً به صورت پودر یا مایع و آماده برای استفاده در دسترس است.

خاک ممکن است زمانی که برای اولین بار به دست می آید مرطوب یا خشک باشد و احتمالاً همگن نخواهد بود. برای داشتن خاک یکنواخت اغلب باید آن را خرد کرد تا از الک مشبک 5 تا 6 میلی متری عبور کند.

همچنین ممکن است نیاز باشد که انواع مختلف خاک با هم استفاده شود تا محصولی با کیفیت خوب به دست آید. به عنوان مثال، خاک رس سنگین ممکن است با افزودن یک خاک شنی بهبود یابد. اندازه گیری نسبت بهینه مواد نه تنها مهم است، بلکه باید آنها را کاملاً مخلوط کنید. مخلوط کردن، تثبیت کننده و خاک را در تماس مستقیم قرار می دهد، بنابراین فعل و انفعالات فیزیکی و همچنین واکنش شیمیایی و عمل سیمان را بهبود می بخشد. همچنین خطر تولید ناهموار بلوک های با کیفیت پایین را کاهش می دهد. انواع و اندازه های مختلف تجهیزات مخلوط کن در بازار موجود است.

3.2 شکستن خاک در اکثر کشورهای در حال توسعه خاک معمولاً هنگام کندن از گودال قرضه خشک می شود یا به زودی پس از حفر خشک می شود. ابزارهای دستی ساده و همچنین طیف وسیعی از ماشین آلات پیچیده تر در دسترس هستند که می توان از آنها برای کاهش دانه های خاک به اندازه مناسب استفاده کرد.

برای به دست آوردن ترکیبی یکنواخت از اجزای معدنی، آب و تثبیت کننده، کلوخه هایی با قطر بیش از 200 میلی متر پس از حفاری باید شکسته شوند. دانه هایی با ساختار همگن مانند شن و سنگ باید دست نخورده باقی بمانند و دانه هایی که ساختار کامپوزیتی دارند (باند رسی) به گونه ای شکسته شوند که حداقل 50 درصد از دانه ها کمتر از 5 میلی متر قطر داشته باشند. خاک باید خشک باشد زیرا خاک مرطوب فقط توسط سیستم های مکانیزه خاصی قابل رسیدگی است.

سنگ زنی و به دنبال آن غربالگری مواد بین دو سطح فشرده می شوند - یک فرآیند نسبتاً ناکارآمد و خسته کننده که در آن سنگ های بزرگتر شکسته می شوند، با این حال، فقط ماشین آلات ساده مورد نیاز است. سپس توده های شکسته شده خاک از یک صفحه عبور داده می شوند.

پودر شدن خاک این ماده با نیروی زیادی برخورد می کند بنابراین تلاشی می شود. ماشین آلات مورد نیاز پیچیده است اما عملکرد رضایت بخشی دارد. در پایان تحویل، هر قطعه بزرگ باقی مانده را می توان با استفاده از صفحه نمایش جدا کرد.

تهیه مواد اولیه

شکل - 3.1 برخی از تکنیک های مورد استفاده برای پودر کردن خاک

	<p>یک فرآیند دستی که بسیار کند است. تقریباً 1 متر مکعب در روز می توان به ازای هر مرد کوبید، غربالگری پس از آن کاملاً ضروری است.</p>	<p>کوبیدن</p> 
<p>آرواره ها</p>	<p>مکانیسم ابتدایی حرکت رفت و برگشتی. با نسخه دستی می توان خروجی 3 تا 4 متر مکعب در روز با وزن 150 کیلوگرم را انتظار داشت.</p>	
<p>قفس سنجایی</p>	<p>چرخش بسیار سریع 600 دور در دقیقه، موتور الکتریکی 3 اسب بخار یا 2.25 کیلووات. خروجی 15 تا 20 متر مکعب در روز، با وزن 150 کیلوگرم را می توان انتظار داشت.</p>	
<p>چکش ها</p>	<p>چندین چکش فنی بر روی یک محور مرکزی با یک موتور الکتریکی 10 اسب بخاری یا 7.5 کیلوواتی زمین را با فرکانس بالا می کوبیدند. خروجی 40 متر مکعب در روز، با وزن 200 کیلوگرم را می توان انتظار داشت.</p>	
<p>پیچ</p>	<p>همان سیستمی که در ماشین های کمپوست معمولی استفاده می شود. در صورت مراقبت از سایش بیش از حد می توان از چنین ماشین هایی استفاده کرد. با استفاده از یک پیچ یا مجموعه ای از پیچ ها، با موتور دیزل 5 اسب بخار یا 3.75 کیلووات، خروجی 15 متر مکعب در روز، با وزن 200 کیلوگرم را می توان انتظار داشت.</p>	
<p>کمر بند دندان دار</p>	<p>تنها دستگاه با قیف. کارایی بالایی دارد. با استفاده از یک موتور بنزینی 3 اسب بخار یا 2.25 کیلووات، خروجی 30 متر مکعب در روز، با وزن 100 کیلوگرم را می توان انتظار داشت.</p>	

3.3 خاک الک حاوی اندازه های مختلف دانه، از گرد و غبار بسیار ریز گرفته تا قطعاتی است که هنوز برای استفاده در تولید بلوک بسیار بزرگ هستند. مواد بزرگ را باید با الک کردن، یا با استفاده از غربال داخلی، مانند سنگ شکن آونگی، یا به عنوان یک عملیات جداگانه، حذف کرد.

ساده ترین دستگاه غربال، صفحه ای است که از یک شبکه سیمی ساخته شده است که به یک قاب چوبی نگهدارنده میخ شده و تقریباً 45 درجه نسبت به زمین متمایل است. مواد روی صفحه پرتاب می شوند، مواد ریز از آن عبور می کنند و مواد درشت و بزرگ از جلو می ریزند. از طرف دیگر، صفحه را می توان به صورت افقی از یک درخت یا روی یک گودال آویزان کرد. روش دوم فقط در مواردی مناسب است که بیشتر مواد می توانند به راحتی از آن عبور کنند در غیر این صورت مواد درشت بیش از حد جمع شده و صفحه مسدود می شود و نیاز به تخلیه مکرر دارد.

3.4 تناسب قبل از شروع تولید، باید آزمایش هایی برای تعیین نسبت مناسب خاک، تثبیت کننده و آب برای تولید بلوک های با کیفیت خوب انجام شود. نسبت این مواد و آب باید در طول فرآیند تولید استفاده شود.

برای اطمینان از یکنواختی در بلوک های زمین تثبیت شده فشرده تولید شده، وزن یا حجم هر ماده مورد استفاده در فرآیند ساخت بلوک باید در همان حالت فیزیکی برای دسته های بعدی بلوک اندازه گیری شود. حجم خاک یا تثبیت کننده به طور ایده آل باید در شرایط خشک یا کمی مرطوب اندازه گیری شود.

پس از تعیین نسبت دقیق مورد نیاز هر ماده، توصیه می شود برای هر ماده یک دستگاه اندازه گیری بسازید. ابعاد هر جعبه اندازه گیری باید به گونه ای باشد که محتوای آنها در صورت پر بودن معادل نسبتی باشد که باید با سایر مواد اندازه گیری شده در جعبه های اندازه گیری دیگر مخلوط شود. به طور متناوب، یک جعبه اندازه گیری ساده ممکن است برای همه مواد استفاده شود. در این حالت، مقدار مواد برای تولید یک دسته معین از بلوک ها ممکن است با پر کردن و خالی کردن جعبه سنج چند بار برای هر ماده جداگانه اندازه گیری شود. به عنوان مثال، یک دسته از بلوک ها ممکن است به ده جعبه گیج خاک برای یک جعبه گیج تثبیت کننده نیاز داشته باشد. آب را می توان در یک مخزن یا ظرف کوچک اندازه گیری کرد.

توصیه می شود به اندازه کافی مواد را مخلوط کنید تا دستگاه بلوک سازی تقریباً یک ساعت کار کند. بنابراین، حجم مواد مخلوط شده به خروجی ساعتی تجهیزات بلوک سازی بستگی دارد.

3.5 مخلوط کردن برای تولید بلوک های با کیفیت خوب، بسیار مهم است که اختلاط تا حد امکان کامل باشد. مواد خشک را ابتدا باید مخلوط کنید تا رنگ یکنواختی حاصل شود سپس آب اضافه کرده و هم زدن را ادامه دهید تا مخلوط یکدست شود.

تهیه مواد اولیه

به دست آمده. اختلاط را می توان با دست روی سطح سخت، با بیل، بیل،

یا بیل.

خیلی بهتر است هر بار کمی آب اضافه کنید که روی مخلوط از یک قوطی آبیاری با اسپری گل رز روی نازل پاشیده شود. مخلوط مرطوب را باید بارها با بیل یا ابزار مناسب دیگر برگردانید. سپس ممکن است کمی آب اضافه شود و کل مخلوط دوباره برگردد. این عمل باید تکرار شود تا تمام آب مخلوط شود.

هنگامی که از آهک به عنوان تثبیت کننده استفاده می شود، بهتر است اجازه دهید مخلوط برای مدت کوتاهی بماند

در حالی که قبل از شروع قالب گیری اجازه می دهد تا بهتر ذرات خاک با آب مرطوب شود.

با این حال، اگر از سیمان برای تثبیت استفاده می شود، توصیه می شود که مخلوط را به سرعت استفاده کنید

تا حد امکان زیرا سیمان بلافاصله پس از خیس شدن شروع به هیدراته شدن می کند و تاخیر منجر به تولید بلوک

های بی کیفیت می شود. به همین دلیل مقدار مخلوط سیمان و ماسه نباید بیشتر از مقدار مورد نیاز برای یک

ساعت کارکرد باشد. با این حال، بلوک های تولید شده در پایان یک ساعت ممکن است به طور قابل توجهی

ضعیف تر از بلوک های تولید شده بلافاصله پس از اختلاط باشند.

یک میکسر بتن، حتی در صورت وجود، برای مخلوط کردن خاک مرطوب مفید نخواهد بود، زیرا دومی تمایل به

چسبیدن به طرفین درام دارد. اگر قرار است از ماشین آلات برای اختلاط استفاده شود، باید دارای پاروها یا

تیغه هایی باشد که جدا از ظرف حرکت کنند. با این حال، تجربه مزرعه نشان می دهد که روش های اختلاط دستی

اغلب رضایت بخش تر، کارآمدتر و ارزان تر از اختلاط مکانیکی هستند و کمتر احتمال دارد که گلوله های کوچکی از

خاک تولید کنند که در مرحله قالب گیری بلوک مشکل ساز باشند.

3.6 مقدار مواد مورد نیاز بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده معمولاً از

نظر اندازه بزرگتر از آجرهای سوخته سنتی هستند. اندازه بلوک معمولی $90 \times 140 \times$

290 میلی متر است. تولید آن بسته به فشار تراکم به حدود 7.5 تا 8.5 کیلوگرم مواد

نیاز دارد. مقدار دقیق تثبیت کننده لازم باید برای هر پروژه خاص تعیین شود. کسر

آهک یا سیمان معمولاً بین 5 تا 8 درصد وزنی متغیر است. به طور مشابه، محتوای

آب بهینه (OMC) برای هر خاک خاص باید به صورت تجربی تعیین شود. سطح رطوبت

به طور گسترده ای با ماهیت خاک متفاوت است. معمولاً تخمین تقریبی حدود 15

درصد وزنی در نظر گرفته می شود.

مقدار مواد مورد نیاز برای یک پرس بلوک معمولی که 300 بلوک در روز تولید می کند در شکل 3.1 نشان داده

شده است.

شکل - 3.2 مقدار تقریبی مواد مورد نیاز برای تولید 300 بلوک در روز

مواد	مقدار مورد نیاز / روز	
	آهن سیدراته	سنگ سیدراته
خاک	1.9 تن	1.95 تن
تثبیت کننده	0.150 تن	0.095 تن
آب	300 لیتر	300 لیتر
کل (پس از مخلوط کردن)	2350 تن	2345 تن

در عمل، مقادیر فوق از خاک، تثبیت کننده و آب بسته به نوع و خواص خاک متفاوت خواهد بود. یک ساختمان یک طبقه با مساحت 50 متر مربع به حدود 3000 بلوک نیاز دارد. مقدار تخمینی خاک، تثبیت کننده و آب مورد نیاز برای ساختن چنین خانه ای در شکل 3.3 آورده شده است. در این مثال، بلوک های خانه را می توان در ده روز تولید کرد.

شکل - 3.3 مقدار تقریبی مواد مورد نیاز برای یک خانه تک طبقه

مواد	مقدار مورد نیاز / خانه	
	آهن سیدراته	سنگ سیدراته
خاک	19 تن	19.5 تن
تثبیت کننده	1.5 تن	0.95 تن
آب	3000 لیتر	3000 لیتر

قالب گیری فشرده
بلوک های زمین تثبیت شده

قالب گیری

فشرده شده

بلوک های زمین تثبیت شده

4.1 استانداردهای تولید بلوک، بسیاری از جنبه‌ها باید قبل از شروع عملیات تولید بلوک‌های ساختمانی زمین تثبیت‌شده فشرده در نظر گرفته شوند:

مقدار و نوع تثبیت کننده مورد نیاز، خواص خاک و مناسب بودن آن برای تثبیت، استانداردهای ساختمانی و در نتیجه کیفیت بلوک های مورد نیاز، الزامات تحمل بار در ساخت و ساز، یعنی یک طبقه یا بیشتر.

یکی از اهداف این کتاب راهنما این است که خواننده را از مشکلات مربوط به بلوک های زمین فشرده در صنعت ساختمان به ویژه در کشورهای در حال توسعه که هنوز استانداردهای ساختمانی در زمینه ساخت و ساز زمین تدوین نشده است، آگاه کند.

به طور کلی، تنوع گسترده ای از استانداردهای قابل قبول وجود دارد که با توجه به شرایط آب و هوایی محلی متفاوت است. بلوک هایی با مقاومت فشاری مرطوب در محدوده یا 2.8 MN/m^2 یا بیشتر باید برای ساختمان های یک و دو طبقه مناسب باشند. بلوک های این نوع احتمالاً نیازی به محافظت از سطح خارجی در برابر شرایط نامساعد جوی ندارند. برای ساختمان های یک طبقه، بلوک هایی با مقاومت فشاری در حد 2.0 MN/m^2 احتمالاً به اندازه کافی استحکام خواهند داشت، اما در جاهایی که بارندگی زیاد است، تصفیه خارجی ضروری است. از آنجایی که استحکام مرطوب دیوار بلوک خاکی تثبیت شده فشرده ممکن است کمتر از دو سوم مقاومت خشک آن باشد. لازم به یادآوری است که تمام آزمایشات مقاومت فشاری باید بر روی نمونه هایی که حداقل 24 ساعت پس از دوره پخت لازم در آب خیسانده شده اند انجام شود.

مقاومت فشاری مرطوب نهایی بلوک ارت فشرده نه تنها به نوع خاک، بلکه به نوع و مقدار تثبیت کننده، فشار قالب گیری و شرایط پخت نیز بستگی دارد.

در سال 1998 استانداردهای بلوک های زمین فشرده به عنوان استانداردهای منطقه ای آفریقا (ARS) تحت نظارت کمیته فنی سازمان منطقه ای استانداردسازی آفریقا (ARSO) در ساختمان و مهندسی عمران (TC3 ARSO) پس از رویه های رضایت بخش برای تصویب استانداردهای منطقه ای (به پیوست II مراجعه کنید).

4.2 آزمایش خاک قبل از تولید بلوک روش های مختلف آزمایش خاک در فصل 2 توضیح داده شده است که برای تعیین مناسب بودن خاک های مختلف برای ساخت بلوک و نوع تثبیت کننده مورد نیاز استفاده می شود. برای تولید بلوک، مخلوط خاک باید برای هر دسته از بلوک ها بررسی شود تا رطوبت بهینه (OMC) به دست آید.

دو آزمایش میدانی ساده را می توان انجام داد. در زیر توضیح داده شده است:

یک مشت از مخلوط خاک برای تولید بلوک بردارید و آن را در دست فشار دهید، مخلوط باید با هم گلوله شود. وقتی دست باز می شود، انگشتان باید نسبتاً خشک و تمیز باشند.

قالب گیری

فشرده شده

بلوک های زمین تثبیت شده

نمونه توپ را از ارتفاع حدود یک متری روی یک سطح سخت بیندازید. اگر نمونه:

- کاملاً خرد می شود، این نشان می دهد که به اندازه کافی مرطوب نیست، در اثر برخورد با سطح
- سخت به صورت یک توپ یا دیسک مسطح له می شود، این نشان دهنده رطوبت بیش از حد است.
- به چهار یا پنج توده اصلی تقسیم می شود، این نشان می دهد که محتوای رطوبت یا مخلوط خاک نزدیک به مقدار رطوبت بهینه (OMC) است.

برای ساخت بلوک هایی با اندازه و تراکم یکنواخت، باید اقدامات احتیاطی ویژه ای انجام شود تا با استفاده از یک جعبه چوبی کوچک به عنوان وسیله اندازه گیری، قالب با همان مقدار مخلوط برای هر تراکم پر شود.

برای تسهیل توسعه بلوک های فشرده و برای اطمینان از سطوح مرتب و خوب

توصیه می شود سطوح داخلی قالب دستگاه را با قالب مرطوب کنید

ماده آزاد کننده (روغن رد) که می تواند با پارچه، برس یا اسپری اعمال شود.

4.3 پخت برای دستیابی به حداکثر استحکام، بلوک های زمین تثبیت شده فشرده نیاز به یک دوره پخت مرطوب دارند، جایی که آنها مرطوب نگه داشته می شوند. این یک نیاز مشترک برای همه مواد سیمانی است. آنچه مهم است این است که رطوبت مخلوط خاک برای چند روز در بدنه بلوک حفظ شود. اگر بلوک در معرض آب و هوای خشک گرم قرار گیرد، مواد سطح رطوبت خود را از دست داده و ذرات رس تمایل به جمع شدن دارند. این باعث ایجاد ترک های سطحی در وجوه بلوک می شود.

در عمل از روش های مختلفی برای اطمینان از پخت مناسب استفاده می شود. چنین روش هایی شامل استفاده از کیسه های پلاستیکی، چمن، برگ و غیره برای جلوگیری از خروج رطوبت است.

شکل - 4.1 پخت آجر



قالبگیری

بلوکهای زمین

تثبیت‌شده فشرده پس از دو یا

سه روز، بسته به دمای محلی، بلوکهای تثبیت شده با سیمان، پخت اولیه خود را کامل می‌کنند. همانطور که در شکل 4.1 نشان داده شده است، سپس می‌توان آنها را از پوشش محافظ خود جدا کرد و در یک توده روی هم چید. همانطور که پشته بلوک ها ساخته می‌شود، لایه بالایی باید همیشه خیس و پوشیده شود و لایه پایین باید اجازه داده شود تا در هوا خشک شود تا به حداکثر استحکام برسد. از طرف دیگر، بلوکهای تازه قالبگیری شده را می‌توان در یک لایه، روی یک سطح غیرجذب قرار داد و برای جلوگیری از از دست دادن رطوبت، با یک ورق پوشانید.

مدت زمان مورد نیاز عمل آوری از خاکی به خاک دیگر متفاوت است و مهمتر از آن اینکه کدام نوع تثبیت کننده استفاده می‌شود. با تثبیت سیمان، توصیه می‌شود بلوک ها حداقل به مدت سه هفته عمل آوری شوند. دوره پخت برای تثبیت آهک باید حداقل چهار هفته باشد. بلوک های زمین تثبیت شده فشرده قبل از استفاده برای ساخت و ساز باید کاملاً پخته و خشک شوند.

4.4 اندازه بلوک های زمین تثبیت شده فشرده اکثر کشورها در حال حاضر از بلوک های بتنی با طول 400 میلی متر و ارتفاع 200 میلی متر با ضخامت های متفاوت تا 200 میلی متر استفاده می‌کنند. چنین ابعادی برای بلوک های زمین تثبیت شده فشرده مناسب نیستند زیرا تولید بلوک های با کیفیت بالا در این اندازه به نیروهای تراکم نسبتاً بالایی نیاز دارد. بنابراین لازم است ابعاد کلی کوچکتری اتخاذ شود.



بلوک ساختمانی خاک به طول 290 میلی متر، ضخامت 140 میلی متر و ارتفاع 90 تا 100 میلی متر به عنوان یک اندازه قابل قبول در نظر گرفته می‌شود. در این حالت باید از اتصال ملات 10 میلی متری استفاده شود که طول مازول 300 میلی متر را ایجاد کند. ضخامت دیواره بلوک دابل 290 میلی متر با حداقل مقاومت فشاری 2.8MN/m^2 برای ساختمان های بیش از یک طبقه مناسب است. ضخامت دیواره تک پوستی 140 میلی متر برای حمل بارهای عمودی و جانبی در یک ساختمان یک طبقه و احتمالاً یک ساختمان دو طبقه به شرط کافی بودن فونداسیون کافی است.

یک ساختار بادوام خوب با تراکم دیواره حدود 2000 کیلوگرم بر متر مکعب می‌تواند بدون نیاز به پوشش محافظ خارجی پرهزینه برای مقاومت در برابر مشکلات جوی به دست آید. هر بلوک مجزا دارای وزن خشکی در حدود 7 کیلوگرم است که به راحتی برای سنگ تراشی قابل حمل است. ضخامت دیوار 140 میلی متر با چگالی 2000 کیلوگرم بر مترمکعب باید عایق حرارتی کافی را حتی زمانی که دمای دیوارهای خارجی در نوسان است، فراهم کند، بنابراین به کاهش تغییرات دما در داخل ساختمان کمک می‌کند.

4.5 ماشین های ساخت بلوک زمین فشرده طیف گسترده ای از ماشین های بلوک در حال کار در سراسر جهان هستند که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تولید می‌شوند. پیوست III آدرس های مفیدی را برای ماشین آلات و تجهیزات بلوک سازی ارائه می‌دهد

ماشینهای موجود از ماشینهای دستی ساده تا واحدهای صنعتی متفاوت هستند. برخی از توضیحات مفصل در بخش های بعدی ماشین آلات مختلف بلوک سازی و مکانیسم آنها آورده شده است.

قالب گیری فشرده شده بلوک های زمین تثبیت شده



4.6 انواع پرس ها 1. پرس های دستی (الف) پرس های مکانیکی سبک مزیت پرس های نوع Cinva-Ram این است که سبک، محکم، کم هزینه و ساده برای ساخت و تعمیر هستند. معایب اصلی آنها این است که می توانند به سرعت فرسوده شوند (حلقه های اتصال)، آنها فقط دارای یک ماژول قالب گیری هستند که می تواند فشار کم اعمال کند و خروجی کمی دارند. با این وجود، آنها یکی از بهترین پرس های موجود در نوع خود در بازار هستند و معمولاً کپی ها هستند که زود از موعد فرسوده می شوند.

مهارت‌هایی که در تولید پرس‌های Cinva-Ram وجود دارد، همیشه به خوبی درک نمی‌شوند، با این وجود، این پرس پتانسیل بهبود دارد. برخی از پیشرفت‌هایی که طراحان به آن دست یافته اند به شرح زیر است:

اتصال پوشش به اهرم (Tek-Block) خروج بهتر (Steven, Ceneema)، عمق قالب گیری بیشتر (Ourir)، انتقال بهتر انرژی (Ait)، پوشش تاشو (Dart-Ram)، پروفیل فولادی استاندارد (Unata)، بخش تراکم دوگانه (C+B1)، قالب بخش‌بندی شده (MRCI)، تولید بلوک‌های سوراخ‌دار (Ceta-Ram).

هدف این پیشرفت‌های فنی اصلاح فرآیند تولید مطبوعات است.

ظرفیت تولید تا حد زیادی با نحوه سازماندهی کار، نحوه پرداخت دستمزد خدمه و شرایط کاری حاکم تعیین می شود. متوسط خروجی یک پرس Cinva-Ram یا مشابه آن 300 بلوک در روز است، اگرچه می توان این میزان را تا 1200 بلوک در روز افزایش داد.


این پرس ها در بسیاری از کشورها از جمله بلژیک، بوركینافاسو، کامرون، کلمبیا، فرانسه، مراکش، نیوزیلند، سوئیس، جمهوری متحده تانزانیا، ایالات متحده آمریکا، زامبیا تولید می شوند.

قالب گیری

فشرده شده

بلوک های زمین تثبیت شده


(ب) پرس های هیدرولیک سبک Brepak یک پرس کوچک است که به طور قابل توجهی از Cinva-Ram کارایی بیشتری دارد. فشار تا 10MN/m^2 را می توان با تعویض سیستم چرخشی و میله ای Cinva-Ram با یک پیستون هیدرولیک بدست آورد. بلوکهای به دست آمده دارای ابعاد یکسانی با بلوکهای ساخته شده با Ram Cinva- هستند، اما تقریباً 20% متراکمتر هستند. این فشار بیش از حد به این معنی است که آنها را می توان برای فشرده سازی خاک های بسیار گسترده مانند خاک پنبه سیاه استفاده کرد. (230) (Houben & Guillaud, 1994: p



برپاک

(ج) پرس های مکانیکی سنگین این پرس ها (مثلاً ترستارام) محکم هستند و به راحتی فرسوده نمی شوند. آنها می توانند فشارهایی بیشتر از حداقل آستانه 2MN/m^2 ایجاد کنند.

استفاده و نگهداری از آنها آسان است و دارای قالب های قابل تعویض هستند. طراحی آنها به سازماندهی کارآمدتر کار در اطراف مطبوعات اجازه می دهد. روکش تاشو این ماشین ها باعث می شود خاک از قبل فشرده شود و پشت و چهارمین حرکت از یک طرف



ستاره دار

از فشار دادن به دیگری اجتناب می شود. (1994: p 231) (Houben & Guillaud,

2. پرس های موتوری (الف) پرس های مکانیکی برخی از این پرس ها، مانند Semi Terstamique، نوادگان مستقیم پرس های دستی سنگین هستند و از درس های آموخته شده با استفاده از مدل های قبلی بهره برده اند. آنها نشان دهنده نسل جدیدی از دستگاه های پرس هستند که در حال حاضر در بازار موجود است و به نظر می رسد که مقصد آنها آینده ای روشن است. صرفه اقتصادی آنها عالی است علیرغم این واقعیت که هزینه اجرای آنها بین 4 تا 7 برابر بیشتر از پرس های دستی سنگین است. زمانی Semi-Terstamique با نام تجاری Major و (Landcrete) LP9 در بازار وجود داشت.

پرس های مکانیکی موتوردار به یکی از دو گروه تعلق دارند: آنهایی که ساده و مستحکم هستند و دارای میز ثابت و تک قالب هستند و آنهایی که دارای صفحه چرخان و 3 یا 4 قالب متعدد هستند که می توانند میزان بهره وری را افزایش دهند. با مدل تک قالب می توان قالب را سریع و ارزان تغییر داد، در حالی که با صفحه چرخان




نیمه ترستاماتیک

قالب گیری فشرده شده

بلوک های زمین تثبیت شده


پیمان 500



مدل، تغییر قالب زمان بیشتری می برد و هزینه بیشتری دارد. در برخی از مدل ها (مثلا 500Pact میزها را می توان با دست یا مکانیکی چرخاند. این سیستم به مکانیزم پیچیده تر و انرژی بیشتری نیاز دارد.

پیش فشرده سازی دینامیکی که با پایین آوردن پوشش حاصل می شود، با استفاده از یک قالب امکان پذیر می شود و مزایای قابل توجهی دارد. پیش فشرده سازی با استفاده از پرس میز دوار را می توان با استفاده از قیف تغذیه به دست آورد تا اطمینان حاصل شود که سطح زمین کمی بالاتر از دو طرف قالب است. غلتک پیش تراکم مخروطی که بین موقعیت تغذیه و فشرده سازی قرار دارد نیز باید تنظیم شود.

سراماتیک



طراحان پرس سراماتیک با مشکلات متعددی مواجه شده اند که با ورود پرس ها به بازار هنوز برطرف نشده است. خاک تمایل دارد وارد مناطق حساس دستگاه شود و عملکرد دستگاه را مختل کند. برای اطمینان از عملکرد ایمن این ماشین ها نباید اجازه داد که به صورت معکوس کار کنند، که اگر موتور الکتریکی به عقب نصب شود، اتفاق می افتد. اگر زمین بیش از حد در قالب قرار داده شود، بلوک های ضعیف تولید می شوند، زیرا اعمال فشار لازم غیرممکن است. برای جلوگیری از این امر، پرس باید دارای یک فنر جبران کننده و سیستم آزادسازی موتور باشد که مقدار خاک را تنظیم می کند. در نهایت، این پرس ها باید طوری طراحی شوند که به کاربر امکان استفاده از موتور الکتریکی، موتور احتراقی یا نوع دیگری از موتور را بدهد. این پرس ها تا حد زیادی به عملیات تولید بالادستی خوب غربالگری، تناسب و اختلاط وابسته هستند.

(Houben & Guillaud, 1994: p 230).


(ب) پرس های هیدرولیک این پرس های مستقل هستند که قادر به خروجی متوسط هستند. پرس های هیدرولیک در دهه 1950 بسیار محبوب بودند اما به سرعت از بازار ناپدید شدند.

این پرس ها در یک محیط از نظر فناوری پیشرفته به خوبی عمل می کنند، اما اغلب کارایی دارند

قالب گیری فشرده شده بلوک های زمین تثبیت شده


در مناطق روستایی یا حتی در حومه شهرها در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به قطعات یدکی و غیره ممکن است محدود باشد، ضعیف است.

پرس های جدیدی از همین نوع در دهه 1970 راه اندازی شدند (به عنوان مثال Tob System، Quixote و Supertor) با توجه به عملکرد پیستون و طراحی فشرده آنها، سیستم های هیدرولیک این مزیت را دارند که اجازه می دهد یک حرکت طولانی با نسبت تراکم مساوی یا بیشتر از 2 ایجاد کند. به سمت اتوماسیون می توان آنها را به یک کیف مجهز کرد.




با این حال، این نیز درست است که پرس های هیدرولیک می توانند چندین مشکل خاص ایجاد کنند. پمپ هیدرولیک ظریف و مستعد آسیب است. اگر پرس در آب و هوای گرمسیری کار می کند و صفحه دوار به صورت هیدرولیکی هدایت می شود، مخزن روغن باید حداقل 200 لیتر حجم داشته باشد.

به طوری که از افزایش ناگهانی دمای مایع روان کننده جلوگیری شود. هر گونه افزایش دمای بیش از 70 درجه سانتیگراد، به ویژه در آب و هوای گرمسیری، از عملکرد صحیح اجزای هیدرولیک جلوگیری می کند، برخی از پرس ها دمای 120 درجه سانتیگراد را تحمل می کنند، اما در صورت خراب شدن قطعات، تعویض آنها دشوار است. جایگزین یک سیستم خنک کننده روغن است که کارخانه را پیچیده می کند زیرا روغن باید به طور منظم تعویض شود و ممکن است همیشه در دسترس نباشد.



مدل های زیادی از این نوع پرس ساخته شده و بازار شاهد ظاهر ثابت و ناپدید شدن مدل ها بوده است. به ندرت آنها کاملاً قابل اعتماد شناخته شده اند. (Houben & Guillaud, 1994: p 233)

(ج) واحدهای تولید سیار طراحان و محققین با کمی مشکل سعی کرده اند تمام تجهیزات مورد نیاز برای ساخت بلوک های زمین فشرده را در واحدهای مستقل مانند مخلوط کن، پودرساز و پرس ادغام کنند. با این حال، اجزاء همه به یک شکل عمل نمی کنند و حفظ شرایط ایده آل برای هر جزء دشوار است. حتی در کشورهای صنعتی این ماشین ها نیاز دارند




قالب گیری فشرده شده بلوک های زمین تثبیت شده

ورودی مالی قابل توجهی برای فعالیتهای در کشورهای در حال توسعه آنها اغلب غیراقتصادی هستند. دو نوع اصلی واحدهای تولید بسیار وجود دارد:


(i) واحدهای نور

مزیت واحدهای سبک این است که پتانسیل استراتژیهای بازاریابی جدید را در کشورهای صنعتی و در مناطق شهری باز می کنند.

کشورهای در حال توسعه با امکان دادن به سازندگان «خودت انجام بده» برای اجاره تجهیزات. این ماشین ها را می توان برای کل دوره تولید بلوک با قیمت نسبتاً پایین اجاره کرد. با این حال، این نوع ماشین هنوز از چند نقص رنج می برد، که عمدتاً به دلیل عدم یکپارچگی بین تمام اجزاء است.



واحدهای سبک می توانند با پرس های مکانیکی کار کنند. در حال حاضر واحد Meili ساخت سوئیس تنها نمونه از این نوع پرس موجود در بازار است. طیف وسیعی از این نوع واحدها وجود ندارد اما تاکنون هیچ واحد کاملاً یکپارچه در بازار وجود ندارد، پودرساز هنوز از ایرادات رنج می برد. واحدهای سبک می توانند با پرس های هیدرولیک نیز کار کنند. رم زمین، Clu 2000 و 3000 Clu چند نمونه از این نوع واحدها هستند. گاهی اوقات ماشین ها از واحدهای ایستاده اقتباس می شوند. در اصل طراحی جذاب است، اما محاسبات هزینه های کلی نشان می دهد که در سایت های ساختمانی بزرگ، خرید جداگانه مواد تولیدی (پووریزر، میکسر، پرس) مقرون به صرفه تر است. کارخانه های غیر یکپارچه کارایی کمتری ندارند و مشخص نیست که تجهیزات یکپارچه هنگام کار خوب راحت تر است. (Houben & Guillaud, 1994: p 234)



(2) واحدهای سنگین برخی از تولیدکنندگان بزرگتر واحدهای متحرکی را پیشنهاد کرده اند که اصولاً می توانند به همه جا حمل شوند اما بسیار بزرگ و سنگین هستند. ظرفیت تولید سالانه این ماشین ها بسیار بالاست. به طور کلی، گیاهان با واحدهای نوری که در پاراگراف قبل توضیح داده شد مطابقت دارند، اما در حال حاضر تمایل به استفاده از واحدهای فشرده سازی بیش از حد وجود دارد.

تعداد کمی از این نوع واحدها ساخته شده است و در نتیجه صرفه اقتصادی آن ها می شود

قالب گیری فشرده شده بلوک های زمین تثبیت شده



مطبوعات هنوز نشان داده نشده است. قبل از خرید آنها باید یک بررسی کامل از بازار انجام شود.

تا به امروز تنها یک واحد شناخته شده وجود دارد که با پرس های مکانیکی کار می کند. "Unipress" طراحی آن بر اساس مفهوم ترکیب و نصب چندین واحد منفرد بر روی یک شاسی است. گیاه به دست آمده بسیار محکم است. این گیاه معمولاً برای تولید آجرهای سوخته استفاده می شود، اما تلاشها در مصر برای تطبیق آن به گونه ای که بتوان از آن برای ساخت بلوکهای خاکی فشرده استفاده کرد، با مشکلاتی مواجه شده است.

پرس های هیدرولیک به عنوان یک دستگاه همه منظوره ارائه می شوند، اما مدل هایی که در بازار یافت می شوند (به عنوان مثال Teroc دامنه نسبتاً محدودی از کاربردها دارند. از آنجایی که آنها گران هستند و تنها خروجی متوسطی دارند، آینده آنها محدود به نظر می رسد. این واحدها به پودرساز یا صفحه نمایش مجهز نیستند. زمین که در یک قیف نهشته شده است، توسط گرانش با یک تثبیت کننده با استفاده از یک سیستم تناسب یکپارچه مخلوط می شود. سپس توسط یک تسمه نقاله به میکسر منتقل می شود که در آن اختلاط خشک و مرطوب انجام می شود. یک قیف قوی زمین را در داخل قالب توزیع می کند که در آن بیش از حد فشرده شده و سپس به طور خودکار به شکل بلوک ها خارج می شود. این واحدها سیستمی از قالبهای لغزشی را که نمی توان برای تولید بلوکهای توخالی یا سلولی مورد استفاده قرار داد، دفع می کند. (Guillaud, 1994: p.235 & Houben)

(د) واحدهای تولیدی صنعتی برای چندین سال بازار شاهد ورود طیف وسیعی از واحدهای تولیدی صنعتی ایستاده کاملاً مجهز بوده است که بر اساس اصول فشرده سازی تک یا دوتایی، استاتیکی یا فشرده سازی دینامیکی کار می کنند. لیست محصولات قابل تولید توسط آنها محدود به بلوک های خاکی اساسی نیست بلکه شامل بلوک های خاکی تثبیت شده توخالی، آجرهای سوراخ دار و انواع بلوک های بتنی و آجر سوخته است. هنوز این تجهیزات تولیدی فقط برای یک بازار محدود در نظر گرفته شده است.

فقط برنامه های ساخت و ساز عظیم می توانند اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری های مربوطه خواهد بود بهبود یافت.



خمپاره ها و
حفاظت از سطح

5.1 هدف ملات ها و ملات ها عمدتاً برای رفع بی نظمی های جزئی در اندازه، شکل و پرداخت سطح بلوک ها استفاده می شوند و بنابراین یکنواختی و پایداری دیوار را فراهم می کنند. با انجام این کار، هرگونه شکاف بین بلوک ها نیز بسته می شود و از عبور باد و باران از دیوار جلوگیری می کند. ملات هدف دیگری نیز دارد که هم مقاومت برشی و هم مقاومت فشاری دیوار را بهبود می بخشد. ملات ها دارای برخی ویژگی های اتصال هستند که مقاومت برشی را بهبود می بخشد اما به میزان قابل توجهی به مقاومت کششی دیوار نمی افزاید.

رندهای اعمال شده بر روی سطح خارجی دیوارها می تواند به جلوگیری از فرسایش کمک کند و اغلب برای پوشاندن بلوک های ناهموار استفاده می شود. با این حال، اگر بلوک ها از کیفیت خوبی برخوردار باشند و از تکنیک های بلوک بندی عالی استفاده شود، رندر معمولاً غیر ضروری است. رندر در برخی از کشورها عمدتاً به دلایل زیبایی شناختی ترجیح داده می شود در حالی که در برخی دیگر کارهای ساده و منصفانه ترجیح داده می شود.

برای ساخت بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده، انواع مختلفی از ملات ها وجود دارد که می توان از آنها برای اتصال بلوک ها استفاده کرد. از جمله ملات ها می توان به مخلوط گل، آهک و ماسه، پوزولانا، مخلوط ماسه سیمان، خاکستر سوخت پودر شده و گچ اشاره کرد. همچنین انواع مختلفی از رندها وجود دارد که می توانند به عنوان پوشش خارجی برای دیوارهای بلوک خاکی فشرده شده استفاده شوند. بیشتر انواع موادی که برای تولید ملات استفاده می شود ممکن است برای تولید رندر نیز استفاده شود.

با این حال، گچ برای رندر خارجی در آب و هوای مرطوب مناسب نیست. به طور سنتی، گل و لای با افزودن سرگین گاو بادوام تر می شود.

رندهای قوی نسبت به رندهای ضعیف بیشتر احتمال دارد کوچک شوند و ترک بخورند. ترک در رندر منجر به مرطوب شدن بلوک ها توسط باران می شود. با گیر افتادن رطوبت بین رندر و بلوک، دیوارهای مرطوب کندتر خشک می شوند.


رندها ممکن است پس از آماده شدن سطح دیوار و تمیز کردن آن از گرد و غبار برای ایجاد یک پایه خوب اعمال شوند. بسته به کیفیت مورد نیاز سطح، رندها ممکن است در یک یا سه لایه اعمال شوند. لایه دوم را می توان برای پر کردن هر گونه ترک در لایه اول خشک شده و بهبود کیفیت نهایی کار استفاده کرد.

شکل - 5.1 سیستم های پشتیبانی مختلف

پشتیبانی می کند					
یکپارچه			بلوک کاری		
صاف یعنی زمین خورده	متخلخل بله بلال	بسیار متخلخل یعنی کاه گلی	صاف یعنی بلوک ها	متخلخل بله خشتی	بسیار متخلخل یعنی چمن
1	2	3	4	5	6


(Houben & Guillaud, 1994: p 350)

خمپاره ها و حفاظت از سطح




5.2. محافظت از سطح -انواع لایه های دوقلو این یک سیستم تثبیت سطح است که در آن دو لایه رندر روی سطح دیوار اعمال می شود. سیستم لایه دوقلو نیز برای بلوک های خاک توسعه یافته است (بوروندی، 1952 و EIER در اوآگادوگو) و نتایج عالی می دهد اما انجام آن کند است. با دیواره های خاکی، لایه ها در حالی که هنوز در قالب کار هستند، روی سطح بیرونی اعمال می شوند. جزئی

تثبیت زمانی حاصل می شود که لایه هایی از ملات یا آهک به عنوان پوشش رندر اعمال شود. اثر این نوع تثبیت سطح به عمق 2 تا 3 سانتی متر محدود می شود. (Houben & Guillaud, 1994: p334).



خاتم کاری


عناصر مثبت کاری شده در سطح بیرونی دیوار می تواند یک لایه مقاوم در برابر آب و هوا ایجاد کند. نمونه هایی از عناصری که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: سنگریزه ها یا تکه های سنگ، تکه های سفالی یا آجر، پوسته ها، سر بطری ها (در مکزیک دیده می شود)، کف بطری ها و درب های حلبی (در خارطوم دیده می شود). از آنجایی که مقدار زیادی از عناصر مورد نیاز است و کار فشرده است، معمولاً تنها دیوارهای در معرض دید بیشتر مثبت کاری می شوند. (Houben & Guillaud, 1994: p334).



درمان سطحی این روشی است که در آن سطح در معرض با دقت و با کوبیدن سطح بیرونی با خاک بسیار ریز درمان می شود. یکی دیگر از درمان های سطحی که در مراکش انجام می شود، شامل کوبیدن دیوار با دست و پا زدن چوبی است. چنین کوبیدن خارجی نیز در یمن بر روی سازه های بلال انجام می شود. که در

در برخی موارد سطح دیوار نیز می تواند باشد

به عنوان مثال با یک سنگ ساییده شده است. چنین درمان هایی کاملاً مؤثر هستند، اما زمانی که قرار است یک رندر اعمال شود، نباید انجام شوند. (Houben & Guillaud, 1994: p335).



رندر رندر را می توان در یک لایه ضخیم یا نازک یا در چندین لایه نازک تر از خاک، زمین تثبیت شده یا ملات ماسه ای که به آن یک چسب هیدرولیکی مانند سیمان یا آهک یا برخی افزودنی های دیگر مانند قیر اضافه شده است، اعمال کرد. ، رزین و غیره. رندرهای چندلایه بسیار خوب عمل می کنند، اما زمان بیشتری برای اعمال نیاز دارند. (Houben & Guillaud, 1994: p334).



رنگ پوشش های ذکر شده در این عنوان شامل رنگ های معمولی و همچنین دیستمبرها و شستشوها می باشد. دومی سیمان یا آهک است

دوغاب هایی که با برس روی دیوارهایی که از قبل به درستی آماده شده و هیدراته شده اند اعمال می شود. قیر همچنین ممکن است به صورت مایع با استفاده از تفنگ اسپری اعمال شود. (Houben & Guillaud, 1994: p335)

آغشته سازی خاک با یک محصول طبیعی (به عنوان مثال روغن بذر کتان) یا شیمیایی (به عنوان مثال سیلیکون) آغشته می شود که ویژگی های زیر را به دیوار می دهد:

ضد آب، مخلوط کردن دانه ها و ذرات ریز به سطح و در نتیجه سخت شدن سطح دیوار در معرض، رنگ آمیزی.

محصول اشباع را می توان با برس یا تفنگ اسپری اعمال کرد (Houben & Guillaud, 1994: p335).



5.3 جنبه های دقیق حفاظت از سطح

چسب گیره و لنگر (پشتیبانی - 1، 2، 4، 5 - به شکل 5.1 مراجعه کنید)


استفاده از چسب نازک کاری سفید (به عنوان مثال پلی وینیل استات رقیق)، رقیق شده در آب و اعمال در دو لایه با استفاده از قلم مو در مصر، نیجریه، سریلانکا و سودان آزمایش شده است. گرد و غبار به سطح ثابت می شود و

ملات راحت تر به رندر می چسبد.

درمان سطح چسب ترجیحاً باید همراه با رندر تقویت شده با الیاف استفاده شود. اگر با رندر سازگاری داشته باشند، می توان از تثبیت کننده های گرد و غبار دیگر استفاده کرد. (Houben & Guillaud, 1994: p335)


خراش دادن و حذف گرد و غبار (پشتیبانی های - 1، 2، 4، 5 - به شکل 5.1 مراجعه کنید)

خراش دادن تکیه گاه ها به ویژه در صورتی که کاملاً شکننده باشند مهم است، زیرا مواد/ذراتی را که به خوبی روی سطح ثابت نشده اند از بین می برد. اسکلت شن و ماسه در معرض دید قرار می گیرد و رندر را ننگه می دارد. حذف گرد و غبار در اکثر تکیه گاه های زمین ضروری است و می توان آن را با یک برس خشک یا مرطوب انجام داد، مراقب باشید که دیوار اشباع نشود، یا با استفاده از کمپرسورها یا دمنده ها. (Houben & Guillaud, 1994: p350)




خمپاره ها و حفاظت از سطح

شیار کردن (پشتیبانی از - 1، 2، 4، 5، به شکل 5.1مراجعه کنید)




با تراشیدن درزها به عمق 2-3 سانتی متر روی دیوارهایی که با بلوک های فشرده و خشت ساخته شده اند، درز توخالی رندر را محکم می کند.
یکی از انواع این فرآیند این است که خود بلوک ها را شیار یا اسکنه کنید. شیار کردن مخصوصاً برای لنگر انداختن رندر روی زمین و لپه کوبیده خوب است. سطح شیاردار را می توان با استفاده از قالب های مخصوص بلوکها یا میخ کوبی چوب های دم کبوتر بر روی قالب های خاکی پیش ساخته کرد. (Guillaud, 1994: p 350) (Houben &

سوراخ ها (پشتیبانی از - 1، 2، 3، 4، 5، 6، به شکل 5.1مراجعه کنید)



این تکنیک لنگر انداختن به ویژه برای تکیه گاه های خاکی، بلال و کاه گلی مفید است. این شامل ایجاد حفره های اریب به عمق حداقل 3 سانتی متر یا ترجیحاً 6 سانتی متر است، در زمانی که زمین هنوز مرطوب است یا قالب تازه برداشته شده است. اگر در گلوله ها یا نان های خاک بسازیم، سوراخها زمانی ایجاد می شوند که بلوکها تازه قالب گیری شده باشند. (Guillaud, 1994: p 350) (Houben &


دیوارهای سوراخ کننده (پشتیبانی از - 2، 3، به شکل 5.1مراجعه کنید)



این تکنیک در گابن در خانه هایی که در لپه بین پست ها ساخته شده اند استفاده می شود. با استفاده از یک ابزار تیز، توده های خاک رسی که قاب را می پوشاند از ضخامت تکیه گاه سوراخ می شود.

رندر هم در داخل و هم در بیرون اعمال می شود و پل رندر را تشکیل می دهد. (Houben & Guillaud, 1994: p 350)


نقاط لنگر (پشتیبانی از - 1، 2، 3، 4، 5، 6، به شکل 5.1مراجعه کنید)



این روش پوشاندن دیوار با قطعات جامد، تکه های سنگ یا سفال های شکسته را می توان به راحتی بر روی لپه یا داوب تازه انجام داد. قطعات در یک زاویه قرار می گیرند. هنگامی که در دیوارهای بلوک یا خشتی قرار می گیرند، قطعات مستقیماً در ملات تازه قرار می گیرند. نقاط لنگر با همان ترکیب رندر مانند نوارهای آهک موجود در ضخامت بیرونی زمین کوبیده نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (Guillaud, 1994: p351) (Houben

نیلینگ (پشتیبانی - 1، 2، 4، 5 به شکل 5.1 مراجعه کنید)

این تکنیک شامل قرار دادن میخ ها به دیوار در یک الگوی منظم، در فواصل حدود 10 تا 15 سانتی متر است. میخ ها ترجیحاً باید گالوانیزه و حداقل 8 سانتی متر طول با سرهای پهن پهن باشند. از آنجایی که میخ ها می توانند مانع اجرای رندر شوند، روش دیگر ایجاد سوراخ هایی بر روی سطح تکیه گاه و قرار دادن میخ ها در این نقاط است. در غیر این صورت می توان میخ ها را پس از اعمال پوشش شناور وارد کرد. (Houben & Guillaud, 1994: p 351)




مشبک کاری

(از 1، 2، 3، 4، 5، 6 پشتیبانی می کند - شکل 5.1 را ببینید)

این فرآیند شامل ثابت کردن یک شبکه فلزی روی تکیه گاه با استفاده از میخ است. بهتر است توری مخصوص دیوارهایی که در معرض رطوبت هستند گالوانیزه شود، اگرچه توری غیرگالوانیزه بهتر می چسبند. می توان از سیم مرغ معمولی استفاده کرد

با سوراخ های شش ضلعی یا سیم فولادی ساده آن. (Houben & Guillaud, 1994: p 351)



واتل


(پشتیبانی می کند - 1، 2، 3 به شکل 5.1 مراجعه کنید)

برخی از تکنیک های ساخت و ساز باعث می شوند که در معرض دید قرار بگیرند و سطح ایده آلی برای لنگر انداختن رندر فراهم می کنند. نمونه هایی از این موارد عبارتند از داوب یا بلال روی میله ها، زمین کوبیده شده بین قالب نی یا کاه گلی سنگین که با عصاهای بافته شده یا نی های بافته شده پوشانده شده است (Houben & Guillaud, 1994: p 351).

فیبرها (پشتیبانی - 1، 2، 4، 5 به شکل 5.1)

دانشگاه نایروبی محافظ دیواری را آزمایش کرده است که الیاف سیمان و سیزال را ترکیب می کند. مخلوط به عنوان اولین لایه اعمال می شود. الیاف سیزال کوتاه قابل مشاهده باقی می ماند و چسبندگی لایه های بعدی را تسهیل می کند. به جای سیزال، می توان از الیاف دیگری مانند کنف، الیاف مصنوعی (یعنی پلی پروپیلن)، موی حیوانات یا مواد فیبری (یعنی گونی جوت) استفاده کرد. (Guillaud, 1994: p 351)

(Houben &



6.1 تغییرات هزینه

داده های ارائه شده در این فصل به منظور کمک به کارآفرینان، کارکنان مؤسسات مالی، افراد تجاری و مقامات دولتی برای برآورد هزینه تولید بلوک های زمین تثبیت شده فشرده با هدف شناسایی کم هزینه ترین فناوری و اندازه تولید است. یک چارچوب روش شناختی برای برآورد هزینه های تولید در بخش های زیر توضیح داده شده است.

لازم به ذکر است که هزینه تولید بلوک های زمین تثبیت شده فشرده از کشوری به کشور دیگر و حتی از منطقه ای به منطقه دیگر در همان کشور بسیار متفاوت خواهد بود. هزینه های تولید واحد در رابطه با شرایط محلی متفاوت خواهد بود.

دلایل تغییرات هزینه عبارتند از:

در دسترس بودن خاک، خواه در محل موجود باشد یا باید به محل منتقل شود،

مناسب بودن خاک برای تثبیت و در نتیجه نوع، کیفیت و کمیت تثبیت کننده مورد نیاز. همچنین اگر خاک دارای انقباض خطی بیش از حد بالایی باشد، ممکن است نیاز به خرید ماسه باشد.

قیمت فعلی مواد، به ویژه تثبیت کننده ها،

این که آیا بلوک ها در مناطق روستایی یا شهری ساخته می شوند، اندازه و نوع تجهیزات مورد استفاده و کیفیت مورد نیاز،

نرخ دستمزد فعلی و بهره وری نیروی کار.

مهم است که توجه داشته باشید که ساخت بلوک می تواند بر اساس "خودیاری" انجام شود، جایی که هزینه های نیروی کار حذف می شود. علاوه بر این، خاک اغلب بدون هزینه در دسترس است.

6.2 روش های هزینه یابی روش شناختی روش هزینه یابی شامل 12 مرحله است که ممکن است به دو بخش اصلی تقسیم شود:

(الف) تعیین مقادیر ورودی های مختلف (مرحله 1 تا 6) برآورد هزینه هر ورودی و محاسبه هزینه های تولید واحد (مرحله 7 تا 12) این مراحل به اختصار در قسمت باقی مانده از این بخش توضیح داده شده است.

مرحله 1 - تعیین مقدار بلوک هایی که باید در یک دوره زمانی معین تولید شوند.
این عدد تابعی از تقاضای بازار، در دسترس بودن منابع مالی، تکنیک های تولید به دست آمده و غیره خواهد بود.

مرحله 2 - مقدار ورودی مواد مورد نیاز برای مقیاس تولید انتخابی را محاسبه کنید. مواد اولیه خاک مناسب، ماسه (در صورت نیاز برای اصلاح انقباض خطی)، تثبیت کننده و آب است. مقداری روغن، به عنوان مثال روغن موتور استفاده شده، به عنوان یک عامل آزاد کننده قالب مورد نیاز است.

مرحله - 3 لیست تجهیزات مورد نیاز این شامل مواردی برای حفر و جابجایی خاک، تهیه خاک با سنگ شکن یا سرند، اختلاط، وسیله ای برای قالب گیری بلوک ها، حیاط سرپوشیده برای پخت بلوک ها و دفتر خواهد بود. همچنین باید برای تجهیزات بررسی و آزمایش خاک پیش بینی شود. در فصل های 2 تا 4 اطلاعاتی در مورد نوع مواد، تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز ارائه می شود.

هزینه قطعات صنعتی تجهیزات ممکن است از تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات (به ضمیمه III مراجعه کنید) یا در مواردی که تجهیزات به صورت محلی تولید می شوند، از کارگاه های محلی دریافت شود.

مرحله - 4 لیست الزامات نیروی کار. بهره وری نیروی کار نه تنها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، بلکه ممکن است از سایتی به سایت دیگر در همان کشور نیز متفاوت باشد. تعیین طول روز کاری، تعداد روزهای کار در هفته و تعداد هفته های کاری در سال، با در نظر گرفتن تخصیص زمان برای مرخصی در طول سال، مهم است. سطح مهارت مورد نیاز نیز باید تعیین شود.

مرحله - 5 سایر خدمات و امکانات محلی ممکن است مورد نیاز باشد، چنین نیازهایی ممکن است شامل موارد زیر باشد: زمین برای استخراج خاک برای بلوک سازی، زمین برای منطقه تولید، زمین برای منطقه عمل آوری و ذخیره سازی مواد خام، تامین دسترسی به منطقه کاری برای تحویل مواد و ارسال محصولات.

مرحله - 6 محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز. علاوه بر وجوه مورد نیاز برای خرید تجهیزات و زمین که در مراحل قبل ذکر شد، نیاز به منابع مالی کافی برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد برای مدت یک ماه خواهد بود، زیرا درآمدی وجود ندارد. از فروش بلوک ها تا زمانی که ساخته و درمان شوند. اگر برای به دست آوردن هر کالای خاصی مشکلاتی پیش بینی می شود، ممکن است لازم باشد که انبارهای کافی برای مدتی بیش از یک ماه حفظ شود.

همچنین ممکن است استفاده از برخی از اولین محصولات در ساخت محوطه سرپوشیده، دفاتر و غیره به منظور کاهش هزینه ارقام در مرحله 3 مطلوب باشد. سپس لازم است سرمایه در گردش کمی افزایش یابد تا امکان پذیر شود. برای تعداد بلوک هایی که برای این منظور استفاده می شود، به جای فروش.

مرحله - 7 هزینه سالانه مواد شناسایی شده در مرحله 2 باید محاسبه شود. خاک رس، ماسه و آب اغلب ارقام بسیار ارزانی هستند. عامل آزاد کننده قالب در مقادیر زیاد مورد نیاز نخواهد بود، بنابراین باید هزینه بسیار کمی داشته باشد. روغن موتور Reject ممکن است با قیمت بسیار پایین خریداری شود یا در برخی موارد به صورت رایگان تهیه شود.

مرحله - 8 محاسبه هزینه های استهلاک تجهیزات و ساختمان ها. از هر نوع تجهیزاتی که استفاده شود، طول عمر محدودی خواهد داشت. باید برآوردی از هزینه های استهلاک سالانه برای اقلام جداگانه تجهیزات انجام شود. هزینه استهلاک ساختمان ها نیز باید برآورد شود. این هزینه ها به هزینه خرید اصلی، طول عمر تجهیزات و ساختمان ها و نرخ بهره غالب بستگی دارد. لازم به ذکر است که هر چه عمر مفید تجهیزات یا ساختمان بیشتر باشد، هزینه استهلاک سالانه کمتر است.

مرحله - 9 برای هزینه نیروی کار در منطقه ای که قرار است بلوک ها تولید شود، باید ارزش معقولی قائل شد. سطوح دستمزد محلی برای مهارت های مختلف باید اعمال شود و مزایای جانبی در برآورد هزینه های نیروی کار گنجانده شود.

مرحله - 10 زمین دارای عمر بی نهایت است و منطقه ای که از آن خاک بدست می آید ممکن است در برخی موارد به کاربری اصلی خود بازگردد. بنابراین هزینه سالانه زمین ممکن است برابر با اجاره سالانه همان قطعه زمین یا معادل آن در نظر گرفته شود. اگر زمین قبلاً در مالکیت سرمایه گذار است، باید از نرخ اجاره سالانه فرضی برای برآورد هزینه سالانه زمین استفاده شود، زیرا این درآمدی است که سرمایه گذار ممکن است با اجاره آن به جای استفاده از زمین به دست آورده باشد.

مرحله - 11 سرمایه در گردش جمع آوری شده با وام برای پروژه بلوک سازی باید در هزینه سالانه برای پرداخت سود سرمایه استقراضی لحاظ شود.

مرحله - 12 هزینه تولید واحد ممکن است با جمع بندی اقلام هزینه جداگانه از مراحل 7 تا 11 محاسبه شود تا هزینه کل سالانه بدست آید. سپس **دومی** بر تعداد بلوک های تولید شده سالانه تقسیم می شود تا هزینه تولید واحد به دست آید. از این رو:

$$\begin{array}{l}
 + (10) (9) (8) (7) \text{ بهره وام (11)} \\
 + \text{ هزینه های مواد} \\
 + \text{ استهلاک} \\
 + \text{ هزینه نیروی کار} \\
 + \text{ اجاره زمین} \\
 \hline
 = \text{مجموع هزینه تولید سالانه}
 \end{array}$$

هزینه تولید واحد = مجموع هزینه های تولید سالانه ÷ تولید سالانه

اجتماعی-اقتصادی
ملاحظات

7.1 عمومی

فصل‌های قبلی عمدتاً فنی هستند و برای پیمانکاران کوچک و کارکنان دولتی یا سازمان‌های دولتی مرتبط با طرح‌های مسکن کم‌هزینه مورد توجه خاص قرار دارند. این فصل اساساً متوجه برنامه‌ریزان دولتی، مقامات مسکن و مقامات آژانس‌های توسعه صنعتی است که در موقعیتی هستند که قوانین و برنامه‌های لازم را برای ارتقای تولید بلوک‌های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده همراه با سایر مصالح ساختمانی تدوین کنند. فصل‌های فنی به منظور ترویج تولید موفق بلوک‌های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده با کیفیت بالا است. با این حال، برخی از محدودیت‌های اجتماعی-اقتصادی ممکن است از پذیرش گسترده این مصالح ساختمانی به‌ویژه در برنامه‌های مسکن ارزان‌قیمت جلوگیری کند یا آن را به تأخیر بیندازد. بنابراین هدف این فصل برجسته کردن اثرات اجتماعی-اقتصادی مختلف است که ممکن است از گسترش تولید بلوک‌های زمین تثبیت شده فشرده با هدف تشویق تدوین سیاست‌ها و اقدامات به نفع چنین تولیدی حاصل شود.

7.2 پذیرش و کاربردها خاک پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و همچنان می‌باشد. ارزان است، به وفور در دسترس است، به سادگی به عناصر ساختمان تبدیل می‌شود. به دلیل ظرفیت حرارتی بالا و خاصیت عایق بودن، سرپناه مناسبی در برابر شرایط آب و هوایی گرم و سرد فراهم می‌کند.

علیرغم کاربردهای طولانی مدت ثابت شده آن، زمین گاهی با شک و بی‌اعتمادی به آن نگاه می‌شود و اغلب توسط مقامات به عنوان یک مصالح ساختمانی قابل قبول و بادوام شناخته نمی‌شود. نقص فنی اصلی آن عدم مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی شدید، به ویژه باران است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استانداردهای ساختمانی، که اغلب کاربرد خاک را به عنوان یک مصالح ساختمانی قابل قبول رد می‌کند، تدوین شده است. زمین بیشتر برای ساختمان‌هایی استفاده می‌شود که بدون مجوز رسمی ساخته می‌شوند، مانند مسکن روستایی یا سکونت‌گاه‌های مسکونی در اطراف مراکز شهری.

اگرچه برخی از نشانه‌هایی از تغییر وجود دارد که به موجب آن زمین تثبیت شده فشرده ممکن است برای ساخت و ساز مجاز باشد، ابتدا در بسیاری از کشورها لازم است مقامات را در مورد پتانسیل این ماده متقاعد کنند، به ویژه در مقایسه با روش‌های ناپایدار ساخت خاک. در عمل، توصیه می‌شود ابتدا چند ساختمان اجتماعی بسازید تا مردم محلی بتوانند کیفیت و دوام مصالح را ببینند و کیفیت ساخت و ساز را که این روش ساخت می‌تواند ارائه دهد، تجربه کنند (یعنی الحاج). مدرسه مدل نمونه اولیه یوسف - به شکل 7.1 مراجعه کنید. کنیا مثالی از کشوری ارائه می‌دهد که کد ساختمانی خود را طوری تغییر داده است که زمین تثبیت شده فشرده را به عنوان مصالح ساختمانی شناخته شده و مورد تأیید قرار دهد (پیوست II را ببینید). به دنبال کار تحقیق و توسعه موفقیت آمیز و برپایی تعدادی ساختمان آزمایشی، از جمله مدرسه نمونه الحاج یوسف، استفاده از بلوک‌های حاکی تثبیت شده با کیفیت خوب برای دیوارها و کف سازی‌ها اکنون توسط اداره مسکن در خارطوم انجام می‌شود.

شکل - 7.1 مدرسه الحاج یوسف در حال ساخت



شایان ذکر است که تعدادی از کشورهای توسعه یافته در حال احیای استفاده از بلوک های زمین تثبیت شده فشرده و سایر اشکال زمین سازی هستند. به عنوان مثال، یک مرکز بین المللی برای مطالعه و ترویج ساخت و ساز مبتنی بر خاک در فرانسه (CRATerre-EAG) ایجاد شده است. با کمال تعجب در حالی که استفاده از زمین به عنوان مصالح ساختمانی عمدتاً مربوط به گروه های کم درآمد در کشورهای در حال توسعه است، اما عمدتاً با مسکن با درآمد متوسط تا بالا در کشورهای صنعتی مانند فرانسه یا ایالات متحده مرتبط است. این نشان می دهد که

پذیرش بلوک های زمین تثبیت شده فشرده برای مسکن با درآمد بالا در کشورهای در حال توسعه می تواند از طریق ارتقای مؤثر حاصل شود. به عنوان مثال، مقامات مسکن می توانند به تامین مالی خانه های ساخته شده از بلوک های زمینی فشرده شده برای اجاره به مقامات دولتی کمک کنند تا کیفیت، دوام و تطبیق پذیری مواد را نشان دهند. چنین پروژه ای همچنین نشان می دهد که مسکن مبتنی بر خاک نباید به ساختمان های ساده یک طبقه محدود شود.

نمونه اولیه مدرسه الحاج یوسف تأثیر مستقیمی بر مسکن در منطقه خارطوم داشته است. از یافته های تحقیقاتی این پروژه استفاده شد و برنامه ای برای ساخت 800 خانه با استفاده از مصالح ساختمانی محلی و تکنیک های ساختمانی توسعه یافته در چین ساخت نمونه اولیه راه اندازی شد.

7.3 ایجاد فرصت های شغلی ایجاد اشتغال مولد یکی از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه است. از این رو، فناوری هایی که نسبت به سایر فناوری ها به نیروی کار بیشتری در واحد تولید نیاز دارند، ارجحیت دارند، مشروط بر اینکه از نیروی کار به روشی کارآمد و اقتصادی استفاده شود.

تجربه نشان داده است که به طور کلی، تولید در مقیاس کوچک بلوک های زمین تثبیت شده فشرده، بسیار کار فشرده تر از سایر قطعات مشابه است.

مصالح ساختمانی مانند آجرهای سفالی پخته شده یا بلوک های بتنی. شکل 7.2 مقایسه می کند

نیازهای نیروی کار برای تولید تعداد معادل بلوک های زمینی تثبیت شده فشرده و آجرهای پخته شده. زیرا اندازه بلوک ها متفاوت است

از آجرهای پخته شده، و از آنجایی که مقایسه باید برای همان حجم دیوارکشی اعمال شود، فرض می شود که یک بلوک زمین تثبیت شده فشرده، از نظر حجم، برابر با 3.6 آجر است. چهار فناوری ساخت آجر با یک فناوری ساخت بلوک (با استفاده از پرس برپاک) مقایسه شده است. شکل 7.2 نشان می دهد که تولید بلوک های زمین تثبیت شده فشرده 2 تا 18 برابر بیشتر از آجرهای پخته شده، بسته به تکنیک مقایسه شده، کار فشرده تر است.

همچنین می توان نشان داد که تولید بلوک های زمین تثبیت شده فشرده نسبت به سایر مواد رقیب مانند بلوک های بتنی، کار فشرده تری دارد.

تولید بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده به غیر از ایجاد اشتغال مستقیم مزایای دیگری نیز دارد. اکثر کشورهای در حال توسعه می توانند ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تولید بلوک های زمین تثبیت شده فشرده را با استفاده از برخی تجهیزات آماده سازی خاک و پرس های بلوک که در فصل های قبل توضیح داده شد، تولید کنند. بنابراین، ساخت بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده می تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بیش از سایر مصالح ساختمانی ایجاد کند.

شکل - 7.2 الزامات کار مقایسه ای

محصولات	روش تولید	نیروی کار برای تولید حجمی معادل 240 بلوک در روز نیاز بود
	بلوک های زمینی تثبیت شده فشرده	6.00
	آجرهای پخته شده سنتی	2.50
	تکنولوژی متوسط	3.00
	راهنمای دستگاه گل نرم	1.00
	نسبتاً مکانیزه	0.33

7.4 هزینه سرمایه گذاری و پس انداز ارزی ساخت و فرآوری محلی مصالح ساختمانی که نیاز به واردات تجهیزات گران قیمت دارد می تواند به شدت بر ذخایر خارجی محدود کشورهای در حال توسعه تأثیر بگذارد. بنابراین، تولید مصالح ساختمانی که نیازی به چنین وارداتی ندارند باید تشویق شود. این مورد در مورد بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده است که از نظر صرفه جویی ارزی با آجرهای آفتاب خشک یا سنگ های ساختمانی بسیار مطلوب است. تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز برای ساخت بلوک های زمین تثبیت شده فشرده را می توان به صورت محلی و در بیشتر موارد تحت لیسانس ساخت، تثبیت کننده ها نیز ممکن است به صورت محلی تولید شوند، به خصوص اگر از آهک استفاده شود. در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی، تولید بلوک های زمین تثبیت شده فشرده نیازی به انرژی برای خشک کردن یا پختن ندارد. بنابراین نیازی به استفاده از سوخت وارداتی یا تشدید جنگل زدایی با استفاده از چوب های محلی برای پخت آجر نیست.

ساخت بلوک های زمین تثبیت شده فشرده نیازی به بزرگی ندارد

سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای که در کشوری در حال توسعه مانند سودان معمولاً دارای نرخ‌های بهره بسیار بالایی هستند. بنابراین، تأسیس یک کارخانه کوچک ممکن است برای سرمایه‌گذاری مقرون به صرفه باشد که نمی‌تواند وام‌های نسبتاً بزرگی از بانک‌ها یا منابع دیگر دریافت کند یا از عهده آن برآید. مساحت زمین مورد نیاز معمولاً در مقایسه با مساحت مورد نیاز برای تولید آجر کوچک است. علاوه بر این، اگر بلوک در محل ساخت و ساز ساخته شود، نیازی به زمین نیست. هزینه تجهیزات بلوک سازی نیز می‌تواند بسیار کم باشد. در برخی موارد برای ظرفیت تولید 350 بلوک در روز نیازی به 1000 دلار آمریکا نیست.

در نتیجه هم از نظر سرمایه‌گذاری سرمایه و هم استفاده از ارز، تولید بلوک‌های خاکی تثبیت شده فشرده نسبت به سایر مصالح ساختمانی، به ویژه آجرهای سفالی پخته شده و بلوک‌های بتنی بسیار مطلوب است.

7.5 هزینه تولید بلوک‌های زمین تثبیت‌شده فشرده مدرسه نمونه آزمایشی الحاج یوسف، که در بلوک‌های زمین تثبیت شده فشرده ساخته شده است، طبق استانداردهای سودانی بسیار مقرون به صرفه است.

کل صرفه جویی انجام شده، در هزینه هر متر مربع، تقریباً 40٪ بود. کاهش هزینه بلوک‌ها تقریباً 70 درصد و ورق‌های سقف 48 درصد بود. یافته‌های مشابهی در کنیا نیز گزارش شد که در آن میانگین هزینه واحد بلوک‌های خاکی تثبیت‌شده فشرده، بسته به روش تولید، تقریباً 20 تا 70 درصد بلوک‌های بتنی است.

هزینه تولید بلوک‌های خاکی تثبیت شده فشرده، نباید تنها مبنای مقایسه با سایر مصالح ساختمانی باشد. به عنوان مثال، اندازه بلوک بزرگ منجر به کار کمتر و مقدار کمتر ملات مورد نیاز برای تخمگذار بلوک می‌شود.

علاوه بر این، بلوک‌های زمین تثبیت شده فشرده با کیفیت خوب نیازی به زنده‌های خارجی ندارند که منجر به صرفه جویی بیشتر می‌شود.

7.6 نتیجه‌گیری و توصیه‌ها بخش‌های قبلی نشان داده‌اند که به‌طور کلی، استفاده از بلوک‌های ساختمانی زمین تثبیت‌شده فشرده در ساخت‌وساز ساختمان می‌تواند مزایای زیادی به‌ویژه برای صنعت ساختمان سودان و کشورهای در حال توسعه به طور کلی فراهم کند. توسعه و ترویج بلوک‌های ساختمانی با کیفیت خوب همچنین می‌تواند استاندارد زندگی گروه‌های کم درآمد را در کشورهای در حال توسعه بهبود بخشد. بلوک‌های خاک تنها مصالح ساختمانی هستند که در صورت وجود تجهیزات مناسب و مقدار بهینه تثبیت‌کننده می‌توانند در محل تولید شوند. به عنوان مثال، مقامات مسکن ممکن است برای حمل و نقل یک ماشین بلوک‌سازی و تجهیزات پشتیبانی به محل ساختمان سازماندهی کنند و به آموزش نیروی کار کمک کنند. از طرف دیگر، تجهیزات می‌توانند متعلق به یک پیمانکار در مناطق شهری، و/یا توسط تعاونی‌هایی در مناطق روستایی باشند که به صورت خودیاری فعالیت می‌کنند.

با توجه به تجربه ما در ساخت مدرسه EL-حاج یوسف، ترویج بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده از طریق:

تبلیغات، نمایشگاه ها و پروژه های آزمایشی،
توصیه به استفاده از بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده برای ساختمان های عمومی یا دولتی مانند مدارس و غیره،
ترویج تحقیق و توسعه در این زمینه به منظور استفاده حداکثری از تثبیت کننده های محلی و بهبود کیفیت ساختمان های زمین تثبیت شده فشرده
بلوک ها،
سازماندهی برنامه های آموزشی برای تولید و استفاده از بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده،
تشویق صاحبان خانه های آینده برای استفاده از بلوک های ساختمانی زمین تثبیت شده فشرده به عنوان مصالح ساختمانی اولیه، به عنوان مثال، با کاهش هزینه مجوزهای ساختمانی به عنوان انگیزه.

اتخاذ تدابیر فوق می تواند کمک زیادی به ارجح ساختن بلوک های خاکی تثبیت شده فشرده نسبت به سایر مصالح ساختمانی از نظر مطلوبیت، هزینه، در دسترس بودن، استفاده و دوام کند.

- آدام، EA و همکاران - روش‌های سنتی و بهبود یافته مسکن ارزان قیمت در سودان، مجله بین‌المللی فناوری توسعه، جلد‌های. 1983، 120، 109 - 1، توسعه، جلد‌های.
- آدام، EA - مطالعه مسکن کم هزینه، وزارت دارایی و برنامه ریزی اقتصادی، واحد آماده سازی پروژه، سودان و "Co-operation" ژانویه 1984. et aménagement, Agence Française pour l'Aménagement et le Development Abroad.
- Adam, EA - بلوک های خاک تثبیت شده برای مسکن ارزان قیمت، بولتن علمی NCR شماره 8، ژوئن 1984 (به زبان عربی).
- آدام، EA - تجربه سودانی در مورد ساخت و ساز زمین، مطالعه موردی کشور، کنفرانس بین المللی در مورد فن آوری های ساخت و ساز زمین مناسب برای کشورهای در حال توسعه، بلژیک، بروکسل، 10-12 دسامبر 1984.
- Adam, EA - عوامل مؤثر بر استفاده از زمین به عنوان مصالح ساختمانی در سودان، کنفرانس بین المللی در زمینه فناوری های ساخت و ساز زمین مناسب برای کشورهای در حال توسعه، بلژیک، بروکسل، 10-12 دسامبر 1984.
- Adam, EA - استدلال برای استفاده از زمین به عنوان مصالح ساختمانی جایگزین در سودان، بولتن علمی NCR شماره 11، نوامبر 1985 (به زبان عربی).
- Adam, EA - ساختمان با زمین در سودان، مطالعه ای که برای دفتر منطقه ای یونسکو برای کشورهای عربی تهیه شده است، قرارداد UNEDBAS شماره 121.755.5 در مورد توسعه مصالح ساختمانی محلی در سودان، ژوئن 1986.
- آدام، EA - بلوک های ساختمانی خاک تثبیت شده به عنوان یک مصالح ساختمانی کارآمد انرژی جایگزین، کنفرانس سازماندهی شده توسط NCR و GTZ در مورد مصالح ساختمانی کارآمد انرژی، خارطوم، 10-6 فوریه 1988.
- Adam, EA - Appropriate Building Materials: a Catalog of Potential Solutions, (بررسی کتاب 1). ISBN SKAT 3 908001 09 0, IT 0 946688 28 خبرنامه کشورهای در حال توسعه شماره 13، بهار 1990.
- Adam, E A. - خواص ترموفیزیکی بلوک های ساختمانی خاک تثبیت شده، ساختمان و محیط، جلد. 30، شماره 2، ص. 245 - 253، 1995.
- آدام، EA - ساختمان زمین برای بهبود استانداردهای زندگی، اولین کنفرانس منطقه ای مسکن سالم اقتصادی با استفاده از مصالح ساختمانی بومی، 17-22 خارطوم، سودان، مارس 1995.
- آدم، EA - مصالح ساختمانی در طول قرن ها در جهان عرب، اتحادیه شوراهای تحقیقات علمی عرب، خارطوم، سودان، مارس 1995.
- آدام، EA - صنعت ساختمان در سودان، کنفرانس مسکن شهری و اثرات زیست‌محیطی و سکونت‌گاه‌های ساکن در جهان عرب، وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی، اتحادیه شوراهای تحقیقات علمی عرب، 21-19 خارطوم- سودان، نوامبر 1996.
- Adam, EA - مطالعه موردی یک طرح تحقیقاتی دانشگاهی موفق در سودان، المنامه البحرین، نوامبر 1996.
- موسسه استاندارد بریتانیا - روش‌های آزمایش خاک تثبیت‌شده، سند. BS 1924، لندن، 1975. BSI.

مؤسسه تحقیقاتی ساختمان - پرداخت های رندر خارجی، در Digest 196. Garston. BRE، 1976.

- Butterworth, B. خواص مصالح ساختمانی رسی، مقاله ارائه شده در سمپوزیوم انجمن سرامیک بریتانیا، Stroke-on-Trent، 1953.

پژوهشکده ساختمان مرکزی - چسب سیمانی از ضایعات آهک و پوسته برنج، یادداشت فنی شماره 72، چاپ دوم، روکی، 1368.

مرکز توسعه سازمانی (راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره 5) - بلوک های زمین فشرده - تجهیزات تولید، مرکز مشترک توسعه شرکت (CDE) و انتشارات CRATerre-EAG، بلژیک/فرانسه، 1996.

مرکز توسعه سازمانی (راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره - (11) بلوک های زمین فشرده - استانداردها، مرکز مشترک توسعه سازمانی (CDE) و انتشارات CRATerre-EAG، بلژیک/فرانسه، 1998.

مرکز توسعه سازمانی (راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره - (16) بلوک های زمین فشرده - روش های آزمایش، مرکز مشترک توسعه شرکت (CDE) موسسه ملی مهندسی برای کارهای عمومی لیون (ENTPE) و انتشارات CRATerre-EAG، بلژیک/فرانسه، 2000.

- Coad, JR بلوک های ساختمانی خاک تثبیت شده با آهک در تحقیق و عمل ساختمان، جلد. شماره 2 و 7، شورای بین المللی تحقیقات ساختمان، لندن و پاریس، 1979.

- CRATerre et Mukerji, K. تثبیت کننده ها و ملات ها (برای بلوک های زمین فشرده)، انتشارات GATE، GTZ، 1994. Aus der Arbeit von CRATerre-آلمان،

فرم، آر - ساخت و ساز زمین تثبیت شده - راهنمای آموزشی، بین المللی برای ساخت و ساز زمین، واشنگتن دی سی، (1985).

- Fitzmaurice, R. راهنمای ساخت و ساز خاک تثبیت شده برای مسکن، برنامه کمک فنی سازمان ملل متحد، نیویورک، 1958.

- Guillaud, H. مدرنیته معماری خاکی در آفریقا - دستاوردهای دهه 80، CRATerre-EAG، گرنوبل، فرانسه، 1990.

- Guillaud, H. جافروی، تی. - بلوک های زمین فشرده - جلد 2. راهنمای طراحی و ساخت. از کارهای & Sohn، Friedrich Vieweg، آلمان، 1995.

ویرایش های هریس سی ام - دیکشنری معماری و ساخت و ساز، ویرایش دوم، مک گراو-هیل، شرکت، 1993.

- Houben, H. & Guillaud, H. Earth Construction - a جامع راهنمای، Publications, London, 1994. CRATerre EAG, Intermediate Technology

هاوس، - WJ بخش غیررسمی ناپروبی، کارنامه شماره 347، موسسه مطالعات توسعه، دانشگاه ناپروبی، 1978.

مؤسسات استاندارد هند - مشخصات مخلوط آهک-پوزولانا، Doc. IS 4098، دهلی نو، ISI، 1967.

- Kateregga, JK - فناوری ساخت و ساز زمین، واحد تحقیق و توسعه مسکن دانشگاه نایروبی، کنیا، 1983.
- Kateregga, JK & Webb, DJT - بلوک های خاک تثبیت شده برای ساخت دیوار کم هزینه، واحد تحقیق و توسعه مسکن دانشگاه نایروبی، کنیا، 1985.
- کینگ، GA - محصولات گچ و کاربرد آنها در صنعت ساختمان استرالیا، مقاله ارائه شده در سمپوزیوم مواد و اجزای ساختمان جدید، بغداد، 1979.
- Lunt, MG - بلوک های خاک تثبیت شده برای ساختمان، Doc. OBN 184، مؤسسه تحقیقاتی ساختمان، Garston، 1980.
- Ma RL - راهنمای ساخت و ساز با استفاده از Ceta-Ram، مرکز تحقیقات مهندسی، دانشگاه سیوداد، گواتمالا، 1981.
- Ola, SA - خواص تثبیت آهک در خاکهای لاتریتی، زاریا، دانشگاه احمدو بلو، 1977.
- ld'Ornano, S. - اصول اولیه بلوک های زمین فشرده. CRATERre WEEE از کار GTZ، GATE آلمان، 1995.
- Parry, JPM - آجرسازی در کشورهای در حال توسعه، مؤسسه تحقیقاتی ساختمان، گارستون، 1979.
- Prescott, JA. & Pendleton, RL - خاک لاتریت و لاتریت، ارتباطات فنی شماره 47، دفتر کشاورزی مشترک المنافع، فارنهام رویال، بریتانیا، 1966.
- Rigassi, V. - Compressed Earth Blocks - Vol. 1. دفترچه راهنمای تولید. CRATERre-EAG. از کارهای GATE، Friedrich Vieweg & Sohn، آلمان، 1995.
- اسمیت، آر جی - ساختمان با آجر خاک-سیمانی در تحقیق و عمل ساختمان، جلد 2، شماره 2، شورای بین المللی تحقیقات ساختمان، ص 89-80 پاریس، 1979.
- SKAT - تجهیزات ساخت بلوک خاک، SKAT سنت گالن، سوئیس، 1984.
- اسپنس، آر - ساخت بلوک های سیمانی خاک، کمیسیون آموزش فنی، لوزاکا، 1971.
- Spence, R. - تولید در مقیاس کوچک مواد سیمانی، ITDG، لندن، 1980.
- اسپنس، آر - سیمان های جایگزین در هند، ITDG، لندن، 1976.
- Stulz, R. & Mukerji, K. - مصالح ساختمانی مناسب - کاتالوگ راه حل های بالقوه، ویرایش سوم تجدید نظر شده، انتشارات SKAT، 1993.
- داوطلبان در کمک های فنی - ساخت بلوک های ساختمانی با پرس بلوک، CINVA-RAM، Mt. Rainier، VTTA، 1977.
- Webb, DJT - ساخت و ساز خاک تثبیت شده در کنیا، مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مسکن اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، صفحات 137-140، یونسکو، پاریس، 1983.

منطقه ای آفریقا
استانداردها برای
بلوک های زمین فشرده

II.a - ARS 670: 1996 - استانداردهای بلوک های زمین فشرده برای اصطلاحات

(راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره 11، بلوک های زمین فشرده - استانداردها، (p.21، 1998)

1. عمومی

1.1 هدف هدف از استاندارد حاضر تعریف اصطلاحات اصلی است که برای فناوری بلوک زمین فشرده (CEB) اعمال می شود.

1.2 زمینه های کاربرد شرایط تعریف شده توسط استاندارد حاضر در تنظیم کلیه اسناد فنی، اداری و قراردادی مربوط به فناوری بلوک زمین فشرده و مربوط به قراردادهای دولتی و خصوصی است.

2. شرایط قابل اجرا برای بلوک های زمین فشرده

2.1 تعریف بلوک های زمین فشرده (CEB) عناصر بنایی هستند که اندازه کوچکی دارند و دارای ویژگی های منظم و تایید شده ای هستند که از فشرده سازی استاتیک یا دینامیکی زمین در حالت مرطوب و به دنبال آن قالب گیری فوری بدست می آید.

بلوک های زمین فشرده عموماً دارای فرمت موازی مستطیلی هستند و پر یا سوراخ شده با فرورفتگی های عمودی و/یا افقی هستند.

بلوک های زمین فشرده اصولاً از خاک خام ساخته شده اند و پیوستگی خود را در حالت مرطوب و در حالت خشک اساساً مدیون بخش رسی درون زمین هستند. با این حال، می توان یک افزودنی به زمین اضافه کرد تا ویژگی های خاص محصول را بهبود بخشد یا بهبود بخشد (به صفحه 3.1.2، 82 مراجعه کنید).

مشخصات نهایی CEB به کیفیت مواد خام مورد استفاده (زمین، افزودنی) و کیفیت اجرای مراحل مختلف ساخت (تهیه، اختلاط، فشرده سازی، پخت) بستگی دارد.

توجه: بنابراین این تعریف بلوک های به دست آمده توسط اکستروژن و همچنین محصولات آگلومره شده را که در آن بایندر شیمیایی نقش اساسی در تضمین انسجام در هنگام خشک شدن ایفا می کند، حذف می شود.

2.2 توصیف رایج ترین نوع CEB را می توان به صورت هندسی با بیان فرمت آن توصیف کرد.

فرمت محصول توصیف شده شامل شکل کلی آن، ابعاد اصلی و ماهیت هر فرورفتگی (توخالی، سوراخ و غیره) است که در محصول گنجانده شده است.

رایج ترین فرمت، قالب مستطیلی متوازی الاضلاع (یا منشوری) با طول l ، عرض w و ارتفاع h است. دادن این سه بعد به این ترتیب (l, w, h) برای استفاده از آنها کافی است.

استانداردهای منطقه‌ای آفریقا برای بلوک‌های زمین فشرده قالب‌های مستطیلی غیر موازی به توصیف کامل‌تری نیاز دارند (استوانه‌ای، مخروطی، شش ضلعی، گوه‌شکل، به شکل مخروط کوتاه، و غیره). فرمت مورد استفاده برای توضیحات فرمت اسمی است که ابعاد ساخت را در نظر می‌گیرد.

قالب ممکن است اصلی یا فرعی باشد. قالب اصلی یا قالب رایج مربوط به قالب اصلی است که قالب‌های ثانویه از آن به دست می‌آیند، این قالب‌ها صرفاً کسری یا مضرب قالب اصلی نسبت به طول آن هستند. فرمت‌های ثانویه که اغلب یافت می‌شوند عبارتند از «1/2»، «3/4» و «1/4» که طول‌های مربوطه عبارتند از:

$$tm) 1/2 \ 1 \ 1/4 = (1 \ 4/4 - 3tm) 1/4$$

$$(1 \ 4/4 - tm/3) 3/4 \ 1 \ 1/2 = (1 \ 4/4 -$$

$$1 \ 3/4 =$$

که در آن tm ضخامت اتصال عمودی است. همچنین ارتفاع CEB به نصف کاهش یافته است.

BEC فرمت ثانویه برای اطمینان از تداوم اتصال در سرتاسر ساختار ساخته شده، به عنوان مثال در گوشه‌های دیوار، و در تقاطع دیوارها و پارتیشن‌ها مورد نیاز هستند.

BEC فرمت ثانویه یا مستقیماً از طریق ساخت به دست می‌آیند یا در لحظه استفاده بریده می‌شوند.



«قالب اسمی» را نباید با «قالب کاری» اشتباه گرفت که

مربوط به توصیف با استفاده از ابعاد واقعی است که ضخامت مفصل مربوطه به آن اضافه شده است.

بنابراین قالب کار یک واحد اندازه‌گیری برای استفاده عملی است که امکان محاسبه سریع ابعاد یک سازه ساخته شده را فراهم می‌کند. برای جمع بندی:

قالب اسمی: (l, w, h) قالب کار: $(l + tm, w + tm, h + tm)$


شکل - II.a.1 مثال مربوط به ارتفاع بلوک‌ها

	فرمت کلیمی
 <p>مثال: $h = 9\text{cm}$</p>	 <p>مثال: $h + tm = 9 + 1.5 = 10.5\text{cm}$</p>

فرمت اسمی همان قالبی است که معمولاً استفاده می‌شود و در صورت بروز هرگونه خطر سردرگمی، توصیه می‌شود ماهیت قالب مورد استفاده مشخص شود.

2.3 شرح قطعات CEB بلوک منشوری دارای 6 وجه است که هر کدام یک نام دارند: 2 وجه به عنوان "کشنده" سطح شناخته می شوند 2 (1 x h) وجه به عنوان "هدر" سطح (wxh) شناخته می شوند. 1 وجه به عنوان "صورت تخمگذار" (1 x w) شناخته می شود، که در هنگام گذاشتن وجه بالایی CEB است. 1 وجه به عنوان "روی تخت" (1 x w) شناخته می شود، که در هنگام قرار دادن وجه پایینی CEB است.

شکل - II.a.2.2 وجه بلوک زمین فشرده



جزئیات توصیف کننده یک CEB باید شامل مقادیر زیر باشد: بخش ناخالص: 1 x w و w در همان صفحه اندازه گیری می شود). بخش خالص: بخش ناخالص کمتر از هر توخالی. بخش بستر: سطح مشترک با تخمگذار و روبه روی بستر زمانی که در تماس با اتصالات ملات قرار گرفته و قادر به انتقال بار باشد.

3. شرایط مربوط به تجهیزات تولید و تولید بلوک زمین فشرده.

3.1 شرایط قابل اجرا برای اجزای CEB

3.1.1 زمین

زمینی که برای ساخت CEB در نظر گرفته شده است، مواد اولیه ای را مشخص می کند که اساساً و در نسبت های دقیق کنترل شده از اجزای زیر، قبل از هر گونه اختلاط با یک افزودنی یا با آب ساخته شده است: شن، ماسه، سیلت و خاک رس. این اجزا را می توان با استفاده از طبقه بندی متریک یا با توجه به ریزدانه ها، با ماهیت کانی شناسی آنها تعریف کرد.

طبقه بندی متریک به شرح زیر است:

- شن درشتترین متوسط	60 تا 20 میلی متر
- ماسه درشت شن ریز	20 تا 6 میلی متر
-	6 تا 2 میلی متر
-	2 میلی متر تا 0.6 میلی متر
- ماسه متوسط	0.6mm تا 0.2mm
- قاسه ریز	تا 0.06mm

کسر ماسه:

منطقه ای آفریقا استانداردها برای

بلوک های زمین فشرده

کسر سیلت:	لجن درشت	-	0.06 میلی متر تا 0.02 میلی متر
	سیلت متوسط	-	0.006mm تا 0.02mm
	سیلت ریز	-	0.002mm تا 0.006mm
	عبور می کند	-	الک 0.002 میلی متر: رس

طبقه بندی های دیگری نیز وجود دارد که قابل قبول هستند.

مواد درشت (شن و بخشی از ماسه) از اجزایی با قطر بیش از 0.08 میلی متر تشکیل شده است. مواد درشت به لطف اصطکاک داخلی و اینرسی، "اسکلت" پایدار CEB ها را فراهم می کند.

مواد ریز (بخشی از کسر ماسه ریز، سیلت و خاک رس) از اجزایی تشکیل شده است که قطر آنها کمتر یا مساوی 0.08 میلی متر است. از نقطه نظر کانی شناسی، مفاهیم خاک رس و سیلت به مقادیر متریک ارائه شده در بالا محدود نمی شوند. درک ماهیت کانی شناسی ریزدانه ها ممکن است هنگام انتخاب انواع زمین حیاتی باشد.

جریمه ها حفرة های موجود در "اسکلت" را پر می کنند. خاک رس و بخشی از کسر سیلت انسجام CEB ها را فراهم می کند زیرا آنها به عنوان چسباننده عمل می کنند.

3.1.2 افزودنی افزودنی ماده ای است که در طول ساخت اضافه می شود و به منظور بهبود ویژگی های نهایی CEB یا افزایش ویژگی های خاص است.

رایج ترین افزودنی ها محصولات تثبیت کننده هستند که به عنوان تثبیت کننده شناخته می شوند، مانند سیمان، آهک، پوزولونا و غیره که برای خنثی کردن حساسیت کسر ریز به آب و در نتیجه حفظ انسجام در سطح قابل قبولی حتی در حالت مرطوب طراحی شده اند. اما افزودنی های دیگر نیز می توانند برای اصلاح سایر ویژگی ها مانند رنگ (مواد رنگ دهنده)، استحکام کششی و کاهش ترک های انقباضی (الیاف) استفاده شوند.

و غیره.

3.1.3 پرکننده پرکننده یک ماده دانه ای است که عموماً از نوع شنی است که به عنوان افزودنی در انواع خاک های استفاده می شود که حاوی بخش های سیلت و/یا رس خیلی زیاد یا فعال هستند.

3.1.4 مخلوط مخلوط موادی است که با افزودن مواد افزودنی و/یا پرکننده و آب به زمین به دست می آید، که مقدماتی برای وارد شدن به پرس برای ساخت CEB است.

3.2 شرایط قابل اجرا برای تولید بلوک های زمین فشرده

3.2.1 آماده سازی زمین این شامل عملیات زیر است: خشک کردن، غربالگری؛ پودر شدن

3.2.1.1 غربالگری این عملیات برای از بین بردن تمام اجزای نامطلوب (ریشه، برگ و غیره) همراه با اجزایی با قطر بیشتر یا کمتر از حد مورد نیاز است. این عملیات همچنین باعث می شود که زمین به صورت یکنواخت شل شود

شیوه.

3.2.1.2 پودر کردن این عملیات برای شکستن توده های تشکیل شده از مواد درشت و/یا ریزه ها در نظر گرفته شده است. همچنین می توان از آن برای شکافتن مواد درشت برای کاهش آن به دانه های با قطر کمتر استفاده کرد.

3.2.2 اختلاط این یک سری عملیات فنی با هدف همگن ساختن زمین آماده شده است که ممکن است مواد افزودنی و/یا پرکننده به آن اضافه شده باشد. اختلاط اغلب در دو مرحله انجام می شود: اختلاط خشک قبل از افزودن آب و اختلاط مرطوب پس از افزودن آب. همچنین ممکن است مرحله سوم، پس از یک زمان واکنش معین، وجود داشته باشد که شامل قرار دادن مخلوط در مرحله بعدی هم زدن است.

3.2.3 زمان نگهداری

زمان ماند تاخیر بین شروع اختلاط مرطوب و فشرده شدن زمین است.

3.2.4 فشرده سازی فشرده سازی عملیاتی است که شامل فشرده سازی مواد در یک فضای محدود به نام قالب با استفاده از حالت ایستا یا پویا می شود. فشرده سازی با قالب گیری فوری دنبال می شود و بلوک شکل را آزاد می کند.

3.2.5 پخت و پز کردن دوره بعد از فشرده سازی است که در طی آن دو نوع پدیده عمدتاً رخ می دهد. اینها را می توان به شرح زیر متمایز کرد: واکنش های فیزیکوشیمیایی بین اجزای مختلف مخلوط و بالاتر از همه بین زمین و مواد افزودنی که منجر به تثبیت بلوک می شود. در طول این مرحله، شرایط رطوبت نسبی و گرما بسیار مهم است و نیاز به توجه دقیق دارد. خشک کردن که شامل حذف تدریجی رطوبت کارخانه با تبخیر است.

3.3 شرایط قابل اجرا برای تجهیزات تولید

3.3.1 یادداشت اولیه کلیه عملیات تولید را می توان به صورت دستی با ابزار ساده یا با استفاده از تجهیزات مکانیکی دستی یا موتوری انجام داد.

3.3.2 تجهیزات آماده سازی زمین تجهیزات آماده سازی شامل: صفحه نمایش برای حذف اجزای با قطر بسیار زیاد، پودرسازها، که اجازه می دهند اندازه ذرات اجزای درشت کاهش یابد یا سنگدانه های سیلت و رسی بدون تأثیر بر توزیع اندازه ذرات تجزیه شوند.

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده 3.3.3 تجهیزات اختلاط مخلوط کردن با استفاده از یک میکسر انجام می شود. میکسرها می توانند سیاره ای باشند، جایی که سیستم اختلاط بر روی یک محور عمودی نصب شده است، یا خطی، جایی که سیستم اختلاط توسط یک محور افقی هدایت می شود.

3.3.4 پرس

پرس ها با استفاده از چندین معیار طبقه بندی می شوند: الف) منبع انرژی: دستی یا موتوری (با تمایز بین موتورهای حرارتی و الکتریکی)، ب) سیستمی که توسط آن انرژی به سیستم قالب گیری منتقل می شود: مکانیکی، هیدرولیکی یا ترکیبی.

3.3.5 ویژگی های خاص پرس ها در توصیف پرس ها از معیارهای خاص خاصی استفاده می شود: الف) عمل تراکم: این اصل کارکرد پرس است.

سیستم فشرده سازی فشرده سازی ممکن است ایستا، دینامیک توسط ارتعاش یا پویا در اثر ضربه باشد. ب) نیروی قابل استفاده: نیروی بالقوه موجود برای فشرده کردن زمین. ج) فشار تراکمی: فشاری که از نظر تئوری به مخلوط و

که نسبت نیروی قابل استفاده به سطحی که به آن اعمال می شود را بیان می کند. فشار تراکم به صورت زیر طبقه بندی می شود: فشار بسیار کم فشار کم فشار متوسط فشار بالا فشار مگا فشار

= 1 تا 2 N/mm² تا 4 N/mm² تا 6 N/mm²

= 10 تا 20 N/mm² تا 20 N/mm² و 20 N/mm²

=

=

=

=

=

بیشتر.

لازم به ذکر است که بالاترین فشار فشاری لزوماً این نیست موثرترین.

د) فشار در پایان فشرده سازی: فشاری که در پایان تراکم به مخلوط اعمال می شود. ه) ضریب اثر دینامیکی: اثر، بر روی پرس های فشاری استاتیک، به دلیل اینرسی حرکت اهرم دستگاه، که باعث افزایش فشار در انتهای تراکم می شود. و) حالت فشرده سازی: اصل پخش فشار در سراسر مخلوط. در فشرده سازی ساده، فشار با جابجایی یک صفحه منفرد بر روی بستر یا سطح تخت منتقل می شود. در فشرده سازی مضاعف، فشار با جابجایی هر دو صفحه به طور همزمان یا متناوب روی لایه گذاری و سطح بستر اعمال می شود. ز) نسبت تراکم: نسبت بین عمق قالب پرس قبل از فشرده سازی و عمق انتهای تراکم (که مطابق با ارتفاع محصول CEB است).

ح) خروجی: خروجی نظری مربوط به مجموع تعداد BEC های تولید شده در هر چرخه، بر حسب تعداد چرخه (پرس کردن، فشرده سازی، قالب گیری) در ساعت است. خروجی عملی مربوط به خروجی نظری تنظیم شده برای زمان خاموشی تخمینی (تعمیر و نگهداری ماشین و غیره) است. خروجی واقعی خروجی است که در زمینه فعالیت عادی اندازه گیری می شود.

3.4 شرایط قابل اعمال برای شرایط تحویل

3.4.1 سفارش

3.4.1.1 سفارش زمین سفارش تعیین زمین (خاک سنگریزه، خاک شنی، خاک رسی و غیره)، مقدار، محل تحویل، و روش پذیرش یا رد تحویل را مشخص می کند. این دستور همچنین ممکن است محل معدن و عمق عملیات استخراج را مشخص کند.

3.4.1.2 سفارش برای CEB

این سفارش تعیین CEB ها، مقدار، محل تحویل، و روش پذیرش یا رد تحویل را مشخص می کند.

3.4.2 عرضه مقدار کالای مربوط به یک سفارش.

3.4.3 تحویل مقدار کالای تحویل شده یا در نظر گرفته شده برای تحویل در یک نوبت، صرف نظر از تعداد و ماهیت وسیله حمل و نقل مورد استفاده.

3.4.4 ملات

مقدار کالایی که به عنوان مبنایی برای تعیین نمونه برای آزمایش استفاده می شود.

3.4.5 تحویل گرفتن مجموعه ای از عملیات که امکان بررسی انطباق کالا با مشخصات استاندارد را فراهم می کند.

4. اصطلاحات قابل اجرا برای ساخت و ساز با CEB بلوک های زمین فشرده که عناصر بنایی هستند، بنابراین هنگام اشاره به استفاده از آنها، اصطلاحات رایج بنایی سنتی با اتصالات ملات ضخیم (حدود 15 میلی متر) را به کار می برند.

4.1 خمپاره زمین

ملات ارت (EM) ملاتی است که برای سنگ تراشی بلوک خاکی فشرده از نوع سنتی با استفاده از اتصالات ملات ضخیم استفاده می شود.

ملات خاک عمدتاً از خاک خام و آب تشکیل شده است و پیوستگی خود را در حالت مرطوب یا خشک اساساً مدیون بخش رسی زمین است. با این حال، یک افزودنی و/یا یک پرکننده می تواند به زمین اضافه شود تا ویژگی های خاص ملات را بهبود بخشد یا تقویت کند.

4.2 سنگ تراشی بلوک زمین فشرده سنگ تراشی بلوک زمین فشرده (CEBM) سنگ تراشی از نوع سنتی با استفاده از اتصالات ملات خاک ضخیم است.

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده. 5. شرایط قابل اعمال برای ارزیابی ویژگی ها، عملکرد و مناسب بودن برای استفاده از CEB

برای ارزیابی ویژگی ها، عملکرد و مناسب بودن برای استفاده از بلوک های زمین فشرده، باید از اصطلاحاتی استفاده کرد که معمولاً برای سایر عناصر بنایی کوچک استفاده می شود، به استثنای عناصر ارائه شده در استاندارد حاضر در رابطه با اصطلاحات.

6. نمادها و واحدها

6.1 واحدهای اندازه گیری

شکل - II.a.3 نمادها و واحدهای اساسی اندازه گیری

واحد	فرانسوی	انگلیسی واحدهای SI		واحدهای مورد استفاده در بخش ساختمان
		متر	نیوتن	
L	طول	متر	نیوتن	متر، سانتی متر، میلی متر
N	زور	نیوتن	نیوتن	MN, kN, N
P	فشار، فشار فشار، محدودیت	پاسکال	پاسکال	N/m^2 MPa = N/mm^2 = MNm ²
M	جرم	کیلوگرم	کیلوگرم	کیلوگرم، گرم
T	درجه حرارت	درجه سلسیوس	درجه سلسیوس	درجه سلسیوس
L	زمان	ثانیه	ثانیه	ساعت، دقیقه، س

II.b - ARS 674: 1996 - بلوک های زمین فشرده مشخصات فنی برای بلوک های زمین فشرده معمولی

(راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره 11، بلوک های زمین فشرده - استانداردها، 1998، p.47)

1. عمومی

1.1 هدف هدف از استاندارد حاضر تعریف الزامات قابل اعمال برای بلوک های زمین فشرده معمولی (O) (CEB) است.

1.2 زمینه کاربرد زمینه کاربرد آن است که توسط استاندارد - 671: 1996 Compressed Earth blocks - ARS "تعریف، طبقه بندی و تعیین بلوک های زمین فشرده" تعریف شده است.

1.3 تعریف تعریف بلوک های زمین فشرده معمولی توسط استاندارد Earth Blocks - Definition, 671: 1996 - Compressed ARS "تعریف، طبقه بندی و تعیین بلوک های زمین فشرده" مشخص شده است. (بلوک های زمین فشرده - استانداردها، 1998، ص13)

1.4 طبقه بندی طبقه بندی بلوک های زمین فشرده معمولی توسط استاندارد - 671: 1996 ARS "بلوک های زمین فشرده - تعریف، طبقه بندی و تعیین بلوک های زمین فشرده" مشخص شده است. (بلوک های زمین فشرده - استانداردها، 1998، ص13)

1.5 تعیین نام نام بلوک های زمین فشرده معمولی توسط استاندارد - 671: 1996 ARS "بلوک های زمین فشرده - تعریف، طبقه بندی و تعیین بلوک های زمین فشرده" مشخص شده است. (بلوک های زمین فشرده - استانداردها، 1998، ص13)

1.6 مرجع استاندارد - 671: 1996 ARS "بلوک های زمین فشرده - تعریف، طبقه بندی و تعیین بلوک های زمین فشرده".

2. مشخصات

2.1 ویژگی های بافتی زمین نباید دارای ذرات با قطر بیشتر از 20 میلی متر باشد. برای به دست آوردن نتیجه مطلوب، قطر بزرگترین ذرات به 5 میلی متر محدود می شود.

2.2 ویژگی های ابعادی

2.2.1 ابعاد متداول ترین بلوک های ارت کامل فشرده دارای ابعاد قالب گیری نظری و ابعاد اسمی زیر هستند: طول: 29.50 سانتی متر عرض: 14.00 سانتی متر ارتفاع: 9.00 سانتی متر تا 9.50 سانتی متر

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده این بلوک ها به عنوان مرجع در اینجا برای شرایط مشخصات زیر استفاده می شوند. برای CEB با ابعاد مختلف، تلورانس ها باید با استفاده از یک رابطه ریاضی خطی تنظیم شوند.

اندازه گیری های داده شده، ابعاد بلوک خالص هستند، بدون احتساب هیچ توخالی یا فرورفتگی.

بلوک های ویژه را می توان با استفاده از فرمت های اصلی دیگر توسعه داد.

تلورانس های ابعادی به شرح زیر است:

طول: 2+ تا 3- میلی متر؛ عرض: 2+ تا 3- میلی متر؛ ارتفاع: 3+ تا 3- میلی متر.

علاوه بر این، تفاوت بین ابعاد متناظر دو CEB از هر نوع از یک منبع نباید از 4 میلی متر برای طول، 3 میلی متر برای عرض و 5 میلی متر برای ارتفاع تجاوز کند.

2.2.2 ضخامت اضلاع بلوک های تورفته یا توخالی برای همه وجوه: حداقل 25 میلی متر یا 3 برابر قطر بزرگترین ذره اگر قطر بزرگترین ذره از 8 میلی متر بیشتر شود.

2.3 ویژگی های هندسی

2.3.1 BEC های هندسی نامنظم که شکل هندسی عمداً نامنظم دارند مشمول مشخصات این ماده نمی باشند. با این حال، صاف بودن سطوح تخت باید شرایط زیر را داشته باشد.

2.3.2 موازی سازی

عیوب موازی یا زوایای قائمه و همچنین جاروب قابل قبول صورت نمی تواند از تحمل بعد تحت تأثیر بیشتر باشد.

2.3.3 صافی سطح طرفین: جارو نباید از 2 میلی متر تجاوز کند.

سطوح فشرده: جارو نباید از 3 میلی متر تجاوز کند.

2.3.4 صافی لبه جارو نباید از 3 میلی متر تجاوز کند.

مقداری زبری لبه ها را می توان تحمل کرد، چه به دلیل قالب گیری باشد و چه به دلیل استفاده نادرست.

2.3.5 انحراف سطح

برای چهره های خارجی، فرم و تحمل ابعاد باید رعایت شود. وجوه داخلی و حفره های بلوک های توخالی یا تورفته باید مورب بوده و گوشه های تیز نداشته باشند.

2.4 ویژگی های ظاهری

2.4.1 آسیب بین آسیب های مکانیکی ناشی از ضربه در هنگام کار با CEB و ترک ها یا سایر عیوب ناشی از تولید ناقص تمایز قائل می شود.

روند.

برای آسیب های مکانیکی، قانون زیر باید رعایت شود: آسیب هایی که تأثیری در ظاهر سنگ تراشی نداشته باشد (مانند براده های کنار CEB که قابل مشاهده نیستند) در نظر گرفته نمی شود.

موارد زیر آسیب دیده در نظر گرفته می شوند: هر گونه CEB شکسته. هر CEB که لبه ها یا گوشه های برش خورده را نشان می دهد که حجم کلی آنها بیش از 5٪ از حجم CEB است.

برای ترک ها و سایر عیوب ساخت، نسخه های زیر قابل اجرا هستند.

2.4.2 ظاهر کلی CEB ها نباید هیچ گونه نقص سیستماتیک مانند ترک یا تراشه های قابل توجهی را نشان دهند که احتمال دارد اجرای صحیح و پایداری سنگ تراشی را به خطر بیندازد.

2.4.3 سوراخها، سوراخها و خراشها برای صورتهای در معرض، اینها نباید بیش از 20 درصد سطح را تحت تأثیر قرار دهند و عمق آن بیش از 5 میلی متر نباشد.

2.4.4 زبری چهره های در معرض می توانند ظاهری دانه دار و خشن داشته باشند.

2.4.5 گوشه های بریده شده گوشه ها و لبه های بریدگی که بیش از 10 میلی متر گسترش نمی یابند و عمق آنها از 10 میلی متر تجاوز نمی کند بر روی همه سطوح قابل تحمل است.

2.4.6 پوسته پوسته شدن، شکافتن اینها به شرطی تحمل می شوند که عملکرد مکانیکی تحت تأثیر قرار نگیرد.

2.4.7 ترک، ترک خوردگی، شکاف

میکرو ترک ها:

در همه چهره ها تحمل می شود.

ترک های ماکرو:

شرایط پذیرش برای همه چهره ها:

عرض آنها نباید از 1 میلی متر تجاوز کند. طول آنها نباید از 40 میلی متر تجاوز

کند. عمق آنها نباید از 10 میلی متر تجاوز کند. تعداد آنها در یک سطح نباید

از 3 تجاوز کند.

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده 2.5 ویژگی های فیزیکوشیمیایی

2.5.1 حفره شدن هیچ حفره ای به دلیل ترکیدن مواد منبسط پذیر تحمل نمی شود.

CEB 2.5.2 های گلدھی نباید هیچ گونه شکوفه قابل توجه و ماندگاری را که بیش از 1/3 سطح کل CEB ها را پوشش می دهد، نشان دهند. یک لایه سفید کم رنگ یا یک نوار نازک نیست

در نظر گرفته شده است.

2.6 مشخصات مکانیکی، رطوبت سنجی و فیزیکی مشخصات مکانیکی، رطوبت سنجی و فیزیکی با مقادیر نشان داده شده در جدول زیر تعیین می شوند.

شکل - II.b.1 مشخصات مکانیکی، رطوبت سنجی و فیزیکی مورد نیاز برای CEB های معمولی

تعیین	دسته بندی	دسته بندی			مقاومت محیطی	سایندگی ماده N/mm ² %
CEB O 1 D	خشک محیط (D)	1	□ 2	N/A	N/A	N/A
CEB O 2 D		2	□ 4	N/A	N/A	N/A
CEB O 3 D		3	□ 6	N/A	N/A	N/A
CEB O 1 R	اثر آب با سمپاشی جانبی (R)	1	□ 2	□ 1	N/A	N/A
CEB O 2 R		2	□ 4	□ 2	N/A	N/A
CEB O 3 R		3	□ 6	□ 3	N/A	N/A
	CEB O 1 C اثر آب با نفوذ عمودی (C)	1	□ 2	□ 1	□ 15	N/A
CEB O 2 C		2	□ 4	□ 2	□ 10	N/A
CEB O 3 C		3	□ 6	□ 3	□ 5	N/A

نوع نشانه بندی:

N/A = (1) قابل اجرا نیست. (2) استفاده از CEB در محیط های رده R و C مستلزم استفاده از تثبیت کننده است در صورتی که حفاظت ارائه شده تضمین نشده باشد. اگر حفاظت ارائه شده در برابر آسیب آب تضمین شده باشد، محیط زیست در رده D در نظر گرفته می شود. (3) اگر آزمایشات برای تعیین جذب یا سایش آب امکان پذیر نباشد، یا اگر نتایج در دسترس نباشد، این کمبود را می توان با افزایش الزامات برای مقاومت فشاری خشک و/یا مرطوب توسط یک دسته جبران کرد. (4) مقادیر داده شده، مقادیر متوسط به دست آمده از آزمایش های انجام شده بر روی یک مجموعه است

از نمونه ها

- II.C ابعاد، جرم، چگالی ظاهری
(راهنماهای CDE «سری فناوری‌ها» شماره 16، بلوک‌های زمین فشرده - روش‌های آزمایش، (2000، p.87)

1. عمومی

1.1. هدف آزمایش تعیین مشخصات فیزیکی یک بلوک.

2. اصل آزمون

ابعاد اندازه یک بلوک دقیقاً با ابعاد اسمی جعبه قالب پرس مطابقت ندارد. با برداشتن بلوک، یک اثر "افتادگی" رخ می‌دهد و به دنبال آن مقداری انقباض در خشک شدن رخ می‌دهد.

جعبه قالب ممکن است کم‌انقباض کند و صفحات فشرده سازی پرس ممکن است خم شوند. بنابراین طول، عرض و ارتفاع بلوک ممکن است ثابت نباشد. بنابراین هر وجه بلوک باید اندازه‌گیری شود.

بلوک جرم **A همیشه** حاوی آبی است که با محیط اطراف در تعادل است زیرا مواد رطوبت‌سنجی هستند. بنابراین بلوک باید پس از خشک شدن در کوره، زمانی که به تعادل خود رسیده و جرم آن ثابت است، وزن شود.

چگالی: چگالی ظاهری به ما نشانی از میزان تراکم بلوک می‌دهد. این نیاز به اندازه‌گیری دقیق حجم و جرم آن دارد.

2. دستگاه اجاق خشک‌کن تهویه شده با قابلیت حفظ دمای 105 درجه سانتیگراد، خط کش دقیق، کولیس، تعادل قابل خواندن تا 10 کیلوگرم و دقت تا 1 گرم. برای توده‌های بیش از 10 کیلوگرم دقت تا ± 5 گرم مجاز است.

یک پارچه غیر جاذب یا چرم بابونه.

3. آماده سازی نمونه بلوک‌ها باید حداقل 3 هفته سن داشته باشند.

بلوک را با استفاده از یک پارچه غیر جاذب پاک کنید تا هرگونه گرد و غبار یا مواد سست چسبیده به آن را پاک کنید.

به ظاهر بلوک توجه کنید.

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده 4. روش آزمایش و محاسبات


ابعاد

جهتی که بلوک ها در آن قرار می گیرند را مشخص کنید، توجه داشته باشید که اگر این مربوط به جهتی است که بلوک ها در آن فشرده شده اند، ابعاد را تعریف کنید: طول (L)، عرض (w)، ارتفاع (h).
طول (L): بزرگترین بعد بلوک،
عرض (w): بعد بلوک مربوط به عرض صفحه تخمگذار،
ارتفاع (h): بعد بلوک اندازه گیری شده در جهت فشار یا به عبارت کلی تر کوچکترین بعد بلوک،

هر ابعاد بلوک وسط را با نزدیکترین میلی متر اندازه بگیرید

از هر چهره و محاسبه میانگین ها.

حجم بلوک را محاسبه کنید: $V = L \times w \times h$ (به سانتی متر مکعب).



جرم بلوک در فر خشک می شود تا یک جرم ثابت به دست آید. جرم بلوک زمانی ثابت در نظر گرفته می شود که اختلاف جرم بین 2 وزن در فاصله 24 ساعت کمتر از 0.1% جرم اولیه باشد.

پس از خارج کردن از اجاق، بلوک به مدت 2 ساعت در معرض هوای محیط قرار می گیرد.

پس از این فاصله، جرم بلوک m (بر حسب گرم، به نزدیکترین (g) وزن کنید).

تراکم

بنابراین، چگالی خشک به عنوان نسبت جرم بلوک به حجم آن داده می شود

$$Pd = \frac{m}{V} \text{ (بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب)}$$

که در

5. گزارش نتایج محاسبه و ثبت نتایج

- II.d مقاومت فشاری خشک

(راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره 16، بلوک های زمین فشرده - روش های آزمایش، (2000، p.63)

1. عمومی

در حدود بیست سال گذشته، بلوک های زمین فشرده جایگزین جدیدی برای مصالح ساختمانی مانند بتن یا آجر پخته شده است.

اگرچه روش تولید بلوک در حال حاضر به خوبی درک شده است و مواد به گونه ای طراحی شده اند که فرد را قادر به دستیابی به یک ماده قابل اعتماد و با کارایی بالا می کند، هنوز یک استاندارد آزمایشی شناخته شده جهانی برای ارزیابی مقاومت فشاری و کششی این بلوک ها وجود ندارد.

هدف از این بخش، پیشنهاد یک روش عملیاتی برای انجام آزمایش‌های فشرده‌سازی مکانیکی بر روی بلوک‌های موازی از زمین فشرده نشده است. آزمایش‌ها برای انجام روی نمونه‌های آزمایشی استوانه‌ای طراحی شده‌اند.

1.1. هدف آزمایش تعیین مقاومت فشاری خشک بلوک های در نظر گرفته شده برای بنایی به منظور به دست آوردن نتایج مقایسه ای بدون توجه به پیکربندی بلوک.

1.2. اصل آزمایش این آزمایش شامل قرار دادن نمونه در معرض فشرده سازی ساده تا زمان شکست است، نمونه از دو نیم بلوک تشکیل شده است که یکی روی دیگری قرار گرفته و با استفاده از ملات ساخته شده از خاک یا سیمان ماسه به هم چسبیده است. مورد CBE های تثبیت شده.

نیم بلوک ها، که باید پر باشند، در جهتی که در آن قرار گرفته اند، توسط اثر یک جابجایی ثابت یا باری که دائماً در حال افزایش است، خرد می شوند.

خرد کردن در لحظه شکست کامل کامل در نظر گرفته می شود. بنابراین می توان مقاومت فشاری بلوک (dry fb) را محاسبه کرد.

برای جلوگیری از مشکلات مربوط به نقاط تماس ناهموار، هر دو وجه نمونه با خمیر سیمان یا ورقه های مقوا یا تخته سه لا روبرو می شوند.

حداقل ارتفاع بلوک باید 6 سانتی متر باشد.

2. دستگاه

2.1. دستگاه ویژه

پرس سنگ شکن مدرج برای مواد سخت (به ویژه صافی صفحات بارگیری و مرکز اعمال بارها باید بررسی شده باشد).

ترجیحاً بتوان سرعت جابجایی صفحات را طوری تنظیم کرد که بلوک در پانزده ثانیه اول آزمایش شکست نخورد و توان باید با استحکام بلوک ها سازگار باشد* (نگاه کنید به صفحه 94)

منطقه ای آفریقا استانداردها برای

بلوک های زمین فشرده

* حداقل ظرفیت مطبوعات با فرض داده های زیر:

نیم بلوک استاندارد با ابعاد تقریباً $14.7 \times 14 \times 10$ سانتی‌متر، سطح فشرده: تقریباً 200 سانتی‌متر مربع، پرس باید در فشاری در محدوده 1MPa و 20MPa فشرده‌سازی شود.

بلوک نباید در پانزده ثانیه اول شکست بخورد.

بنابراین ظرفیت پرس در محدوده 20 تا 400 کیلو نیوتن کاهش می یابد و صفحه باید خوانش دقیق بین این دو حاشیه را امکان پذیر کند.

ریتم پرس باید جابجایی تنظیم شده را به نزدیکترین 0.02 میلی متر در ثانیه تنظیم کند.

پرس باید افزایش بار را بین 0.15 و 0.25MPa/s تنظیم کند. داده های مکانیکی: فولاد حرارتی: (Rockwell) [RC] 55 عمق تمپر: 5 میلی متر؛ استاندارد فرانسوی NFP 18 412.

2.2. دستگاه های مورد استفاده رایج


کوره خشک کن تهویه شده با قابلیت حفظ دمای 40 ± 5 درجه سانتی گراد، قانون دقت درجه بندی شده برحسب میلی متر، تعادل قابل خواندن تا 10 کیلوگرم و دقت تا 1 گرم. برای جرم های بیش از 10 کیلوگرم، دقت ± 5 گرم مجاز است، یک پتک و یک چاقو یا تیغه برای ساختن دو نیم بلوک مجاز است.

شن و ماسه 0/3 میلی متر، سیمان ذوب شده با آلومینا بالا (CA) و سیمان پرتلند مصنوعی (CPA-CEM 1) در صورت لزوم دو ورق مقوا یا تخته سه لا صاف، ضخامت 3 یا 4 میلی متر، یک سطح صاف: یک ورق فلز یا شیشه، که قبلاً از نظر صافی بررسی شده است (انحراف از مسطح در صورت بارگیری کمتر از 0.30 میلی متر)، روغن برای کمک به برداشتن از قالب یا فیلم مواد پلاستیکی که به خمیر سیمان نمی چسبند (به عنوان مثال پلی اتیلن).

3. آماده سازی نمونه و ساختن نمونه


3.1 آماده سازی نمونه بلوک ها ساختاری همگن دارند و نباید ترک هایی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده باشند، آزمایش های مقاومت فشاری خشک بر روی بلوک های خشک انجام می شود. بلوک را تا دمای 40 درجه سانتیگراد در فر خشک کنید تا جرم ثابتی به دست آید (جرم بلوک ثابت است زمانی که اختلاف جرم بین 2 وزن در فاصله 24 ساعت از 0.1% تجاوز نکند)، بلوک را از اجاق خارج کرده و بگذارید بماند. حدود 2 ساعت بایستید بلوک را پاک کنید تا هرگونه گرد و غبار یا مواد سست چسبیده به بلوک را پاک کنید، نمونه‌های انتخاب شده از بلوک‌ها باید هر کدام دارای چگالی خشک یکسان باشند، تنها یک تغییر حداکثر 1% بین بلوک‌های همان گروه نمونه مجاز است.

3.2 ساختن نمونه بلوک ها را به دو نیم کنید. برای انجام این کار می توان از قبل تست استحکام کششی را انجام داد.



همچنین، هر بلوک را با اهر کردن به دو قسمت مساوی از وسط برش دهید یا بلوک ها را به صورت زیر بشکنید:

بلوک را روی یک بستر از ماسه ریز قرار دهید، یک شیار در چهار طرف ایجاد کنید که نشان می دهد کجا باید بشکند. یک تیغه فولادی را روی یکی از شیارها قرار دهید و با چکش به آن ضربه بزنید تا دو نیم بلوک به دست آید.



سطح تخمگذار دو نیم بلوک را خیس کنید و دو نیمه مربوط به هر بلوک را یکی روی دیگری قرار دهید و مواظب باشید که هدر یکی در همان سمت قسمت بریده شده دیگری باشد. لایه میانی ملات به ضخامت بیش از 10 میلی متر، ملات از مخلوط ماسه 0/3 میلی متر و سیمان پرتلند با دوز 1 حجم سیمان برای 5 حجم ماسه ساخته شده است، به طوری که آزمایش را می توان پس از عمل آوری 48 ساعت انجام داد.

نمونه ساخته شده

همچنین می توان از ملات رابط ساخته شده از ماده ای مشابه مواد مورد استفاده برای تولید CEB (خاک، در صورت لزوم با ماسه اضافه) برای بلوک های ناپایدار که برای استفاده در محیط خشک استفاده می شود، استفاده کرد.

برای بلوک های تثبیت شده که برای استفاده در محیط مرطوب در نظر گرفته شده است، ملات نیز از ماده ای مشابه با موادی که برای تولید CEB ها استفاده می شود ساخته می شود که در صورت لزوم از خاک با شن و سیمان اضافه می شود، به طوری که مقاومت فشاری ملات مانند بلوک ها است.

روش زیر توصیه می شود:


تمام مواد شل را از روی رخت خواب و روی رختخواب جدا کرده، تا حدی صورت تخمگذار را در عمق 1 تا 2 سانتی متری آب به مدت یک ربع غوطه ور کنید. همین عمل را برای رختخواب تکرار کنید، ملات را به ضخامت تقریبی یک سانتی متر روی سطح تخمگذار نیم بلوک اول پخش کنید.

منطقه ای آفریقا استانداردها برای

بلوک های زمین فشرده

سطح بستر نیم‌بلوک دوم را طوری قرار دهید که گویی دیوار را بسازید، مراقب باشید که تمام سطح سطح تخمگذار با ملات بارگیری شود، بررسی کنید که دو نیم بلوک موازی باشند با استفاده از پرس آزمایش مواد برای اعمال بار بسیار خفیف. به نمونه قبل از گیرش ملات رابط، حداقل 48 ساعت قبل از آزمایش تراکم، بگذارید تا سفت یا سخت شود.

نکته برای بلوک های ناپایدار، ملات به سادگی خشک و سفت می شود. برای بلوک های تثبیت شده، نمونه باید به صورت هرمتیک مهر و موم شده و به مدت 48 ساعت بماند.



پس از اینکه ملات گیر کرد و سفت شد، ابعاد سطوح بالایی و پایینی نمونه های به دست آمده را اندازه بگیرید و برای هر یک از آنها میانگین دو سطح را محاسبه کنید.

3.3 پوشش دادن نمونه، سطح بالایی و پایینی هر نمونه را با استفاده از خمیر ملات خالص بپوشانید.

ملات از مخلوطی از سیمان ذوب شده با آلومینا بالا (CA) و سیمان پرتلند (CPA-CEM 1) به نسبتی که در حداکثر زمان 10 تا 15 دقیقه گیر می کند ساخته شده است.

خمیر خالص به طور کلی از 2/3 سیمان پرتلند و 1/3 سیمان ذوب شده با آلومینا بالا تا حداکثر ضخامت 3 میلی متر ساخته شده است.

روش زیر توصیه می شود:

تمام مواد شل را از روی رخت خواب و روی تخت جدا کنید، سطح تخمگذار را تا حدودی در عمق 1 تا 2 سانتی متری آب به مدت یک ربع غوطه ور کنید، خمیر را روی سطح صاف (که محصولی برای حذف از قالب روی آن قرار دارد) پخش کنید. برای اولین بار اعمال شده است، بلوک را همانطور که در دیوار در حال ساخت است قرار دهید، مراقب باشید که کل سطح تخمگذار با خمیر پر شود و بررسی کنید که سطح آزاد موازی با سطح صاف باشد.

بگذارید تقریباً 15 دقیقه سفت شود و همان عمل را با چرخاندن بلوک روی وجه مخالف تکرار کنید، به طوری که سطح بستر پس از غوطه وری جزئی همانطور که در بالا توضیح داده شد پوشش داده شود، پوشش باید حداقل 12 ساعت قبل از آزمایش فشرده سازی انجام شود.

توجه: امکان استفاده از نوع دیگری از پوشش سطح (ورق های مقوای صاف یا تخته سه لا به ضخامت 3 یا 4 میلی متر) وجود دارد، اما در این صورت باید در نتایج ثبت شود.

4. روش تست و محاسبات

1.4. رویه آزمایش

نمونه کامل را بین صفحات پرس قرار دهید، به طوری که مرکز هندسی سطح بارگذاری شده روی محور صفحه به نزدیکترین ± 1 میلی متر قرار گیرد:

با بررسی فواصل بین لبه های نمونه و کناره های صفحات با استفاده از یک خط کش از چهار طرف وسط بودن آن نظارت کنید.

بار را به صورت مداوم، بدون تکان های ناگهانی، با سرعت منظم 0.02 میلی متر بر ثانیه یا مطابق با افزایش فشار بین 0.15 تا 0.25 مگاپاسکال در ثانیه تا شکست کامل نمونه اعمال کنید. بلافاصله قبل از خرابی نباید هیچ تنظیمی در کنترل های دستگاه آزمایش انجام شود، حداکثر بار تحمل شده توسط نمونه را در طول آزمایش ثبت کنید.

4.2. محاسبات

مقاومت فشاری بلوک ها با فرمول $f_{bd} = 10 \times F$ نشان داده می شود

که در آن:

f_{bd} = مقاومت فشاری خشک بلوک ها بر حسب مگا پاسکال (MPa) یا (MN/m²) یا (mm²),
 F = حداکثر بار تحمل شده توسط دو نیم بلوک بر حسب کیلو نیوتن، (kN) سطح متوسط
 سطح آزمون در سانتی متر مربع (سانتی متر مربع) (از آنجایی که سطوح همیشه منظم
 نیستند، از سطح مشترک در تماس استفاده می شود).

میانگین مقاومت فشاری بلوک ها، میانگین حسابی مقاومت فشاری حداقل سه آزمایش انجام شده بر روی نمونه های یک قطعه است.

5. گزارش نتایج
محاسبه و ثبت نتایج

6. مراجع NBN/B 24-301 پیش نویس استاندارد بلژیکی مربوط به رویکرد و محاسبه سنگ تراشی، 1976.

آزمایشگاه ژئومتریال ENTPE: A. مصباح، ز. الغری، M. Olivier، پیشنهادی برای استاندارد برای انجام تست های مقاومت در BTC. Vaulx-en-Velin، فرانسه، سپتامبر 1995.

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده - II.e مقاومت فشاری مرطوب

(راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره 16، بلوک های زمین فشرده - روش های آزمایش، (2000، p.69)

1. عمومی

ساختمان ها اغلب در معرض اثرات آب، به ویژه در نتیجه مویبندی و پاشش قرار می گیرند. در مقابل آنها به ندرت زیر آب می روند.

مشخصات مکانیکی (استحکام کششی و فشاری) بلوک های مرطوب ضعیف تر از بلوک های خشک است. بنابراین آزمایش آنها در حالت مرطوب به منظور آگاهی از حداقل ویژگی های آنها در بدترین شرایط مفید است.

اگر مشخصه های بلوک های مرطوب رضایت بخش نبود، می توان آنها را بهبود بخشید، مثلاً با افزایش نسبت چسبنده، یا با انتخاب خاک و/یا نوع چسب هیدرولیک مورد استفاده با دقت بیشتر.

بلوک ها را می توان در نتیجه غوطه وری یا مویبندی خیس کرد. آزمایش جذب مویبندی (که در زیر در این بخش توضیح داده شده است) یک تقریب معقول از آنچه در واقعیت اتفاق می افتد است، اما غوطه وری مزیت این را دارد که سریع و ساده انجام شود.

هدف از بخش حاضر پیشنهاد یک روش عملیاتی برای انجام آزمایش های فشرده سازی مکانیکی بر روی CEB های مرطوب است. این آزمایش ها از روش های عملیاتی برای آزمایش های مقاومت فشاری خشک اقتباس شده اند.

1.1. هدف آزمایش تعیین مقاومت فشاری تر بلوک های در نظر گرفته شده برای بنایی در شرایط محیطی مرطوب به منظور به دست آوردن نتایج مقایسه ای بدون توجه به پیکربندی بلوک.

1.2. اصل آزمایش این آزمایش مشابه آزمایش مقاومت فشاری خشک است، با این تفاوت که نمونه با غوطه وری کامل به مدت 2 ساعت خیس می شود.

خرد کردن در لحظه شکست کامل کامل در نظر گرفته می شود.
بنابراین می توان مقاومت فشاری مرطوب بلوک (fb wet) را محاسبه کرد.

حداقل ارتفاع بلوک باید 6 سانتی متر باشد.

2. دستگاه دستگاه مشابه دستگاهی است که برای آزمایش مقاومت فشاری خشک استفاده می شود، به غیر از یک سینی اضافی که نمونه ها را به طور کامل غوطه ور می کند و یک ساعت برای نظارت بر زمان غوطه وری (2 ساعت).

3. آماده سازی نمونه، خیس کردن و ساختن نمونه

3.1. آماده سازی نمونه نمونه را دقیقاً به همان روشی که برای آزمایش مقاومت فشاری خشک انجام می شود آماده کنید (به صفحه 3.1، § 94 مراجعه کنید).

برای آزمایش مقاومت فشاری خشک توضیح داده شد به دو قسمت برش دهید (به صفحه § 3.2، 95مراجعه کنید).

3.2. خیس کردن نمونه، نیم بلوک ها را به مدت دو ساعت در سینی آب تمیز قرار دهید، مطمئن شوید که حداقل 5 سانتی متر آب در بالای سطح بلوک ها وجود دارد، 2 ساعت بعد نیم بلوک ها را بردارید و آنها را خشک کنید. اسفنج، پارچه یا چرم چوبی.

3.3. ساختن نمونه دو نیمه متناظر از نیم بلوک ها را همانطور که برای آزمایش مقاومت فشاری خشک توضیح داده شد، یکی روی دیگری قرار دهید (نگاه کنید به صفحه § 3.2، 95 بررسی کنید که دو نیم بلوک با استفاده از آزمایش مواد موازی باشند. فشار دهید تا قبل از گیرش ملات رابط، بار بسیار کمی بر روی نمونه اعمال شود، در صورت لزوم، نمونه را با استفاده از خمیر سیمان همانطور که برای آزمایش مقاومت فشاری خشک توضیح داده شد، بپوشانید. از طرف دیگر، هنگام انجام آزمایش از ورقه های مقوا یا تخته سه لا استفاده کنید (نگاه کنید به صفحه § 3.3، 96 نمونه های آماده شده را به این ترتیب در یک کیسه در بسته به مدت حداقل 48 ساعت بپیچید.

بعد از 48 ساعت ابعاد سطوح بالایی و پایینی نمونه ها را اندازه گیری کرده و - برای هر نمونه - میانگین این دو سطح را محاسبه کنید.

4. روش آزمایش و محاسبات از روش مشابهی برای مقاومت فشاری خشک استفاده کنید (به صفحه § 4، 97مراجعه کنید).

5. گزارش نتایج محاسبه و ثبت نتایج

6. مراجع NBN/B 24-301 پیش نویس استاندارد بلژیکی مربوط به رویکرد و محاسبه سنگ تراشی، 1976.

آزمایشگاه ENTPE Geomaterials: A. مصباح، ز. الغری، M. Olivier، پیشنهادی برای استاندارد
برای انجام تست های مقاومت در BTC. Vaulx-en-Velin، فرانسه، سپتامبر 1995.

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده - II.f مقاومت سایشی

(راهنماهای CDE سری فن آوری ها' شماره 16 بلوک های زمین فشرده - روش های آزمایش، (2000، p.79)

1. عمومی

1.1. هدف آزمایش برای تعیین مقاومت سایشی CEB های مورد استفاده در سنگ تراشی روبرو. این مقدار به طور مستقیم با مقاومت مکانیکی مرتبط نیست، اما به طور کلی با ماهیت خاک و نرخ تثبیت مواد مرتبط است.

1.2. اصل آزمایش یک CEB در معرض فرسایش مکانیکی قرار می گیرد که با برس زدن با یک برس فلزی با فشار ثابت در تعداد چرخه معین اعمال می شود.

مسواک زدن روی دو طرف بلوک که در واقع به عنوان رو به رو استفاده می شود، یعنی معمولاً هدر یا برانکارد اعمال می شود.

سپس می توان ضریب سایش را محاسبه کرد. این نسبت سطح به مقدار ماده حذف شده توسط برس زدن را بیان می کند و متناسب با مقاومت سایشی است.

استانداردهای ARS 674، 675، 676، 677 مقادیر مقاومت سایشی را بر حسب درصد جرم (جرم ماده از دست رفته / جرم بلوک قبل از سایش) می دهد، این مقدار یکی از طبقه بندی های استاندارد شده برای CEB است که باید در نظر گرفته شود. با این حال، ضریب سایش مقدار قابل توجه تری می دهد که بدون در نظر گرفتن پیکربندی CEB ها، مقایسه آن نیز آسان تر است.


2. دستگاه

2.1. دستگاه های رایج یک قانون،

تعادل قابل خواندن تا 10 کیلوگرم و دقیق تا 1 گرم. برای توده های بیش از 10 کیلوگرم دقت ± 5 گرم مجاز است.

2.2. دستگاه ویژه

1 برس سیمی فولادی، از نوع نشان داده شده در زیر و با وزن 3 کیلوگرم.




3. آماده سازی نمونه CEBها همه به یک روش در محتوای آب بهینه ترکیبی که از آن ساخته شده اند (بسته به تجهیزات مورد استفاده) و از نمونه خاکی که نماینده ماده آزمایش شده است تولید می شوند.

4. روش تست و محاسبات

1.4. رویه آزمایش

هر بلوک را از 1 تا 5 (یا 6) از سبک ترین تا سنگین ترین، یعنی 1m وزن کرده و شماره گذاری کنید.

بلوک را روی یک سطح کار افقی برای مسواک زدن قرار دهید. برس باید روی بلوک گذاشته شود (به طوری که جرم آن به صورت عمودی روی بلوک اعمال شود)




قسمت روبروی بلوک (بسته به نحوه استفاده از آن) باید مسواک زده شود. در صورت عدم موفقیت، برای اولویت، برانکارد باید انتخاب شود،

سطح CEB را با استفاده از برس سیمی که یک جرم 3 کیلوگرمی به درستی به وسط آن چسبانده شده است بکشید. مسواک زدن باید شامل یک حرکت رو به جلو و عقب در هر ثانیه به مدت یک دقیقه (یعنی 60 چرخه) باشد. اپراتور نباید هیچ فشار عمودی به برس هنگام دست زدن به آن وارد کند. سطح مسواک زده شده CEB نباید بیش از 2 میلی متر از عرض برس تجاوز کند. مسواک زدن باید در تمام طول بلوک انجام شود و حداقل نیمی از سطح برس باید به طور دائم با سطح برس در تماس باشد. CEB برای کل مدت آزمون. این برای جلوگیری از هر گونه زاویه دار شدن برس است که فشار بیشتری بر لبه های بلوک وارد می کند.

هنگامی که مسواک زدن کامل شد، تمام مواد سست از CEB خارج می شود و وزن می شود. (ml) جرم ماده سست، یعنی $m_1 - m_2$ ، ثابت می شود، مساحت سطح برس خورده $S = L \times w$ (به میلی متر) را

جایی که:

L = طول سطح برس خورده بلوک، w = عرض قلم مو (در اصل 25 میلی متر).



منطقه ای آفریقا
استانداردها برای
بلوک های زمین فشرده

4.2. محاسبات

طبق تعریف، ضریب سایش (Ca) نسبت سطح S (بر حسب سانتی متر مربع) به جرم ماده جدا شده توسط برس ، (m1 - m2) بر حسب گرم) را بیان می کند.

$$\text{ضریب سایش: } Ca \text{ (cm}^2 \text{/g)} = \frac{\text{ناحیه سایش}}{\text{متر مربع}}$$

5. گزارش نتایج محاسبه و ثبت نتایج.

6. مراجع ، R. Sperling، UDC 691.327، بلوک های خاک سیمانی "آزمایش میدانی برای نسبت های مناسب مخلوط"; سپتامبر 1961؛ موسسه تحقیقات ساختمان آفریقای غربی، آکرا، غنا.

آمینه فادلی، "حفاظت از مورس در زمین غیر پایدار،"، "cas des enduits en terre" پایان نامه برای مدرک تحصیلات تکمیلی در ساختمان با زمین، 1993-1994، CEAA-Terre وزارت کار، حمل و نقل و گردشگری فرانسه، گروه معماری و برنامه ریزی شهری، گرنوبل، فرانسه.

II.g - جذب مویرگی

(راهنماهای CDE 'سری فن آوری ها' شماره 16، بلوک های زمین فشرده - روش های آزمایش، (2000، p.83)

1. عمومی

1.1. **شی CEB های آزمایشی مورد استفاده** در یک ساختار ممکن است در معرض پدیده های متناوب جذب و دفع باشد. در بیشتر موارد این به دلیل "محیط مویرگی" است که در آن بالا آمدن مویرگی اتفاق می افتد.

2. **اصل آزمایش در این آزمایش**، مواد تا حدی تا ارتفاع 5 میلی متر غوطه ور می شوند. بنابراین شرایط باید به گونه ای باشد که بلوک همیشه در همان ارتفاع غوطه ور باشد. ضریب جذب آب با سرعت جذب مطابقت دارد. این مقدار بیشتر نشان دهنده رفتار بنایی است که در معرض طوفان شدید قرار می گیرد تا ظرفیت جذب آن که در حالت اشباع اندازه گیری می شود.

استانداردهای 674، 675، 676، 677 ARS مقادیر جذب را بر حسب درصد جرم (جرم آب جذب شده/ جرم بلوک قبل از خیس شدن) می دهند، این مقدار یکی از طبقه بندی های استاندارد شده برای CEB است که باید در نظر گرفته شود. این مربوط به ظرفیت جذب تا اشباع یک بلوک در وضعیت جذب مویرگی پس از چند روز است. با این حال، ضریب جذب همانطور که در اینجا آورده شده است نشان دهنده سرعت جذب یک بلوک پس از 10 دقیقه است. این مقدار بیش از آن چیزی است که در سنگ تراشی CEB واقعی که در معرض یک طوفان شدید قرار گرفته است اندازه گیری شود. ضریب جذب اندازه گیری شده پس از 10 دقیقه روشی برای مشخص کردن ماده ای است که در حال حاضر برای سایر عناصر بنایی کوچک استفاده می شود.

بنابراین، بسته به پیشرفت در تحقیقات در این زمینه، می توان مقادیر ویژه به دست آمده برای CEB ها را با سایر مواد مشابه مقایسه کرد.

2. دستگاه

2.1. **دستگاه مخصوص سینی حاوی آب**
آشامیدنی، 4 گوه قابل تنظیم ارتفاع.

2.2. **دستگاه های مورد استفاده رایج**

کوره خشک کن تهویه شده با قابلیت حفظ دمای 40 درجه سانتیگراد، تعادل قابل خواندن تا 10 کیلوگرم و دقت تا 1 گرم. برای توده های بیش از 10 کیلوگرم دقت تا ± 5 گرم، فلاسک 250 میلی لیتری برای حفظ مداوم سطح آب صحیح، خط کش دقیق درجه بندی شده برحسب میلی متر، ساعت توقف.

یک پارچه غیر جاذب یا چرم بابونه.

استانداردهای منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده، 3. آماده سازی نمونه بلوک ها را در یک آون تهویه شده در دمای 40 درجه سانتی گراد خشک کنید تا جرم ثابتی به دست آید.

جرم بلوک زمانی ثابت است که اختلاف جرم بین 2 توزین باشد در فاصله 24 ساعت کمتر از 0.1 درصد جرم اولیه است.

هر بلوک را با دقت 2 گرم وزن کنید و آنها را شماره گذاری کنید، بلوک ها را در موقعیتی که در زمان استفاده واقعی قرار دارند در فر قرار دهید، به گونه ای که هوای گرم در تمام سطوح بچرخد، بلوک ها را خشک کنید. تا زمانی که جرم ثابتی بدست آید. جرم زمانی ثابت در نظر گرفته می شود که اختلاف جرم بین 2 وزن در فاصله 24 ساعت کمتر از 0.1% جرم اولیه باشد.

بلوک ها را به مدت 6 ساعت در آزمایشگاه بگذارید تا تثبیت شوند، هر بلوک را وزن کنید، به این ترتیب: mdl، md2، mdn، ... (بر حسب گرم)
ابعاد سطحی که قرار است غوطه ور شود را بر حسب سانتی متر اندازه بگیرید.

4. روش تست و محاسبات


1.4. رویه آزمایش

یک طرف صاف را به گونه ای فرو کنید که 5 میلی متر زیر سطح آب قرار گیرد. غوطه وری باید با قرار دادن محصولات بر روی گوه هایی که در پایین سینی قرار داده شده اند و اجازه می دهد آب در تمام سطح غوطه ور شده به گردش درآید، انجام شود.

فلاسک (یا مخزن) را پر از آب قرار دهید تا سطح آب ثابت بماند.

بعد از 10 دقیقه بلوک را از آب خارج کرده و با یک پارچه مرطوب یا چرم بابونه خشک کنید.

بلوک را وزن کنید، به این ترتیب: mdl، md2، mdn، ... (به گرم).



4.2. محاسبات

ضریب جذب آب C_b هر بلوک طبق قرارداد با فرمول بیان می شود:

$$C_b = 100 \times (m_h - m_d) = 100 \times (m_h - m_d) \frac{s}{t}$$

که در آن:

$m_h - m_d$ = جرم آب، بر حسب گرم، است که توسط بلوک در طول آزمایش جذب می شود، = مساحت سطح زیر آب، بر حسب سانتی متر مربع، = مدت زمان غوطه ور شدن بلوک، بر حسب دقیقه است.

5. گزارش نتایج محاسبه و ثبت نتایج.

ماشین آلات و
تجهیزات - آدرس های
مفید

پرس های بلوک خاک

<p>دستگاه برپاک</p> <p>Concrete Machinery Systems Ltd CMS</p> <p>پارک تجاری ماهواره ای جاده بلکسوارث بريستول، BS5 8AX بریتانیا</p>	<p>پرس سه بلوک CTA</p> <p>مرکز فناوری مناسب دانشگاه کاتولیک "ما بانوی فرض" صندوق پستی 1718 آسونسیون، پاراگوئه</p>
<p>CETA-Ram</p> <p>مرکز آزمایش در فناوری مناسب CA Apartado 66-F Guatemala,</p>	<p>مطبوعات دستی DSM</p> <p>منطقه مکانیک، 23 خیابان د لا گار F-51140 Muizon فرانسه</p>
<p>CERAMAN Manual Press & آجر سراماتیک اتوماتیک مطبوعات سراتک، Rue du Touquet 228 بلژیک B-7793 Ploegsteert.</p>	<p>پرس مکانیکی PACT 500</p> <p>شرکت ALTECH آلپاین از فناوری های نوین خیابان دز کوردلیه اسپری F-05200 فرانسه</p>
<p>CINVA-Ram</p> <p>متالییک SA صندوق پستی 11798 مسابقه 68B شماره 18-30 بوگوتا 6 کلمبیا</p>	<p>فشار Block TEK</p> <p>گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه علم و صنعت (UST) کوماسی، غنا</p>
<p>CINVA-Ram در مقابل</p> <p>Sohanpal Metal Works Ltd. صندوق پستی 904 احمق تانزانیا</p>	<p>TERSTARAM Manual Press & موتور SEMI-TERSTAMATIQUE</p> <p>پرس عمل کرد APPRO-TECHNO. 24 Rue de la Rieze بلژیک B-6404 Couvin-Cul-des-Sarts.</p>
<p>کارخانه آجر خاک سیار CLU 3000</p> <p>INTREX GmbH صندوق پستی 1328 D-42477 Radevormwald جمهوری فدرال آلمان</p>	<p>پرس های دستی یوناتا 1004 و 1003</p> <p>UNATA CV. GVD Heuvelstraat 131 B-3140 Ramsel-Herselt بلژیک</p>

واژه نامه

IV

واژه نامه

آجر ادوبی

آجر سفالی بزرگ، تقریباً قالبگیری شده، با اندازه‌های مختلف.

انباشتگی جمع آوری ذرات معلق ریز در توده ای با اندازه بزرگتر که سریعتر ته نشین می شود.

تجمیع

یک ماده دانه ای بی اثر مانند شن و ماسه طبیعی، ماسه ساخته شده، شن، شن خرد شده، سنگ خرد شده و غیره که با اتصال به هم به صورت توده ای کنگلومرا توسط ماتریکس تشکیل می شود.

بتن یا ملات.

Badobe

خاک پنبه سیاه.

بازالت

سنگی تیره، ریزدانه و آذرین که به طور گسترده برای سنگ فرش استفاده می شود، اما به ندرت برای سنگ ساختمانی استفاده می شود.

گودال قرص گرفتن

بانک یا گودالی که از آن خاک برای پر کردن استفاده می شود

در جای دیگر

تبادل کاتیونی تبادل یون های دارای بار مثبت و منفی که منجر به فرآیند سخت شدن با تشکیل پل هایی می شود که ذرات را در کنار هم نگه می دارند. ذرات رس دارای بار منفی بیش از حد هستند و بنابراین یون های مثبت را جذب می کنند که چنین پل سخت کننده ای را تشکیل می دهند.

CEB

بلوک زمین فشرده.

سیمان

ماده یا مخلوطی از مواد (بدون سنگدانه) که در حالت پلاستیکی دارای خاصیت چسبندگی و چسبندگی بوده و در جای خود سخت می شود.

سیمان (پورتلند) چسب سیمانی برای اکثر بتن های سازه ای. از پودر کردن کلینکر (محصول نیمه ذوب شده یک کوره، که برای استفاده در سیمان آسیاب می شود) که اساساً از سیلیکات های کلسیم هیدرولیک تشکیل شده است، به دست می آید.

ژل سیمان

یک ماده ژلاتینی به قدری ریز تقسیم می شود که وقتی در مایع پراکنده می شود به حالت تعلیق باقی می ماند و بیشترین بخش از جرم متخلخل خمیر سیمان هیدراته بالغ را تشکیل می دهد.

سیمانی

داشتن خاصیت سیمانی.

بلال

مخلوطی از کاه، شن و خاک رس نسوخته. روش ساخت کاب به این صورت است که توپهای زمینی روی هم چیده می شوند و شکل می گیرند

دیوار یکپارچه

پخت

حفظ رطوبت و دمای بلوک های خاکی تازه ریخته گری شده (یا بتن تازه قرار داده شده یا مشابه) در طول مدت معینی پس از ریخته گری یا قرار دادن یا تکمیل برای اطمینان از هیدراتاسیون رضایت بخش مواد سیمانی و سخت شدن مناسب خاک (بتن یا موارد مشابه).

لخته

فرآیندی که در آن ذرات یک کلونید به صورت توده های بزرگتر جمع می شوند.

نگاه کن

ماسه سنگ قرمز.

- هاپر** سطل یا چاله ای به شکل قیف که برای نگهداری شل استفاده می شود مصالح ساختمانی مانند سنگ خرد شده یا شن و ماسه.
- بعد** آجری که در قالب شکل می‌گیرد و در آفتاب خشک می‌شود یا در آجر پخته می‌شود کوره توسط یونانیان و رومیان اولیه، بسیار بزرگتر از آجر مدرن
- لاتریت** خاکی که غنی از اکسید آهن و معمولاً متخلخل و رس است. در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری که در آن آب و هوا وجود دارد تشکیل می شود مرطوب است
- مونت موریلونیت یکی از مواد رسی معمولی است که معمولاً با خیس شدن متورم می شود و نرم و چرب می شود.**
- پوزولاناس** مواد سیلیسی یا سیلیسی و آلومینیومی که در خود ارزش سیمانی کمی دارد یا اصلاً ارزش سیمانی ندارد، اما به شکل ریز تقسیم شده و در حضور رطوبت، در دماهای معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی می دهد و ترکیباتی با خواص سیمانی تشکیل می دهد.
- پایدارسازی** عمل اصلاح خواص خاک با افزودن ماده دیگری که استحکام و دوام آن را برای اهداف ساختمانی بهبود می بخشد.
- تثبیت کننده** ماده ای (به عنوان مثال آهک، سیمان، قیر، گچ، پوزولانا، الیاف آلی و غیره) که با افزودن آن به مخلوط خاک، استحکام و دوام آن را افزایش می دهد.
- ضربه بزیند** متراکم کردن یک ماده یا سطح، مانند زمین یا بتن تازه قرار داده شده، با ضربات مکرر.
- توف آتشفشانی** سنگی با چگالی کم و تخلخل بالا، متشکل از ذرات آتشفشانی، از اندازه خاکستر تا اندازه سنگریزه کوچک، که به هم فشرده یا سیمانی می شوند، گاهی اوقات به عنوان سنگ ساختمانی یا به عنوان یک ماده عایق حرارتی استفاده می شود.
- وتل و داب شکل بسیار متداولی از ساخت و ساز ابتدایی، شامل نوعی سبید درشت کار از شاخه هایی است که بین تیرهای عمودی بافته می شود و سپس با گل گچ بری می شود.**



بخش معماری برای آموزش

بخش سیاست ها و استراتژی های آموزشی
یونسکو

7 Place de Fontenoy
75352 پاریس 07 SP فرانسه

تلفن: +33 (0) 1 45 68 09 05

فکس: +33 (0) 1 45 68 56 31